



Cascol Trälím

Limning av trä och andra material





330



Cascol
Floor

Trälim / Trælím / Trælím / Puullima



SE – Speciellim för limning av rost och fäster på olika typer av golv och undergolv.
NO – Spesiallim for limning rust og fjær på ulike typer gulv og undergulv.
DA – Speciallim til limning af ler og rust i parket, spåklædte gulv etc.
FI – Erkoollimes ruuhattimäntäminen

Cascol trälim – en ikon på marknaden

1953 lanserade vi ett trälim som så småningom skulle bli det mest uppskattade trälimmet på marknaden. Under 70-talet relanserades limmet i de karaktäristiska orangea flaskorna och har sedan dess varit en ikon bland trälim.

Idag är Cascolsortimentet uppdaterade med modern design där produkterna är anpassade efter dagens trender gällande trä, hantverksmetoder och aktuella miljökrav. Produkterna uppskattas därmed av både de som växt upp med Cascol såväl som av den nya framväxande generationen Cascolanvändare.

Hållbara val i hela vårt utbud

Vår ambition är att erbjuda dig pålitliga, hållbara produkter som i slutändan gör ditt arbete enklare och roligare. Marknaden utvecklas konstant, och vi med den. Låt oss berätta mer.

Vi letar ständigt efter bättre, mer hållbara råvaror såväl som produktionsmetoder. Det gör att du som användare kan känna dig trygg i att du använder sjysta produkter. Framtagna för att ha så liten påverkan på miljön som möjligt.

På Casco försöker vi löpande undersöka, förbättra och inte sällan uppgradera till mer miljöanpassade råvaror. Utan att göra avkall på våra produkters höga kvalitet. Våra miljö- och kvalitetsledningssystem är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001-standard.

När du väljer en produkt från oss så har du gjort ett klokt val. Du får nämligen marknadens bästa produkt, både ur miljö- och kvalitetssynpunkt.

Trälím för alla behov

Vi har ett brett sortiment av trälím för inom- och utomhusbruk. Cascol Trälím finns för många tillfällen och behov. Vår produkt Cascol Floor är ett specialanpassat lim för limning av not och fjäder på olika typer av golv, t ex parkett, laminat och spånskiva med fler.

Lätt att välja - lätt att sälja

Ett starkt varumärke signalerar trygghet och ökar köp. Med en tydlig och snyggt profilerad avdelning så får kunden lätt en överblick över Cascos produkter och det blir enkelt att hitta och enkelt att välja. Dessutom jobbar vår personal ständigt med att hjälpa dig på plats för att anpassa sortimentet till din butik så att det blir lätt att sälja och ökar din försäljning. I Cascohyllan finns alltid ett informativt skyltmaterial, plats för guider och broschyrer som hjälper både kund och personal i butiken. Till glädje för alla helt enkelt!



Trälím

Cascol Indoor



Limma inne

Snabbt trälím för snickerier inomhus. Exempelvis limning av möbler, tavelram, snickerier mm. Ger en hård, stark och färglös limfog.

Arbetstemperatur: +10 – +70°C.

Öppentid: Max 10 min

Klassning: D2

Presstid: Ca 6 min vid +20°C men längre presstid krävs vid lägre limtemperatur och hårda träslag.

Lagring/hantering: 36 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
494947	10 x 100 ml	7311980100196
494946	10 x 300 ml	7311980100189
494945	10 x 750 ml	7311980100172
495211	5 lit dunk	7311980111550

Cascol Outdoor



Limma ute eller i fuktiga miljöer

Starkt och fukttåligt trälím för limning utomhus och i fuktiga miljöer såsom i bastun, ute-möbler etc. Ger en hård och färglös limfog. Limfogar som konstant utsätts för vatten bör skyddas med lack, färg eller liknande.

Arbetstemperatur: Minst +10°C

Öppentid: Max 8 min

Klassning: D3

Presstid: Ca 25 min vid +20°C men längre presstid krävs vid lägre limtemperatur och hårda träslag.

Lagring/hantering: 12 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
494944	10 x 300 ml	7311980126042
494943	10 x 750 ml	7311980100233

Cascol Winter



Limma inne vid låg temperatur

Frosttåligt trälim för limning inomhus under torra men kalla förhållanden. Exempel spiklimning av undergolv på regel vid kallgrader, limning av spångolv innan fallspackling, limning av cellplast mot spånskiva och andra trämaterial. Ger en stark och färglös limfog. Tips! Kan förvaras i bilen under vintern.

Arbetstemperatur: Från -10 – +70°C

Öppentid: Max 10 min

Klassning: D1

Presstid: Ca 20 min vid +20°C men längre presstid krävs vid lägre limtemperatur och hårda träslag.

Lagring/hantering: 36 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt. Limmet kan förvaras ned till -40°C. Limmet fryser men kan tinas upp igen.

Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
494985	10 x 750 ml	7311980100202
495512	5 lit dunk	7311980102060

Cascol Polyurethane



Limma trä mot andra material inne och ute

Starkt och vattentåligt polyuretanbaserat trälim för limning av trä mot trä eller trä mot andra material som metall, hårdplast, lackerade ytor, sten och keramik. Ger en färglös fog. Limmet skummar så ett högt presstryck krävs.

Arbetstemperatur: +5 – +90°C

Öppentid: Max 15 min

Klassning: D4

Presstid: Ca 4 timmar vid +23°C men längre presstid krävs vid lägre limtemperatur. Limfogar som konstant utsätts för vatten bör skyddas med vattenbeständig färg eller lack.

Lagring/hantering: 12 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt.

Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
493846	10 x 100 ml	73506829
493852	10 x 300 ml	7311980100226
493875	10 x 750 ml	7311980100219

Cascol Floor



Limning av not och fjäder på olika typer av golv.

Trälim med specialanpassad konsistens för limning av not och fjäder på olika typer av golv, exempelvis parkett, laminat, spånskiva etc. Ger en stark, fukt- och vattentålig samt färglös limfog.

Arbetstemperatur: Minst +10°C*

Öppentid: Max 10 min

Klassing: D3

Åtgång: 15–20 m² golvyta/flaska

Lagring/hantering: 12 månader (ej öppnad förpackning). Förvaras svalt och frostfritt. Tål förvaring ned till -25°C. Limmet fryser men kan återtinas.

* Vid läggning av parkett ska alltid leverantörens rekommendationer följas.

Artikelnummer	Förpackning	EAN-kod
494980	10 x 750 ml	7311980139028

WoodFiller



Lösningsmedelsbaserad lagningsmassa för trä.

För fyllning och lagning av sprickor och hål i trä.

Arbetstemperatur: Ej under +18°C

Belastningsbar: Ca 5 min.

Torktid: 3 mm skikt kan slipas efter ca 2 – 3 timmar.

Brandfara: Ja. Mycket brandfarlig.

Lagring/hantering: 12 månader i sluten förpackning. Förvaras svalt och frostfritt.

Artikelnummer	Förpackning	Färg	EAN-kod
494262	125 ml	Natur	7311980100127
494263	125 ml	Ek	7311980100134
494264	125 ml	Teak	7311980100141



Bra att tänka på vid användning av trälim

Fukthalten i träet

Fukthalten i träet påverkar limningsresultatet. Ju mindre fukt träet innehåller desto bättre behåller det formen och limningen blir snyggare. Bäst är om fukthalten är mellan 8–12%. Virke som köps på brädgård kan ha en fukthalt på upp till 18%, då är det bra att vänta med limningen tills träet har torkat till.

Förbehandling innan limning

Ytorna ska vara rena, fettfria och slipade/hyvlade eller behandlade

på ett sätt så att limmet fäster bra på träytan. Mjuka träslag som t ex furu behöver vara nyslipat. Feta och exotiska träslag ska också vara nyslipade och gärna avtorkade med Aceton. Material som plast och metaller behöver slipas lätt och vara avfettade.

Applicering

Mängden lim bestäms av träets absorptionsförmåga. På mjuka träslag som furu räcker det med att stryka lim på ena ytan, men

på feta och exotiska träslag bör man stryka lim på båda ytorna. Vänta därför en stund innan ytorna pressas samman. Limning av trä kräver jämnt presstryck över hela ytan. Använd gärna en tving per 10 cm. Var aktsam så att inte allt lim pressas ut.

Rengöring

Limrester tas enklast bort innan torkning/härdning. Använd tvål och vatten alternativt mekaniskt när det har torkat/härdat.

Cascol limguide

Egenskaper

	Indoor	Outdoor	Winter	Polyurethane	Floor
Vilken miljö passar den i?	Inne	Inne och ute i fuktig miljö	Inne men kan	Inne och ute i blöt och fuktig miljö	Inne och ute i fuktig miljö
Arbetstemperatur	+10 °C – +70°C	Minst +10 °C	-10 °C – +70 °C	+5 °C – +90 °C	Minst +10 °C
Öppentid	Max 10 min	Max 8 min	Max 10 min	Max 15 min	Max 10 min
Presstid	Minst 5 min	Minst 25 min	Minst 20 min	Minst 4 tim	Minst 12 tim
Lagringstid och temperatur	36 mån. Svält och frostfritt.	12 mån. Svält och frostfritt.	36 mån. Svält och frostfritt. Tål ned till -40 °C.	12 mån. Svält och frostfritt.	12 mån. Svält och frostfritt. Tål ned till -25 °C.

Användningsområden

Limning av stol, tavelram, möbler, snickerier m.m. inomhus	●				
Trädgårdsmöbler där limfogen skyddas med lack, olja eller liknande		●		●	
Limning av matbord och andra träytor som utsätts för fukt inomhus		●	●		
Spiklimning av undergolv, regel vid kallgrader					●
Limning av undergolv, regel vid rumstemperatur			●		●
Limning av not/fjäder på golvspån			●		●
Spångolv på spångolv, t ex innan fallspackling	●				●
Limning av Parkettgolv (not/fjäder)t					●
Limning av Laminatgolv (not/fjäder)					●
Träplugg vid nåtning på båt				●	
Limning av cellplast/frigolit mot spånskiva och andra material	●	●	●		●
Limning av träinredning i båt				●	
Limning av trädetaljer i bastu				●	
Limning av metall/trä				●	
Limning av hårdplast/trä				●	
Fönster, dörrar, där limfogen utomhus skyddas med lack, olje m.fl.		●			
Limning av keramik/trä				●	
Limning av lackerade ytor/trä				●	
Limning av tryckimpregnerat trä		● *		● *	

*Innan limning av tryckimpregnerat trä måste träet lagras i ett år så att kemikalierna som används vid impregneringen har torkat ut.

Du behöver bara Casco

Casco är en del av Sika, ett av världens ledande företag inom byggkemi. Våra forsknings- och utvecklingsavdelningar tar ständigt fram nya produkter som förenklar för både proffsanvändaren och för dig som väljer att göra jobbet själv. Casco är en pålitlig totalleverantör när det gäller byggförnödenheter. I sortimentet finns alla slags lim, spackel, fäst- och fogmassor.

Läs mer om oss och våra produkter på casco.se



Sika Sverige AB
Box 8061, 163 08 Spånga
Phone: +46 8 621 79 00
order@se.sika.com
www.casco.se