



Latex/Akryler

Övermålningsbara med god vidhäftning

Casco är en del av Sika, ett av världens ledande företag inom byggkemi. Våra forsknings- och utvecklingsavdelningar tar ständigt fram nya produkter som förenklar för både proffs-användaren och för dig som väljer att göra jobbet själv. Casco är en pålitlig totalleverantör när det gäller byggförnödenheter, och i sortimentet finns alla slags lim, spackel, fäst- och fogmassor.

Läs mer om oss och våra produkter på casco.se

© Sika Sverige AB / AL / MRA / 2017.02 / Jomsa / 500 ex / Art.nr 536471



Sika Sverige AB
Box 8061, 163 08 Spånga
Tel: 08-621 79 00
order@se.sika.com
www.casco.se

Plastiska fogmassor - Latex/Akryler

Latex/Akryler används vanligtvis inomhus. Bland annat till att fylla eventuella ojämnheter eller sprickor på t ex väggar eller golvlister. Förutom kompatibiliteten med många olika material så är akrylfogmassor dessutom övermålningsbara.



Acrylic Basic



Latexfogmassa för tätning av mindre sprickor inomhus. Fäster mot de flesta material så som sten, trä, PVC, betong, gips mm.

Skinntid: 25-30 min.

Härdtid: 1-7 dygn beroende på temperatur, luftfuktighet och fogdjup.

Övermålningsbar: 1-2 dygn beroende på temperatur, luftfuktighet eller när ytan är skinntorr.

Rörelseförmåga: 7,5%



Building Acrylic



Akrylfogmassa för tätning av sprickor och smala fogar inne och ute. Fäster mot torra rena ytor på de flesta byggnadsmaterial. Bör övermålas vid applicering utomhus. Fungerar till akustikfogning.

Skinntid: Ca 15 min

Härdtid: 1-7 dygn

Övermålningsbar: Efter 1 timme vid små sprickor (3-5 mm), upp till en vecka för större sprickor.

Rörelseförmåga: 12,5%



Målarfog



Akrylfogmassa för tätning av sprickor inomhus, runt dörrar, i byggnadselement, betongvägg, snickerier mm. Fäster mot de flesta material.

Skinntid: Ca 10 min.

Härdtid: 1-7 dygn beroende på temperatur, luftfuktighet, fogdjup samt fogbredd.

Övermålningsbar: Ca 5-10 min eller när ytan är skinntorr.

Rörelseförmåga: 12,5%

Användningsområden

Fogning av övergång mellan vägg/tak

Tätning av sprickor och håligheter i väggar och tak

Tätning av sprickor i trädörrar mm

Tätning av sprickor som ska övermålas direkt

	Acrylic Basic	Building Acrylic	Målarfog
Fogning av övergång mellan vägg/tak	●	●	
Tätning av sprickor och håligheter i väggar och tak	●	●	●
Tätning av sprickor i trädörrar mm	●	●	●
Tätning av sprickor som ska övermålas direkt		●●	●

● = Inomhusbruk

●● = Utomhusbruk

