

Gipsplate filler



Hakk i plata?

Ingenting er mer utidig enn hakk, rifter, sprekker, sår og småskader. Men det er heller ingenting som er enklere å utbedre på en kjapp og effektiv måte! Legg en streng med Casco Gipsplate filler, glatt med en sparkel, slip lett ved behov - vips så er skaden reparert.



***Skadede bygningsplater blir som nye.
Like velegnet på stukkatur, betong, stein og tre.
Tørr på to timer. Krymper ikke. Overmalbar.***

Gipsplate filler 3592

Egenskaper:

Casco Gipsplate filler er en lettvektfiller til sparkling av hull, sprekker og skjøter i alle typer av bygningsplater. Kan også brukes for å reparere sprekker og revner i materiell som stukktatur, gipsdekorasjoner, betong, kalk, stein og tre. Krymper ikke. Kun til innendørs bruk.

Tekniske data:

Basis:	Polymer harpiks
Farge:	Hvit
Densitet:	0,57g/m ³
Tørrestoffinnhold:	52 %
PH verdi:	7-9
Tørketid:	Overflatetørr etter ca. 2 timer (+23 °C/50% RF) Varierer avhengig av sjiktkykkelse, temperatur og luftfuktighet
Påføringstemp:	Min 5 °C. Best mellom +10 °C og +20 °C
Verktøy:	Fugepistol og stålsparkel
Rengjøring:	Varmt vann umiddelbart etter bruk
Oppbevaring:	Tåler ikke frost. Oppbevares utilgjengelig for barn
Avfallshåndtering:	Må ikke tømmes i kloakkavløp

Helse og miljø:

Brannfare: Ingen
Helsefare: Ingen
Se også vårt HMS - datablad.



Emballasje:

- 310 ml patron

Artikkelnummer:

- 3592 46 110

GTIN nr. forbrukerpakning
7 311 980 138 212

GTIN nr. detaljstpakning
17 311 980 138 219

Nobbvarenummer
44491213

Bruksanvisning:

Fjern alle løse partikler. Underlaget skal være rent, tørt og støvfritt. Påfør sparkelmassen med fugepistol og sparkel. Kun til innendørs bruk. Overmalbar.



Legg en streng med Casco Gipsplate filler i skadestedet.



Glatt med stålsparkel. Overflødig masse skrapes vekk.



Filleren er overflate-tørr etter 2 timer. Grader og eventuell overflødig størknet masse slipes lett. Finpussing er normalt ikke nødvendig, men vurderes etter behov.

For utførlig informasjon om produktene, se produktinformasjonsbladet på www.casco.no.



Akzo Nobel Coatings AS
1411 KOLBOTN
Tlf: 66 81 94 00