

PRODUKTBLAD

Casco[®] Activator 22

Lösningbaserad vidhäftningsförbättrare för icke-porösa material.

PRODUKTBESKRIVNING

Casco[®] Activator 22 är en lösningmedelsbaserad färglös klar vidhäftningsförbättrare, som reagerar med fukt och avsätter aktiva grupper på underlaget. Casco[®] Activator 22 är utformad för behandling av limytor före applicering av Casco[®] STP-baserade lim och tätningemedel.

ANVÄNDNING

Casco[®] Activator 22 används för att förbättra vidhäftningen på icke-porösa underlag som metaller, plast och målade ytor

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Förbättrad vidhäftning på olika icke-porösa underlag
- Kort flash-off tid
- Lätt att använda
- Transparent

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Lösningbaserad vidhäftningsförbättrare
Förpackning	250 ml flaska
Färg	Färglös, klar
Hållbarhet	12 månader från produktionsdagen, om den förvaras i oskadad, original, förseglad förpackning och om lagringsvillkoren är uppfyllda.
Lagringsförhållanden	Förvaras under torra förhållanden, där det skyddas från direkt solljus och vid temperaturer mellan +5 °C och +25 °C.
Förbrukning	~20 ml / m ²
Omgivande lufttemperatur	+5 °C to +40 °C, min. 3 °C över daggpunkts temperaturen
Underlagets temperatur	+5 °C to +40 °C, min. 3 °C över daggpunktstemperaturen
Avluftningstid	Minimum 10 minuter (vid 23 °C / 50 % r.h.) Maximum 2 timmar (vid 23 °C / 50 % r.h.)

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

BEGRÄNSNINGAR

- Casco® Activator 22 innehåller lösningsmedel som kan påverka underlaget. Förtest skall göras.
- Applicera aldrig på sugande/porösa underlag eftersom det finns risk att den inte torkar ordentligt och fogmassan från att härda.
- Skydda intilliggande ytor genom maskeringstejp vid behov.
- Om Casco® Activator 22 stänks av misstag på intilliggande ytor, torka av omedelbart med en ren, torr trasa.
- Casco® Activator 22 är ett fuktreaktivt system. För att bibehålla produktkvaliteten är det viktigt att försluta behållaren med det inre plastfodret omedelbart efter användning.
- När ytbehandlingen är klar måste locket skruvas på.
- Långvarig exponering för atmosfärisk fukt gör att Casco® Activator 22 blir inaktivt.
- Kasta omedelbart Casco® Activator 22 om det har blivit ogenomskinligt istället för klart. Kassera produkten ca. en månad efter öppning om den används ofta eller efter två månader vid sällsynt användning.
- Späd eller blanda aldrig Casco® Activator 22 med andra ämnen.
- Produkten får inte användas för bearbetning / utjämnning av produkter eller som rengöringsmedel.
- Om den används på genomskinliga eller genomskinliga underlag som flytglas, plast etc. är ett tillfredsställande UV-skydd obligatoriskt.
- Sök tillverkarens råd och utför tester på originalsubstrat innan du använder Casco® Activator 22 på material som är utsatta för sprickbildning.
- Tester med faktiska underlag och förhållanden måste utföras för att säkerställa vidhäftning och materialkompatibilitet.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Activator 22
Mars 2021, Version 01.01
02051601000000056

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Ytorna måste vara rena, torra och fria från fett, olja, damm och kontamineringar. Vidhäftningen kan även förbättras genom att kombinera processen med annan förbehandling som slipning och rengöring innan aktivering.

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Torka av fog ytorna med en ren, luddfri pappershandduk fuktad (inte våt) med Casco® Activator 22. Doppa aldrig duken i aktivator burken. Torka bara av ytan med en ren sida av handduken. Fukta aldrig samma duk två gånger och byt den ofta.

Casco® Activator 22 ska appliceras sparsamt eftersom överskott av aktivator kan leda till vidhäftningsförlust. Om det förbehandlade ytan inte limmas inom den maximala avluftningstiden måste aktiveringsprocessen upprepas (endast en gång). Idealisk applicering och yttemperatur är mellan 15 °C och 25 °C. Åtgången och appliceringsmetod beror på underlagets specifika karaktär. Förslut behållaren omedelbart efter varje användning.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.