

Akryl Basic

Akryl-latex baseret fugemasse, der anvendes indendørs til fugning og tætning af revner og sprækker. Hæfter mod de fleste byggematerialer som beton, puds, træ, mursten gips og lignende. Benyttes også til lydisolering.

- **Let bearbejdelig**
- **Gennemhærder**
- **Kan overmales med de fleste vandbaserede malinger***
- **God vedhæftning til de fleste byggematerialer**

TEKNISKE DATA

Produkttype: Akryl fugemasse

Basis: Akryl dispersion

System: Vandbaseret

Farve: Hvid NCS S 0603-G40Y

Konsistens: Letsprøjtelig, tixotrop pasta

Tørstof: 80 %

Vægtfylde: 1.610 kg/m³

Anvendelsestemperatur: +10 °C til +40 °C

Optimale forhold: +18 °C til +22 °C og ca. 65 % RF

Skindtid: Ca. 25-30 min. ved +23 °C og 50 % RF

Hærdetid: 1-7 døgn afhængig af fugedimension, temperatur og luftfugtighed

Fugebevægelse: 7,5 %

Temperaturbestandighed: -30 °C til +90 °C

***Overmalbar:** Ja, efter 1-2 døgn afhængig af fugedimension. Tjek at fugen er gennemhærdet og lav altid et forsøg inden.

Værktøj: Fugepistol

RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Fugemasse på huden fjernes med vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret fugemasse fjernes mekanisk.

VEDHÆFTNING/PRIMNING

Stærkt sugende og porøse overflader primes med Casco Akryl Basic fortyndet med vand i forholdet 1:2. Træ behandlet med træbeskyttelse skal tørre i minimum 2 uger inden fugning.

FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og andre skillemidler. Inden fugning monteres

bagstop af opskummet, ikke vandsugende polyethylen

GLITNING

Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæftefladerne, og overfladen glittes. Anvend en glittepind af træ som skal være vandmættet og slebet glat med vandslibepapir korn 400- 600 eller en fugtig svamp. Som glittevæske anvendes rent vand.

FORBRUG

| | | | |
|----------------------|-----|----|-----|
| Fugebredde | 6 | 10 | 16 |
| Fugedybde | 6 | 6 | 8 |
| Rækkeevne i m/patron | 8,3 | 5 | 2,5 |

EMBALLAGE

300 ml patron

600 ml pose

HOLDBARHED OG OPBEVARING

24 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk