

Erstatter: 2017-01-12

Dato: 2018-04-25

## Building Acrylic



Halvelastisk universal fugemasse til indendørs fugning omkring døre og vinduer og almindeligt forekommende bygningskonstruktioner. Hæfter mod de fleste tørre og rene bygningsmaterialer. Kan tillige anvendes som akustik-fugemasse.

- **Let bearbejdelig**
- **Gennemhærder**
- **Overmalbar efter stabil skinddannelse**
- **God vedhæftning til de fleste byggematerialer**
- **Kan overmales med de fleste vandbaserede malinger\***
- **Indeholder ikke opløsningsmidler, ftalater eller APEO**

### TEKNISKE DATA

**Produkttype:** Akryl fugemasse

**Basis:** Akryl dispersion

**System:** Vandbaseret

**Konsistens:** Letsprøjtelig, tixotrop pasta

**Hårdhed:** Ca. 55 Shore A

**Tørstof:** 85 %

**Vægtfylde:** 1.630 kg/m<sup>3</sup>

**Anvendelsestemperatur:** +5 °C til +40 °C

**Optimale forhold:** +18 °C til +22 °C og ca. 65 % RF

**Skindtid:** Ca. 15 min. ved +23 °C og 50 % RF

**Hærdetid:** 1-7 døgn afhængig af fugedimension, temperatur og luftfugtighed

**Fugebevægelse:** 12,5 %

**Temperaturbestandighed:** -30 °C til +70 °C

**Overmalbar:** Ja. Ved revner/sprækker efter ca. 10 min. Ved fugning når massen er gennemhærdet.

Lav altid et forsøg inden.

**Værktøj:** Fugepistol

### RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Fugemasse på huden fjernes med vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret fugemasse fjernes mekanisk.

### VEDHÆFTNING/PRIMNING

Stærkt sugende og porøse overflader primes med Casco MalerFuge fortyndet med vand i forholdet 1:2. Træ behandlet med træbeskyttelse skal tørre i minimum 2 uger inden spartling/tætning.

### FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og andre skillemidler. Inden fugning monteres

bagstop af opskummet, ikke vandsugende polyethylen

### GLITNING

Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæftefladerne, og overfladen glittes. Anvend en glittepind af træ som skal være vandmættet og slebet glat med vandslibepapir korn 400- 600 eller en fugtig svamp. Som glittevæske anvendes rent vand.

### FORBRUG

Fugebredde	6	10	16	20
Fugedybde	6	6	8	9
Rækkeevne i m/patron	8,3	5	2,5	1,7

### FARVER

Farve	NCS-nr.
Hvid	S 0502-Y
Brun	S 6020-Y70R
Grå	S 3002-Y
Sort	S 8505-R80B
Beige	S 2020-Y30R

### BEGRÆNSNING

Ingen eller begrænset vedhæftning til PE, PP, teflon og andre fede plasttyper samt bitumen. Begrænset vedhæftning til glas og keramik.

Ved udendørs brug skal fugen være overfladetør før den udsættes for fugtighed, og den skal være gennemhærdet før den udsættes for frost.

### EMBALLAGE

300 ml patron

### HOLDBARHED OG OPBEVARING

24 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

**EMICODE**

EC1 Plus: meget lav emission plus.

**BORTSKAFFELSE**

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

**SIKKERHED & MILJØ**

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på [www.casco.dk](http://www.casco.dk).

**BEMÆRK**

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

---

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

---

**Certificeret iflg.:**

**Sika Danmark A/S**  
Hirsemarken 5  
DK-3520 Farum  
Kundeservice.: +45 702 77 703  
[casco@dk.sika.com](mailto:casco@dk.sika.com)  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)  
[www.casco.dk](http://www.casco.dk)