



Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2017-03-27

BoardFix



Använd som fästmassa vid limning av olika skivmaterial, limning av golvgips för förstärkning och stabilisering av träbjälkslag. God vidhäftning mot underlag såsom betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor m.fl.

- Finkornig
- EC1 Plus
- Mycket dryg
- Kort appliceringstid
- Snabb härdningstid

TEKNISK DATA

Typ: Specialcement med lättfiller.

Färg: Vit.

Densitet: Ca 900 kg/m³. Färdigblandad 1 300 kg/m³.

Åtgång: Ca 1kg/m²/mm

pH: >10.

Blandning: Blanda 3 volymdelar pulver med 1 volymdel vatten.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +25°C

Monteringstid: Ca 15 minuter beroende på temperatur och luftfuktighet.

Användningstid: Blandad ca 45 min vid +18°C.

Torktid: Härdar i tjocka skikt efter ca 24 timmar, i tunna skikt efter ca 1 timma. Härdningstiden påverkas av temperatur och luftfuktighet.

Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning). Lagras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering- och Rengöringsföreskrifter

Märkning: Irriterande, Innehåller >30 % cement.

Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare.

Förvaras oåtkomligt för barn. Verktyg rengöres med vatten innan massan har härdat.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Förbereda underlag

Underlaget ska vara fast, rent och svaga ytskikt avlägsnas. Ej sugande underlag behöver inte primas.

Inomhus

På sugande underlag (t ex betong, puts, cement) primas underlaget med 1 del Casco Primer 3698 blandat med 5 delar vatten.

Utomhus

Sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underlaget med vatten) innan applicering av BoardFix. Applicera den färdigblandade massan direkt på det fuktiga underlaget.

Blandning

3 volymdelar BoardFix blandas ned i ca 1 volymdel rent, kallt vatten. vid blandning rekommenderas maskinvisp, ca 600 varv/min. Den färdigblandade massan ska vara homogen och klumpfri.

Blandning

Blanda BoardFix enligt anvisning och applicera massan med tandad spackel 6x6mm, vilket ger 1,3 kg/m². Montera skivorna omgående i uttandad massa. Eventuellt kan skivorna behöva belastas eller skruvas mot underlaget under massans härdningstid (24 tim),



för att säkerställa god övervätning och kontakt mellan underlag och skiva. Efter härdning ska skruvarna avlägsnas.

FÖRPACKNING

10 kg.

MILJÖGODKÄNNANDEN

EC1 PLUS

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com