



A SIKA BRAND

PRODUKTDATABLAD

Casco Cascol Floor M1

M1-sertifisert trelim for liming av not og fjær i lamellparkett



PRODUKTBEKRIVELSE

Vanntynnet parkettlim for liming av not og fjær i lamellparkett.

BRUKSOMRÅDER

Egnet for fuge -og skjøteliming, snekkerarbeid og møbler hvor det er behov for en fuktbestandig skjøt.

PRODUKTEGENSKAPER

- Høy strekkfasthet
- Varmebestandig
- Hurtigherdende og fuktbestandig.
- Optimalisert viskositet for liming av not og fjær

GODKJENNELSER / STANDARDER

- EN 204/205 Klasse D3
- Emisjonsklasse M1 for bygningsmaterialer

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	PVAC dispersjon
Forpakning	750 ml flasker
Farge	Hvit, herder til transparent
Holdbarhet	Casco Cascol Floor M1 har en holdbarhet på 24 måneder fra produksjonsdato ved korrekt lagring i original, uåpnet og uskadd forpakning.
Lagringsforhold	Casco Cascol Floor M1 lagres tørt, beskyttet mot direkte sollys og i temperaturer mellom +5 °C og +30 °C.
Tetthet	~1.00 kg/l
Tørrestoffinnhold ved vekt	~45%
Konsistens	Viskøs

TEKNISK INFORMASJON

Temperaturbestandighet	-20°C til +70°C
------------------------	-----------------

Produktdatablad

Casco Cascol Floor M1
Oktober 2020, Versjon 01.01
020513030000000087

PÅFØRINGSINFORMASJON

Forbruk	100-250 g/m ² , på tettefibret tre og eksotiske treslag anbefales dobbelt lag. For 15 mm lamellparkett beregnes 0.75 l flaske til 15-20 m ² .
Lufttemperatur	+18°C til +22°C
Fuktinnhold i underlaget	5-14%, fortrinnsvis 7-10%
Åpen tid	~5 min. maks. (beech / beech, 23 °C)
Presstid	~10 min. min. (beech / beech, 23 °C)

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

BEGRENSNINGER

- Fuktinnholdet i treverket må ikke oversige 15%
- Ikke egnet for konstant vannpåvirkning
- Ikke frostbestandig
- Må ikke brukes i temperaturer under +10°C
- Ikke bruk Casco Cascol Floor M1 til bærende konstruksjoner

PÅFØRINGSVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget må være rent, tørt, solid og jevnt, fritt for olje, fett, støv og løse partikler. Casco Cascol Floor M1 hefter uten primer og/eller aktivator. Fuktinnholdet i treverket bør være mellom 5 – 14 %, fortrinnsvis 7-10%. Best resultat oppnås med ferskt bearbeidet trevirke som f.eks ved høvling eller sliping.

PÅFØRINGMETODE/VERKTØY

Verktøy: Tannsparkel, pensel eller rulle, ingen for parkett.

Utfør nødvendig forarbeid. Rist flasken grundig. Påfør Casco Cascol Floor M1 med en pensel, rulle eller tannsparkel direkte på underlaget. Ved liming av hardt trevirke eller eksotiske tresorter, bør Casco Cascol Floor M1 påføres på begge flatene som skal limes sammen. Ikke bruk for mye produkt da dette vil bremse herdingen. Lim flatene og sett i press med et trykk tilsvarende ~0.5-1.0 MPa innen 10 minutter. Fjern overskytende lim med en fuktig klut. Mykere treslag (f.eks. furu) presses i ~10 – 15 minutter ved 23°C. Hardere treslag (f.eks. eik eller teak), eller større flater, krever lenger presstid.

Type treverk, fuktinnhold og omgivelsesforhold som temperatur og luftfuktighet innvirker på både herdetid og presstid. Ved liming av plugg skal limet påføres i hullet.

For liming av parkett

Les bruksanvisningen fra produsenten av parketten. Følg de respektive leverandørenes anvisninger om påføring av lim i not og fjær. Sjekk at alle not og fjær er rene. Kutt korken til ønsket åpning, og kontroller limflyten. Press sammen innen 10 min.

Dersom motpresset er for høyt, reduser limmengden gradvis til ønsket resultat. Normalt limforbruk er 5 – 6 g pr. meter not og fjær.

Dette tilsvarer ~15 – 20 m² limt lamellparkett pr. 0,75 liters flaske. Rengjør søl umiddelbart med en fuktig klut. Herdet lim kan fjernes med Casco Limtvätt eller rødsprit.

Forforsøk er anbefalt da Casco Limtvätt kan delvis oppløse enkelte oljebehandlede gulv. Rødsprit er et mildere, men ikke like effektivt løsemiddel. La limet herde i minst 12 timer før gulvet tas i bruk.

RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør alt utstyr og verktøy umiddelbart etter bruk med en fuktig klut. Etter herding kan materialet kun fjernes mekanisk, eller med egnet løsemiddel.

TILHØRENDE DOKUMENTER

- Sikkerhetsdatablad

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse,

ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

Produktdatablad

Casco Cascol Floor M1
Oktober 2020, Versjon 01.01
020513030000000087