



Ersätter: 2012-10-31

Datum: 2014-10-08

# Cement Rapid 3678

Ett mycket snabbhärdande cementbaserat lagningsspackel som används till lagningar, reparationer av eldstäder, festsättning av bult och skruv i vägg eller tak. Är värmebeständigt och därför speciellt lämpligt för reparationer i eldstad. Har god vidhäftning mot de flesta typer av material, t ex betong, puts, lättbetong, tegel m.fl.

- Snabbhärdande cement.
- Värmebeständig.
- Klarar temperaturer på upp till 1 000 °C.
- Klarar hög belastning.
- Frostbeständig.

## TEKNISK DATA

**Typ:** Snabbhärdande cement.

**Färg:** Mörkgrå.

**Densitet:** Ca 1 690 kg/m<sup>3</sup>.

**pH:** > 10.

**Brandfara:** Ingen.

## APPLIKATIONSDATA

**Arbetstemperatur:** +5°C - +30°C

**Blandningsförhållande:** Blanda 3 volymdelar pulver med 1 volymdel kallt vatten eller 1 kg pulver med 2,5 dl kallt vatten.

**Åtgång:** 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm.

**Appliceringstid:** Ca 5 – 8 min.

**Härdtid:** Ca 30 minuter vid +18°C.

**Brukstid:** Ca 10 min vid +18°C.

**Lagringstid:** 6 månader (ej öppnad förpackning).

Förvaras svalt och frostfritt.

## HÄLSA OCH MILJÖ

**Hantering- och Rengöringsföreskrifter**

Irriterande, Innehåller > 30 % cement.

lakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Verktyg rengörs med vatten innan massan torkat.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

## BRUKSANVISNING

**Förbehandling av underlaget**

Underlaget ska vara torrt, fast och rent. Svaga ytskikt avlägsnas mekaniskt. Blöt alltid underlaget med vatten innan applicering av färdigblandade lagningsmassan.

**Blandning**

Casco Cement Rapid är mycket snabbhärdande. Blanda inte mer än vad du förbrukar inom ca 2 – 3 minuter. 3 volymdelar Cement Rapid blandas ned i ca 1 volymdel kallt, rent vatten.

Obs! Blanda aldrig produkten med varmt vatten.

Blanda Cement Rapid till en homogen, klumpfri massa helst med maskinvisp.

**Lagning och spackling**

Applicera den färdigblandade massan med en smal stålspackel. Slätspackla därefter omgående med en stålspackel (Något bredare än skadan). Ytan är slipbar när massan har härdat.

**Lagning och spackling av eldstad**

Eftersom Cement Rapid är en värmebeständig produkt lämpar den sig utomordentligt bra för reparationer där temperaturer upp till 1 000°C kan förekomma.

**Fästa bultar och skruv**

Cement Rapid härdar på ca 10 minuter vilket gör det lämpligt att använda vid små reparationer och som monteringscement. Fixering kan göras förhand och



massan kan belastas efter ca 30 minuter.

#### FÖRPACKNING

1 kg.

---

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

---

#### Certifierad enligt:



**Sika Sverige AB**  
163 08 Spånga, Sverige  
Tel: +46 8 621 79 00  
Web: [www.casco.com](http://www.casco.com)