

Erstatter: 2011-10-31

Dato: 2012-07-18

Casco Dekor 4150, 4186, 4196, 4198

Dekor flisfug er en finfug til fuging av keramiske fliser. Fugebredde 2-6 mm. Kun 15 kg sekk.

- Til innendørs bruk
- Til keramiske fliser
- Fugebredde 2-6 mm
- 4 farger
- Til varmegulv
- Til vegger og gulv

TEKNISK DATA

Basis:	Sement
Produkttype:	Sementbasert fugemasse
Emballasje:	15 kg
Farge:	Pigmentert
Brukstid:	Ca 1 time
Tørketid:	Før vasking: 10 - 30 min Gangbar: etter ca 6 timer
Påføringstemp.:	Min +5°C. Best mellom + 10°C og + 20°C
Forbruk:	0,5 - 2,0 kg pr m ² avhengig av fugedybde, fugebredde og størrelse på flis
Blandingsforhold:	1 del vann og 3 deler pulver.
Verktøy:	Fugebrett/gummisparkel til påføring av fugemasse og svamp til rengjøring
Oppbevaring:	12 mnd, svalt og tørt i uåpnet emballasje.

BRUKSANVISNING

GENERELT

Nyansen på fugemassen påvirkes av råvarer, blandingsforhold, absorbering i keramiske fliser og lokale ytre påvirkninger som temperatur og luftfuktighet. Det gjør at fargen/nyansen ikke kan garanteres fra prosjekt til prosjekt.

Kontroller produksjonsnummer og sjekk benyttes ved fuging av samme vegg / rom. Tenk på at lyse nyanser kan bli skitne raskere enn mørke nyanser. Dette gjelder spesielt ved fuging av gulv og utendørs. For å beskytte fugen ytterligere kan Casco Brutal Protector benyttes.

UNDERLAG

Fugene skal være rene og frie for smuss og lignende. Eventuelle rester av flislim som har blitt presset frem ved montering av fliser, fjernes mekanisk. Flislimet skal være herdet før fuging starter. Kontroller flislimets herdetid på forpakningen eller i produktinformasjonen til gjeldende produkt.

Ved fuging på varmegulv skal varmekabler være kalde og slått av minst et døgn før montering. Varmegulvet kan settes på tidligst etter 7 døgn etter fuging, øk varmen suksessivt.

BLANDING

Casco Decor Flisfug blandes med vann i forholdet 1 del vann og 3 deler pulver, se pakningens bruksanvisning. Rør om til man får en smidig, homogen og klumpfri masse med en drill og visp eller bruk en god rørepinne når det skal blandes mindre mengder. For mye vann gjør fugesementen porøs og medfører dårlig holdfasthet. La blandingen hvile i ca. 10 minutter før den blandes på nytt. Fugemassen er deretter klar til bruk.

FUGING

Fordel den ferdigblandede fugemassen diagonalt over fugene med fugebrett eller gummisparkel. Sørg for at fugemassen kommer godt inn i fugene.

Når fugemassen er fingertørr kan vasking starte. (Etter ca. 10-30 min) Dersom fugen vaskes for tidlig kan fugemassen bli vasket ut eller det kan dannes porer i massen. Dersom fugen vaskes for sent er det risiko for at fugemassen fester seg permanent til flisens overflate. Benytt en fuktig svamp eller fugebrett. Vask gang til etter 2-3 timer med en fuktig svamp. For best mulig resultat bør fugene fuktes med vann det første døgnet med f eks en dusjflaske med vann

Keramiske fliser og klinker skal beskyttes mot inntrykk og direkte sollys under og etter fuging. Avslutt med polering, benytt en myk tørr klut eller lignende. Verktøy rengjøres med vann før fugemassen er herdet

Fuging i hjørner, overgangen gulv/vegg og ved rør gjennomføringer kan gjøres med Casco AquaSeal eller Casco Sanitary Silicone.

HELSE OG MILJØ

Brannfare: Ingen
Helsefare: Irriterende. Inneholder >30 % sement.

Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA NORGE AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 10 90
Web: www.casco.no