

Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2018-02-06

Dekor

Cementbaserat fogbruk för fogning av sugande kakel, klinker, mosaik, keramik och natursten. Kan användas både inom- och utomhus på väggar och golv. I första hand avsedd för keramiska plattor med högra absorptionsförmåga än 3 %. Till simbassänger eller offentlig miljö rekommenderar vi Casco Premium

- Cementbaserad.
- Lång öppentid.
- Låg krympning.
- Hög kompressionsstyrka.
- Många kulörer.

TEKNISK DATA

Typ: Cement.
Färg: Pigmenterad.
Densitet: Ca 1,4 kg/m²
Åtgång: Ca 0,2 kg/m² beroende på fogdjup/bredd och plattstorlek
pH: >10.
Blandning: Ca 4,2 liter vatten till 15 kg pulver.

APPLIKATIONSDATA

Brandfara: Ingen
Arbetstemperatur: +10°C - +20°C. Ej under +5°C i både underlag och platta.
Torktid innan tvätt: Ca 10 – 20 min.
Användningstid: Ca 3 timmar.
Gångbar: Efter ca 16 timmar.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).
Lagras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering- och Rengöringsföreskrifter
Märkning: Irriterande, Innehåller >30 % cement.
Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Verktyg rengörs med vatten innan massan har härdat.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Allmänt
Generellt gäller för samtliga och i synnerhet cementbaserad fogbruk att kulören/nyansen inte kan garanteras från fall till fall. Nyansen påverkas av råvarorna, blandningsförhållande, absorptionskraft i keramikplattorna och de lokala yttre förhållandena såsom temperatur och luftfuktighet.

Obs! Kontrollera tillverkningsnummer och säkerställ att samma nummer används vid fogning av en och samma väggyta/rum. Tänk på att ljusa nyanser snabbare blir smutsiga än mörkare nyanser. Det gäller speciellt vid fogning av golvytor och utomhus. För att skydda fogen kan Casco Brutal Protector användas.

Förarbete

Fogarna ska vara rena och fria från smuts och dylikt. Eventuell kvarvarande fästmassa som trängt fram under monteringen avlägsnas mekaniskt. Fästmassan ska vara uthärdad innan fogning påbörjas. Kontrollera fästmassans härdningstid på förpackningen eller i produktinformationen.

Vid fogning av värmegolv ska värmekablarna vara kalla och avstängda minst ett dygn före montering. Värmegolvet kan sättas på igen tidigast sju dagar efter fogning. Öka värmen successivt.

Blandning

15 kg Dekor blandas ned i ca 4,2 liter kallt, rent vatten. Blanda inte mer fogbruk än vad som ska användas inom ca 1 timma. Blanda massan med maskinvisp, ca 600 varv/minut. Blanda massan så att den blir homogen och klumpfri. Låt den vila i 3 – 5 minuter och blanda sedan igen. Därefter är den klar att användas.

Fogning

Fördela det färdigblandade fogbruket diagonalt över fogarna med en fogbräda eller gummispäckel. Arbeta in fogbruket ordentligt i fogarna.

Avtvättning kan påbörjas när fogmassorna har satt sig (fingerprov) efter ca 15 – 25 minuter (beroende på absorptionskraft i plattorna). Fingerprov innebär att så länge fogbruk fastnar på fingret vid lätt tryck på fogen ska man vänta. När fogbruket har satt sig och inte längre fastnar på fingret är det dags att börja tvätta. För tidig tvättning kan innebära urtvättning av fogen eller porbildning i fogbruket. För sen tvättning kan innebära att fogbruket bränner fast på ytan av keramikplattan. Använd en fuktad svamp och ett skurblock (endast klinker). Efter 2 – 3 timmar tvättas plattorna igen med en fuktad svamp. Avsluta med polering, använd mjuk torr trasa eller liknande. Rengör verktyg innan massan stelnat/torkat.

För bästa resultat bör fogen hållas fuktig under det första dygnet, använd t ex en blomspruta och återfukta med jämna mellanrum.

Vid fogning av värmegolv ska värmekablarna vara kalla och avstängda minst ett dygn före montering. Värmegolvet sätts på igen tidigast 28 dagar efter fogning, öka värmen successivt med 5°C/dygn. Mjukfoga med Casco Våtrumssilikon eller Casco Våtrumsfog i hörn och vid rörgenomföring.

FÖRPACKNING

15 kg.

Övrigt

Garanti lämnas inte mot eventuella kulörskiftningar, utfällningar eller andra kulörrelaterade variationer. Anledningen till detta är påverkan av yttre omständigheter såsom variationer i underlag, temperatur, luftfuktighet, blandning, tvättning mm. Kulörprover är att se som en vägledning vid val av kulör. För bästa resultat ska fogen blandas med

maskinvisp under minst 3 minuter och med angiven vattenmängd. Vänta ut fogen innan tvätt, och tvätta med minimalt med vatten. Fogmassa som börjat sätta sig i blandningskärlet får inte blandas upp med mer vatten. Blanda inte förpackningar från olika produktionstillfällen på samma yta. Se ytterligare information gällande fogning på www.casco.se.

Vår information är baserad på laboratorietest och praktisk erfarenhet och kan därför ses som vägledning vid val av produkt och arbetssätt. Eftersom användarens arbetsförhållanden är utom vår kontroll tar vi inget ansvar för resultaten. Vårt ansvar täcker bara person- eller egendomsskada som har bevisats bero på felaktigheter eller defekter i någon av de produkter vi har tillverkat.

Certifierad enligt:



REG. NR. 31982

Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 89 00
Web: www.casco.se