



A SIKA BRAND

## PRODUKTDATABLAD

# Casco® Dekor Premium

Sementbasert fugemasse for fugebredder inntil 12 mm



### PRODUKTBESKRIVELSE

Sementbasert, hurtigherdende, støvredusert fugemasse. For fuging i 1 til 12 mm fugebredder, mellom alle typer keramiske fliser, naturstein (inkl. naturstein ømfintlig mot misfarging), samt glassmosaikk. Egnert for våtrom, samt oppvarmede gulv. Til innvendig og utvendig bruk på vegger og gulv.

### BRUKSOMRÅDER

Casco® Dekor Premium er beregnet for bruk på vegger og gulv, innvendig og utvendig, permanent våte områder, på fasader, balkonger og terrasser, til normalt belastede og tilgjengelige arealer. Egnert for fuging av:

- Klinkerfliser
- Steintøysfliser
- Sintrede fliser
- Glassmosaikk
- Kunststøpt stein
- Naturstein (ømfintlig mot misfarging)
- Kunststein
- Jura-marmor og krystallinsk marmor
- Lavastein

### PRODUKTEGENSKAPER

- Hurtigherdende
- Fuktresistent
- Frostresistent
- Fukt og skitt-avstøtende
- Finkornet
- Høy slitasjemotstand
- Riss-fri herdeprosess

### GODKJENNELSER / STANDARDER

- CG2WA iht. EN13888
- EC1 Plus: Meget lav emisjon
- M1 emisjonsklasse

#### Produktdatablad

Casco® Dekor Premium  
November 2020, Versjon 01.01  
02172010000000047

## PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Sementbasert
Forpakning	15 kg papirsekk 4 kg PE (polyetylen) sekk 2 kg PE (polyetylen) sekk
Utseende/farge	Tilgjengelig i 7 farger: grå, lys-grå, mørk grå, antrasitt, manhattan, hvit, brun
Holdbarhet	12 måneder i 15 kg emballasje, 18 måneder i 4 kg, samt 2 kg PE (polyetylen) emballasje
Lagringsforhold	Lagres tørt og kjølig (i lukket emballasje)
Tetthet	<b>Pulver-densitet:</b> ca. 1190 kg/m <sup>3</sup> <b>Mørtel-densitet:</b> ca. 1750 kg/m <sup>3</sup>

## TEKNISK INFORMASJON

Fugebredde	fra 1 til 12 mm
------------	-----------------

## PÅFØRINGSINFORMASJON

Blandingsforhold	1 kg pulver + ca. 0,2-0,25 liter vann
Forbruk	Forbruk (pulver): <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 0,3-3,5 kg/m<sup>2</sup>, avhengig av flisstørrelser og fugebredder</li></ul>
Overflatetemperatur	ikke lavere enn +5°C
Brukstid	Ca. 30 minutter ved +20°C
Påført Produkt Klar til Bruk	<b>Gangbarhet:</b> Etter ca. 6 timer <b>Full belastning:</b> Etter ca. 7 døgn

## PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

## ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

For informasjon og råd om sikker håndtering, lagring og avhending av kjemiske produkter, skal brukerne forholde seg til siste sikkerhetsdatablad om produktet inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data .

## BEGRENSNINGER

Følg blande-anvisning og benytt angitt mengdeforhold pulver/vann. Ikke bland ut mer material enn som kan forbrukes innen 30 minutter. Masse som har startet størkning kan ikke blandes opp ved ekstra tilsetning av vann eller pulver. Lyse farger kan bli fortere skittent enn mørke farger, særlig på gulvområder og utendørs. Beskytt keramisk belegget under og etter fuging mot direkte sollys og trekk. Tildekk ikke fuger som ikke har herdet fullstendig med plastfolie eller lignende da dette kan forårsake misfarging. Ujevn fordeling av fukt i massen som forårsaket f.eks. av flislime eller bruk av

keramisk flis med annen absorberingsgrad, kan resultere i fargevariasjon langs fuger. Dette skyldes ikke fugemassen i seg selv, og dette avviket avtar vanligvis over tid. Vi innrømmer derfor ikke garanti-ansvar for resulterende avvik i fargetone. Alle verdier er omtrentlige og påvirkes av stedlige, klimatiske variasjoner. All oppgitt informasjon relateres til standard bruksbetingelser ved utførelse.

Vurder flis-materialets spesifisering ved endelig valg av fugemasse. Litt farge-variasjon kan opptre mellom ulike produksjons-batcher. Bruk derfor kun fugemasse tilhørende samme produksjon (batch-nr.) i hele arbeidsområdet. Il vedlikehold og rengjøring av fugede overflater anbefales kun nøytrale rensedmidler. Etter rengjøring, må overflater skylles med rent vann. Casco® Dekor Premium er ikke syre-resistent, og syrevask, f.eks. basert på sitronsyre eller edikksyre kan føre til permanente skader på fugemassen. Ved bruk av nøytrale eller lett, alkaliske rensedmidler følg produsentens anvisninger og unngå bruk av for høye konsentrasjoner av rengjøringsmiddelet (dvs for lav fortynningsgrad enn anvist). Ferdig fugede overflater kan steam-vaskes etter 7 døgn (uten roterende børster / skurepads).

# PÅFØRINGSVEILEDNING

## KRAV TIL UNDERLAG

Fuger må være rengjorte og uten separerende substanser. Unngå rester av flislim i fugene. Fliser er klare for fuging 3-24 timer etter montering /liming avhengig av type flislim som brukes. Følg nøye nasjonale forskrifter, samt veiledninger fra byggplate-producenter.

## ANBEFALT ARBEIDSPROSEDYRE

Bland Casco® Dekor Premium med kaldt, rent vann til ensartet slurry-konsistens med egnet blandeutstyr (mørteldrill med blandevisp, anbefalt hastighet: 600 omdr. /minutt (rpm))

Arbeid fugemørtelen med slurry-konsistens godt inn i fugene ved bruk av egnet gummi-sparkel / fugebrett. Gjenta sparkling av fugene i det samme område i noen omganger for å sikre optimal fyllingsgrad i fugene. Sjekk fugemørtelens hardhet manuelt med fingertipp i tidsrommet massen starter størkningsprosess. Fester massen seg på fingeren er det for tidlig å starte rengjøring. Når massen har hardnet tilstrekkelig benytt et svampbrett til jevning av fugene og til rengjøring av flis-overflatene. Pga. variasjoner i absorberingsevne i naturstein anbefales det å gjenta vaskingsoperasjon med fuktig svamp. Marmor, kalkstein og naturstein skal ikke vaskes med syre-vask. Porøs naturstein kan bli skjoldet, men dette kan skje uavhengig - og skyldes ikke selve fugemassen i seg selv. Benytt egnet Casco® tette masse i ekspansjon-/bevegelsesfuger. Det anbefales å fukte opp /ettervanne den herdende fugemassen innen ca. 3 døgn, og særlig ved arbeider med absorberende fliser, eller ved monterng av utvendige fliser. Dette for å sikre optimale herdeforhold for herdende fugemasse.

## RENGJØRING AV VERKTØY

Rengjør verktøy og utstyr umiddelbart med vann etter bruk.

# LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

## JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt (er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparameterne, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: [www.sika.no](http://www.sika.no)

### Sika Norge AS

Sanitetsveien 1  
2013 Skjetten  
Postboks 71, 2026 Skjetten  
Tlf.: +47 67 06 79 00  
E-post: [kundeservice@no.sika.com](mailto:kundeservice@no.sika.com)  
[www.sika.no](http://www.sika.no)

### Produktdatablad

Casco® Dekor Premium  
November 2020, Versjon 01.01  
02172010000000047

CascoDekorPremium-no-NOCASCO-(11-2020)-1-1.pdf

