



## Floor Expert

Side 01/03

Dato 2018-12-19

Erstatter 2017-01-24



# DSP

**Lysegrå, cementbaseret og selvnivellerende vandresistent gulvspartelmasse. Udlægges i 3-15 mm og kræver ikke yderligere belægning. Velegnet til industrigulve, i garager og kældre. Til inden- og udendørs brug.**

- Kan stå alene - behøver ikke belægning
- God til områder med høj belastning (truck kørsel  $\geq$  4 mm)
- Vandresistent
- God flydeevne
- Lagtykkelse fra 15-50 med sand
- Høj tryk- og bøjningsstyrke
- Kan anvendes ved gulvvarme
- Kan pumpes

### TEKNISKE DATA

**Basis:** cementbaseret  
**Vægtfylde:** 1,45 kg/liter tørstof  
**Forbrug:** ca. 1,8 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Lagtykkelse:** 3 - 15 mm  
**Lagtykkelse med tilsætning:** 15 - 50 mm (tilsætning med kvartssand 0-3 mm)  
**Åbentid:** ca. 30 minutter  
**Gangbar:** ca. 3 timer  
**Belægningsklar:** ca. 24 timer < 5 mm for alle typer belægning  
Ca. 48 timer < 5 mm ved overmaling  
**Anvendelsestemperatur:** ikke under +5 °C, optimalt +15 °C - +20 °C  
**pH:** >11,5  
**EN 13813:** CT-C40-F7-A6

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs (+20 °C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og afhænger af de klimatiske forhold.

### ANVENDELSE

DSP er velegnet til:

- Afretning, opretning og nivellering af de fleste underlag.
- Anvendes på gulve, hvor der senere skal monteres gulvbelægning.
- Til fuldpartling under parketgulve skal lagtykkelse være mindst 3 mm.
- Til inden- og udendørs brug.

### UNDERLAG

DSP er velegnet på underlag af:

- Beton
- Cement

### KRAV TIL UNDERLAG

- Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast.
- Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- Svage og løse områder fjernes mekanisk og eventuelle ujævnheder, lunger og revner reparerer med en egnet Casco Floor Expert spartelmasse, så der opnås en jævn og glat overflade.
- Beskyt underlaget korrekt med en passende primer.
- Ved efterfølgende montering af gulvbelægning må underlaget maksimalt have en restfugtighed på 85 % RF.
- Lag bestående af vandopløselige klæbemidler, fx sulfitbaserede klæbemidler, skal fjernes helt.
- Gamle vandfaste klæbemidler skal fjernes mekanisk så grundigt som muligt.
- Eksisterende gulve af fx keramiske fliser skal slibes eller eventuelt rengøres inden primning.
- Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.



## Floor Expert

### BLANDINGSFORHOLD

- 25 kg DSP blandes med 4,5 ltr. rent koldt vand.

### PRIMING

- Til sugende underlag anvendes primeren VD.
- Til ikke sugende underlag anvendes primeren VD Super.
- Til fugtfølsomme underlag kontakt venligst Teknisk Service.
- Se yderligere information på primerens datablad.

### ARBEJDSMETODE

- Forbered underlaget med eventuelle reparationer, udsætning af lunker, revner og andre ujævnheder samt priming.
- Bemærk at metal/galvaniserede stålrør ikke har tilstrækkelig korrosionsbeskyttelse, hvorfor disse skal forsegles, så der undgås kontakt.
- Anvend en ren spand.
- Bland DSP maskinelt med rent koldt vand til en homogen og klumpfri masse (600 rpm, 3 min).
- Den færdigblandede spartelmasse hældes/ pumpes ud over gulvet og fordeles med egnet spartel eller pigrulle til en jævn overflade i den ønskede lagtykkelse.
- Ved lagtykkelse over 8 mm anbefales det at anvende et kantbånd.
- For at undgå overgange skal den efterfølgende blanding udlægges inden for 10-15 minutter.
- Mellem to spartellag skal der primes med VD. Den kombinerede lagtykkelse må ikke overstige den maksimale lagtykkelse.
- Under hærdning skal DSP beskyttes mod høje omgivelsestemperaturer, direkte sollys og træk.
- Rengør værktøjet med vand straks efter brug.

### EMBALLAGE

- 25 kg

### HOLDBARHED & OPBEVARING

- 6 mdr. i tæt, lukket emballage.
- Opbevares tørt og køligt.

### EMICODE

- EC 1 Plus R: meget lav emission plus, reguleret.

### BORTSKAFFELSE

- Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

### SIKKERHED & MILJØ

- Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på [www.casco.dk](http://www.casco.dk).

### BEMÆRK

- Alle oplysninger gælder ved standardforhold og vedrører spartelmasse uden tilsætning.
- Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.
- Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.
- Se venligst det landespecifikke datablad.
- Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.



**Floor Expert**

Side 03/03

Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for resultaterne. Vores ansvar dækker udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret.

**Certificeret iflg:**



**Sika Danmark A/S**  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Danmark  
Telefon: +45 702 77 703  
Web: [www.casco.dk](http://www.casco.dk)

