

Erstatter: 2014-07-29

Dato: 2017-01-12

ExpressLim

Cyanoacrylatlim til limning af tætte og porøse materialer. Anvendes til smålimninger af metal, sten, porcelæn, keramik, gummi, hård plastik, træ, kork og læder.

- Hurtig hærdning
- God limstyrke

TEKNISKE DATA

Produkttype: Expresslim

Basis: Ethylcyanoacrylat

Konsistens: Tynd væske

Farve: Transparent

Tørstof: 100 %

Vægtfylde: Ca. 1.050 kg/m³

Hærdetid: 5-90 sekunder afhængig af materialet.

Fuld limstyrke opnås efter ca. 24 timer

Anvendelsestemperatur: Stuetemperatur

Limfugens bestandighed: -30 °C til +100 °C

God bestandighed mod vand og kemikalier

RENGØRING

God renlighed bør overholdes. Limen binder øjeblikkeligt ved kontakt med hud og øjne og bør derfor anvendes med omtanke. Læs emballagens brugsanvisning nøje. Såfremt man får lim i øjnene, skal der omgående skylles med store mængder vand og søges læge. Kommer limen i kontakt med huden, hold da det berørte hudparti under vand, indtil limen løsner eller rens med acetone.

NB! Brug ikke vold for at løsne limfugen.

FORBEHANDLING

Fladerne skal være rene, tørre og fedtfri. Slibning med fint sandpapir optimerer vedhæftningen

PÅFØRING

Flasken åbnes ved at trykke på de glatte flader på hættten og samtidig dreje mod uret. Påfør et tyndt lag lim på den ene flade. Pres emnerne sammen straks efter limpåføring og hold dem sammenpresset til limen er hærdet.

BEGÆRNSNING

Hæfter ikke på fede plasttyper som polyethylen, polypropylen og teflon.

Anvendelse på glas giver ikke en permanent stærk limfuge.

FORBRUG

1 dråbe pr. 3-5 cm²

EMBALLAGE

5 gram

HOLDBARHED OG OPBEVARING

24 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Optimalt ved 5 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

NB! Klæber til huden og øjnene på kort tid. Anvend produktet med forsigtighed.

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

**BEMÆRK**

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk