



Päiväys: 4.1.2017

Casco ExpressPipett Pikaliimapipetit

Syanoakrylaattiliima huokoisten ja tiiviiden materiaalien liimaamiseen.
Pienten esineiden liimaamiseen esim. metalli, kivi, posliini, keramiikka, kumi, kovamuovi, puu, korkki, nahka jne.
Liimasauman ei tulisi olla yli 0,2 mm paksu
Syanoakrylaattiliimat eivät muodosta pysyvästi pitävää liimasaumaa lasipintaa vasten.

- **Erittäin vahva pikaliima**
- **Kovettuu muutamassa sekunnissa**
- **Ei liimaa rasvaisia muoveja kuten polyeteeni ja -propeeni**

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Etyylisyanoakrylaatti
Väri:	Läpikuultava juokseva neste
Ominaispaino:	n. 1060 kg / m ³
Kuiva-ainepitoisuus:	100 %
Liute:	Ei ohenneta
Paloluokitus:	Ei syttyvää
Menekki:	n. 3 - 5 cm ² / 1 pisara
Työskentelylämpötila:	Huoneenlämpötila
Työskentelyaika:	n. 30 sekuntia
Kuivumisaika:	n. 15 - 90 sekuntia materiaalista riippuen. Lopullinen kovettuminen saavutetaan n. 24 h:n kuluttua
Lämmönkesto:	-30°C - +100°C
Kemikaalinkesto:	Hyvä
Varastointi:	Kuivassa alle +20°C. Paras mahdollinen varastointilämpötila on +5°C. Säilyvyys vähintään 2 vuotta avaamattomassa pakkauksessa

Pakkausko: 2,5 g (5 pipettiä x 0,5 g)

KÄYTTÖOHJEET:

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja rasvattomat. Paras tulos saavutetaan karhentamalla liimattavat pinnat hiekkapaperilla. Poista hiontapöly.

1. Leikkaa pipetin kärki ja levitä liima ohuin kerroksin toiselle pinnalle (menekki 1 pisara / 3-5 cm²). Liian suuri liimamäärä heikentää lujuutta ja pidentää kuivumisaikaa.
2. Kappaleet puristetaan tämän jälkeen voimakkaasti yhteen 15 - 90 sekunnin ajan.
3. Aseta liimattavat kappaleet oikein. Liima tarttuu heti. Lopullinen kovettuminen saavutetaan noin vuorokauden kuluttua.



Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on aina noudatettava hyvää työhygieniaa ja luettava tarkasti pakkauksessa olevat käyttö- ja avaamisohjeet. Liimaa ei saa kosketella sormin. Huolehdi etteivät lapset saa liimaa ulottuvilleen. Liimapakkauksessa olevat pienet rakeet ovat kosteudenpoistossa käytettävää silicageeliä, joka myrkyllisyytensä vuoksi ei saa joutua lasten ulottuville. Liiman tarttuessa ihoon sitä ei saa irrottaa väkivalloin. Ihokohtaa on kasteltava haaleassa vedessä kunnes liima liukenee tai pestävä asetonilla. Mikäli liima joutuu silmiin, huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 min ajan. Ota yhteys lääkäriin ja näytä tuotteen etiketti tai käyttöturvallisuustiedote.

Puhdista työvälineet asetonilla välittömästi käytön jälkeen ennen liiman kuivumista. Kuivunut liima liukenee asetonissa tai se voidaan poistaa mekaanisesti.

Liimatuotteita tulee käsitellä huolellisesti eikä niitä saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräily pisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kuivunut liima ja liimajäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi