



## Floor Expert

Side 01/03

Dato 2016-01-23

Erstatter 2016-10-26



# FIN

**Standfast, støvreduceret og finkornet cementbaseret spartelmasse. Anvendes til opretning og reparation på de fleste underlag i lagtykkelser fra 1-5 mm. Primerfri på sugende underlag. Til indendørs brug.**

- Primerfri på sugende underlag
- Kan udlægges op til 20 mm lokalt (max 0,5 m<sup>2</sup>)
- Støvreduceret
- Hurtighærdende
- Lavt forbrug
- Nem at arbejde med og slibe
- Kan anvendes ved gulvvarme

### TEKNISKE DATA

**Basis:** cementbaseret  
**Vægtfylde:** 1,02 kg/liter tørstof  
**Forbrug:** ca. 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm  
**Lagtykkelse:** 1 - 5 mm, lokalt op til 20 mm (max 0,5 m<sup>2</sup>)  
**Åbentid:** ca. 20 minutter  
**Gangbar:** ca. 30 minutter  
**Belægningsklar:** ca. 3 timer  
**Anvendelsestemperatur:** ikke under +5 °C, optimalt +15 °C - +20 °C  
**pH:** >11,5  
**EN 13813:** CT-C25-F5

Alle tekniske data gælder for optimale forhold indendørs (+20 °C og 50 % RF). De oplyste værdier er derfor vejledende og afhænger af de klimatiske forhold.

### ANVENDELSE

FIN er velegnet til:

- Reparation, opretning og udfyldning af huller og lunger samt til opbygning af fald
- Trapper og afsatser
- Gulvspartelmassen skal belægges for at forhindre revnedannelse
- Indendørs brug

### UNDERLAG

FIN er velegnet på underlag af:

- Beton
- Cement
- Gipsplader
- Keramiske fliser, natursten eller terrazzo
- Trægulve (kontakt Teknisk Service)

### KRAV TIL UNDERLAG

- Underlaget skal være tørt, tryk- og trækfast.
- Det skal være rengjort, så det fremstår fri for fedt, olie, sæberester og andre skillemidler.
- Svage og løse områder fjernes mekanisk og eventuelle ujævnheder, lunger og revner reparerer med en egnet Casco Floor Expert spartelmasse, så der opnås en jævn og glat overflade.
- Beskyt underlaget korrekt med en passende primer.
- Ved efterfølgende montering af gulvbelægning må underlaget maksimalt have en restfugtighed på 85 % RF.
- Lag bestående af vandopløselige klæbemidler, fx sulfitbaserede klæbemidler, skal fjernes helt.
- Gamle vandfaste klæbemidler skal fjernes mekanisk så grundigt som muligt.
- Eksisterende gulve af fx keramiske fliser skal slibes eller eventuelt rengøres inden primning.
- Følg i øvrigt Gulvfaktas krav til underlaget.

### BLANDINGSFORHOLD

- 15 kg FIN blandes med 4,5 ltr. rent koldt vand.

## Floor Expert

---

### PRIMING

FIN kan anvendes uden primer på normalt sugende underlag. Primer VD skal dog anvendes ved følgende:

- Træbaserede underlag, anhydrit og gips-baserede afretningspartelmasser.
- Porøse og stærkt sugende underlag fx beton.
- Krævende og tætte underlag fx metal.  
\*Epoxyunderlag primes med VD Super for at forbedre vedhæftningen.
- Se yderligere information på primerens datablad.

### ARBEJDSMETODE

- Forbered underlaget med eventuelle reparationer, udsætning af lunger, revner og andre ujævnheder samt primning.
- Anvend en ren spand.
- Bland FIN maskinelt med rent koldt vand til en homogen og klumpfri masse (600 rpm, 3 min).
- Den færdigblandede spartelmasse fordeles ud over gulvet med en glat spartel til en jævn overflade i den ønskede lagtykkelse.
- Under hærdning skal FIN beskyttes mod høje omgivelsestemperaturer, direkte sollys og træk.
- Rengør værktøjet med vand straks efter brug.

### EMBALLAGE

- 15 kg

### HOLDBARHED & OPBEVARING

- 6 mdr. i tæt, lukket emballage.
- Opbevares tørt og køligt.

### EMICODE

- EC 1 Plus R: meget lav emission plus, reguleret.

### BORTSKAFFELSE

- Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

### SIKKERHED & MILJØ

- Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på [www.casco.dk](http://www.casco.dk).

### BEMÆRK

- Alle oplysninger gælder ved standardforhold og vedrører spartelmasse uden tilsætning.
- Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.
- Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.
- Se venligst det landespecifikke datablad.
- Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.



Side 03/03

## Floor Expert

---

Vores information er baseret på laboratorietest og praktiske erfaringer og kan således betragtes som en vejledning i forhold til valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold er uden for vores kontrol, påtager vi os intet ansvar for resultaterne. Vores ansvar dækker udelukkende personskader eller materielle skader, som påviseligt skyldes fejl og/eller mangler ved et produkt, som vi har produceret.

### Certificeret iflg:



**Sika Danmark A/S**  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Danmark  
Telefon: +45 702 77 703  
Web: [www.casco.dk](http://www.casco.dk)

