



Floor Expert

Lehekülg 01/03
Kuupäev 2015-12-15



FIN

Tolmuvaba, kiirkõvastuv, tsemendipõhine peenpahtel enamiku aluspindade käsitsi pahteldamiseks. Elastne konsistents teeb pahtli kasutamise kergeks. FIN saab imavatel aluspindadel kasutada ilma eelneva kruntimiseta. Kasutamiseks ainult sisetingimustes.

- Tolmuvaba
- Tsemendipõhine peenpahtlimass
- Kiiresti kõvastuv
- Kerge lihvida
- Sobib põrandakütte korral

TEHNILISED OMADUSED

Alus: Tsemendipõhine
Tihedus: pulber 1,02 kg/L
Kulu: u. 1,3 kg/m²/mm
Kihi paksus: 0-5 mm
Töösegu kasutusaeg: u. 20 minutit
Käimiskindel: u. 1 tund
Katmiseks valmis: u. 3 tundi
Töötemperatuur: mitte alla +5°C, parim tulemus +15°C - +20°C
pH: >10
EN 13813: CT-C25-F5

Kõik toodud väärtused on suhtelised ja sõltuvad kliimatingimuste kõikumisest.

Kõik toodud tehnilised väärtused kehtivad tavapäraste siseruumi kliimatingimuste puhul (+20°C ja suhteline niiskus 50%).

KASUTUSVALDKOND

FIN sobib korrigeerimis-, pahteldus-, parandus- ja tasandustöödeks:

- Põrandate käsitsi peenpahteldamiseks.
- Trepiastmete või mademete ja seina vaheliste avade täitmiseks.
- Tasandusseguna kõrvuti paiknevate alade kõrguste vahe ühtlustamiseks.

- Parandusseguna avade ja süvendite täitmiseks.

ALUSPINNAD

FIN sobib järgmistele aluspindadele:

- Batoon
- Kergbetoon
- Tsemendipõhine jämetasandusseguga
- Kaltsiumsulfaadisisaldusega jämetasandusseguga
- Valuafalt (lihvitud) IC 10 ja IC 15 vastavalt EN 13 813
- Vanad aluspinnad vanade veekindlate liimi jääkidega
- Vanad aluspinnad nagu keraamilised plaadid, looduslikud kivid, terrazzo plaadid
- Puitpõrandad

NÕUDED ALUSPINNALE

- Piisavalt tugev, kande-, stabiilsete mõõtmetega ja püsivalt kuiv.
- Liimuvust vähendavate kihtideta, nt tolm, mustus, õli, rasv, vahapõhised puhastusained ja lahtised osakesed.
- Eralduskihid, sette kihid ja muu seesuguse saaste peab eemaldama sobilike meetmete, nt lihvimise, harjamise, abrasiivpesu, freesimise või põhjaliku puhastuse abil.



Lehekülg 02/03

Floor Expert

- Vanad, lahtised ja nõrgad tasanduskihid tuleb mehaaniliselt eemaldada.
- Järgnevalt põrandakatte paigaldamisel ei tohi aluspinnal jääkniiskuse tase olla kõrgem kui 85%.
- Vanad sideained, eriti veeslahustuvad, nt sulfitheittlahuste sisaldusega sideained tuleb täielikult eemaldada.
- Vanad veekindla liimaine kihi tuleb võimalikult põhjalikult mehaaniliselt eemaldada.
- Vanad põrandad, nt kraamiliste plaatidega põrandad tuleb puhastada ja lihvida.
- OSB-plaate tuleb tugevalt lihvida.
- Ruumid, mille all ei asu keldrit, peavad olema normide kohaselt aurustuva niiskuse vastu isoleeritud.
- Järgida tuleb asjakohastes kehtivates standardites, juhistes ja infolehtedel toodud nõudeid.

SEGUVAHEKORD

- 15 kg of FIN / 4,5 L külma ja puhast vett

KRUNTIMINE

FIN võib segada ja kasutada otse enamikel imavatel tsemendipõhistel aluspindadel enne eelneva kruntimiseta.

Aluspinnal kruntimiseks kasutada sõltuvalt pinnast krunte VD, VD Fix või VD Super. Täpsema info saamiseks tutvuda kruntmaterjali tehnilise dokumentatsiooniga.

KASUTUSJUHISED

- Kasutada puhast ämbrit.
- Segada puhtas nõus külma puhta veega ühtlaseks massiks. Soovitav on kasutada segumikserit.
- Tasandusegu laiali ajamiseks, silumiseks ja vormimiseks kasutada kellut või spaatlit.
- Kokku segatud materjali kogus peab olema kasutatav 20 minuti jooksul.
- Kuivavat segu kaitsta kõrge temperatuuri, otsese päikesevalguse ja tõmbetuule eest.
- Töövahendid saab kohe pärast kasutamist puhta veega pestes puhtaks.

PAKEND

- 15 kg

HOIUSTAMINE

- Hoida jahedas ja kuivas kohas
- Säilivusaeg on 6 kuud (avamata pakendis)
- Purunenud pakend kohe sulgeda ja kiiresti ära kasutada

HÄVITAMINE

- Pakend tühendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida
- Tootejääkide, reovee ja tootejääke sisaldavate mahutite ringlusest eemaldamisel järgida kohaliku omavalitsuse poolt sätestatud eeskirju.

EMICODE

- EC 1 Plus R: väga madal emissioonitase, reguleeritud

TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Tähistatud ohuklassiga

Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.

JUHENDID

- Kõik andmed kehtivad normaaltingimustes ja laotuskihita tasandusegu osas.
- Täiendavate toodete kasutamisel palume järgida asjakohaseid tootekaarte. Kahtluste korral soovime küsida tootjalt lisainfot.
- Järgida asjakohastes kehtivates standardites, juhistes ja andmelehtedel toodud nõudeid.
- Töövahendid pesta veega enne kuivamist.

LAHTIÜTLUS

Asjakohaseid soovitusi, juhiseid ning ohutuskaartidel toodud infot peab järgima koos tunnustatud arhitektuuriliste ja tehniliste eeskirjadega. Garanteerime, et meie tooted väljastatakse tehases täiuslikus seisukorras. Ehkki meie kasutamissoovitused põhinevad testidele ja praktilistele kogemustele, võib neid käsitleda ainult üldiste suunistena ning toote omadused konkreetsetes olukorras ei ole garanteeritud, kuna objektile valitsevad tingimused, tööde teostamine ja töötlemisviis ei sõltu meist. Käesolev toote



Lehekülg 03/03

Floor Expert

infoleht asendab infolehe kõik varasemad versioonid.

Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.

Sertifitseeritud vastavalt:



Sika Estonia OÜ

Valge tn 13
11415 Tallinn
Eesti
Tel.: +372 605 4000
www.casco.ee

