

Erstatter: 2017-09-21

Dato: 2018-04-25

## FloorSeal



SMP-baseret gulvfugemasse der anvendes til bevægelsesfuger i gulve, ved rørgennemføringer, overgange mellem forskellige materialer, dilatationsfuger samt til nådning. Hæfter på de fleste rene og faste materialer som træ, beton, keramiske fliser, natursten o.lign.

- Højelastisk
- Slibbar efter hærdning
- Klarer hård belastning
- Kan overmales med maling, lak og olie\*
- God vedhæftning til de fleste byggematerialer
- Indeholder ikke ftalater eller APEO

### TEKNISKE DATA

**Produkttype:** SMP-baseret højelastisk gulvfuge  
**Basis:** SMP-baseret polymer  
**System:** Fugthærdende  
**Konsistens:** Letsprøjtelig, tixotrop pasta  
**Hårdhed:** Ca. 40 Shore A  
**Tørstof:** 100 %  
**Vægtfylde:** 1.350 kg/m<sup>3</sup>  
**Anvendelsestemperatur:** +5 °C til +40 °C  
**Optimale forhold:** +18 °C til +22 °C og ca. 65 % RF  
**Skindtid:** 45 min. ved +23 °C og 50 % RF  
**Hærdetid:** 2 mm/døgn ved 23 °C og 50 % RF.  
Ca. 10 mm efter 7 dage.  
**Fugebevægelse:** 25 %  
**Temperaturbestandighed:** -40 °C til +90 °C  
**\*Overmalbar:** Ja. FloorSeal kan overmales med de fleste malinger. Tjek at fugen er gennemhærdet og lav altid et forsøg inden.  
**Værktøj:** Fugepistol fx Progun P160

### RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Fugemasse på huden fjernes med vand og sæbe eller Sika® Cleaning Wipes -100. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret fugemasse fjernes mekanisk eller med Casco SealRemover.

### VEDHÆFTNING/PRIMNING

Ved beton og træ hvor der er risiko for fugtpåvirkning af hæftefladerne anbefales primning med Primer 21. Aluminium og hård plast affedtes. Vedhæftningsforsøg anbefales på blød plast.

### FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og andre skillemidler. Inden fugning monteres

bagstop af opskummet, ikke vandsugende polyethylen eller sliptape. Hæftefladerne på trægulve skal være nyslebne. Gamle trægulve bedst ved fræsning.

### FUGNING AF TRÆGULVE

Fuger i trægulve bør så vidt være kvadratiske og fugebredden min. 8 mm. Fyld fugerne med en lille overhøjde og sørg for god kontakt til hæftefladerne. Efter hærdning skæres det overskydende bort og gulvet slibes og behandles.

### GLITNING

Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæftefladerne, og overfladen glittes. Anvend en glittepind af træ som skal være vandmættet og slebet glat med vandslibepapir korn 400- 600. Som glittevæske anvendes rent vand evt. tilsat et par dråber opvaskemiddel.

### FORBRUG

Fugebredde	6	10	16	20	25
Fugedybde	6	6	8	9	9
Rækkeevne i m/patron	8,3	5	2,5	1,7	1,3

### FARVER

Farve	NCS-nr.
Hvid	S 0502-Y
Mørkt træ	S 3030-Y20R
Lyst træ	S 3020-Y20R
Sort	S 8505-R80B
Grå	S 3502-Y
Eksotisk træ	S 6020-Y50R

Vi anbefaler at anvende produkter med samme BATCH nr. for at undgå nuanceforskelle på farven.

**EMBALLAGE**

300 ml patron

**HOLDBARHED OG OPBEVARING**

Patroner 12 mdr. Poser 18 mdr. i tæt lukket emballage ved +20 °C. Frostfrit.

**BORTSKAFFELSE**

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

**SIKKERHED & MILJØ**

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på [www.casco.dk](http://www.casco.dk).

**BEMÆRK**

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

---

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

---

**Certificeret iflg.:**

**Sika Danmark A/S**  
Hirsemarken 5  
DK-3520 Farum  
Kundeservice.: +45 702 77 703  
[casco@dk.sika.com](mailto:casco@dk.sika.com)  
[www.sika.dk](http://www.sika.dk)  
[www.casco.dk](http://www.casco.dk)

