

Erstatter: 2017-01-12

Dato: 2017-02-28

Fugeskum Håndværk

1-komponent polyuretanskum, der anvendes til isolering og tætning rundt omkring døre og vinduer, rørgennemføringer samt til udfyldning af huller.

- Hæfter også på fugtige flader
- Hærdet skum kan spartles og overmales
- Gode lyd- og varmeisolerende egenskaber
- God vedhæftning til de fleste byggematerialer

TEKNISKE DATA

Produkttype: Skum
Basis: Propan/Butan
Farve: Gullig
Vægtfylde: Ca. 25 g/ltr.
Cellestruktur: Melleffin
Rækkeevne: Ca. 50 lbm. Ved en fugediameter på 30 mm
Brandklasse: B3 i henhold til DIN 4102
Vandoptagelse: 1,5 vol. % i henhold til DIN 53433
Hærdetid: Overfladetør efter ca. 20 min. Kan bearbejdes efter ca. 3 timer afhængig af temperatur og luftfugtighed
Anvendelsestemperatur: +5 °C - +30 °C. Bedst ved +20 °C
Temperaturbestandighed: -40 °C - +90 °C.

RENGØRING

Brug beskyttelseshandsker og -briller og undgå at få skum på huden, da det efter hærdning kun kan fjernes mekanisk. Ikke-hærdet skum afvaskes med olie og efterfølgende med vand og sæbe. Ikke-hærdet skum på materialer fjernes med acetone, hærdet skum fjernes mekanisk.

VEDHÆFTNING

Hæfter til de fleste byggematerialer, bortset fra polyethylen, silikone, polypropylen og teflon.

FORBEHANDLING

Vedhæftningsfladerne skal være rene, fri for is, fedt, olie og løse partikler. Vindues- og dørkarme skal være fastgjorte og afstivede, så de ikke presses bort, når skummet ekspanderer. Ved meget tørre flader, fugtes disse let inden udsugning, for at sikre optimal ekspansion. Afdæk områder hvor der ikke ønskes skum.

PÅFØRING

Brug altid beskyttelseshandsker. Beskyttelseshætten fjernes og plastrøret skrues på. Ryst herefter beholderen grundigt. Vend beholderen på hovedet, og tryk let på ventilen til skummet flyder. Fyld fugen ca. 40 %. Lad plastrøret blive siddende, hvis ikke hele indholdet anvendes. Ved næste anvendelse klippes plastrøret af ned til uhærdet skum. Den hærdede skum kan overmales eller fuges med elastisk fugemasse.

NB! Ikke anvendt skum har begrænset holdbarhed.

BEGRÆNSNING

Hæfter ikke på polyethylen, polypropylen, silikone eller teflon.

EMBALLAGE

700 ml

HOLDBARHED OG OPBEVARING

12 mdr. i tæt, lukket emballage ved +10 °C - +30 °C. Frostfrit. Opbevares stående.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

**BEMÆRK**

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk