



Päiväys: 9.1.2017

Casco Glutolin Normal

Tavallisten paperitapettien kiinnitykseen.
Sopii kuivissa tiloissa kipsi- ja
lastulevyypinnoille.
Vanhoille tapettipinnoille ja tasoitealustoille.

- **Veteen sekoitettava tuote**
- **Erittäin riittoisa**
- **Nopea sekoittumaan**
- **Voimakkaampi tarttuvuus kuin tavallisella tärkkelysliisterillä**
- **Ei sisällä säilöntäaineita**

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Metyyliselluloosa	Pakkausko:	125g
Väri:	Valkoinen pulveri. Kirkas valmiiksi sekoitettuna.		
Ominaispaino:	n. 350 kg / m ³		
pH:	n. 8		
Liuote:	Vesi		
Olomuoto:	Hyytelömäinen		
Menekki:	n. 40 m ² / 125 g jauhetta ja 7,5 l vettä		
Työskentelylämpötila:	Alusta, ilma ja materiaali ei alle +18°C		
Työskentelyaika:	Avoaika 10 min. Asennusaika 0 – 30 min Työskentelyaika on riippuvainen olosuhteista.		
Sekoitus:	Sekoita 125 g pulveria 7,5 litraan huoneenlämpöistä vettä. Anna seoksen seistä 3-5 minuuttia ennen käyttöönottoa.		
Työvälineet:	Tela, sivellin tai liisteröintikone		
Varastointi:	Säilyy viileässä ja kuivassa. Säilyvyys vähintään 1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Tuotepakkaus pidettävä tiiviisti suljettuna varastoinnin ajan.		



KÄYTTÖOHJEET:

Liimattavat materiaalit:

Lue valmistajan ohjeet liimattavista materiaaleista ja liimasuosituksista. Varo tahraamista päällystepintoja liisterillä. Liisterin poistaminen voi olla hankalaa huokoisilta pinnoilta. Voimakas hankaaminen liisterinpoiston yhteydessä saattaa aiheuttaa väri ja kiiltomuutoksia valmiiseen pintaan. Liisteritahrat on poistettava tuoreena.

Alusta:

Alustan on oltava kuiva, puhdas, tasainen ja mielellään tasavärinen.

Poista vanhat seinäpäällysteet huolellisesti. Vanhoista palstautuvista tapeteista on pintakerros poistettava ennen tapetin kiinnitystä. Vanhat saumat hiotaan tai tasoitetaan tarvittaessa. Maalatut seinäpinnat hiotaan ja pestään siihen soveltuvalla maalipesuaineella tai soodalla. Pesun jälkeen tehdään kunnollinen huuhtelu. Levyseinissä saumakohdat saumataan erillisellä saumanauhalla jotka tasoitetaan kosteudenkestävällä tasoitteella ennen tapettien kiinnitystä. Varmista, että pinnat ovat riittävän kuivia ennen saumanauhan asennusta. Kuivuessaan alusta kutistuu ja voi aiheuttaa saumanauhan irtoamisen. Epätasaisilla seinäpinnoilla voidaan tasoitus joutua tekemään kahteen kertaan. Hionnan jälkeen tasoitettu pinta täytyy esiliisteröidä liisterin ja veden seoksella 1:80. Esiliisteröinti tulee suorittaa myös, kun alusta on huokoinen tai erittäin imevä.

Asennus:

Sekoita liisteri hyvin ennen käyttöä. Levitä liisteriä tapetin taustaan maalaustelalla, harjalla tai käytä liisterikonetta tarpeellinen määrä. Raskaammat tapetit tarvitsevat enemmän liimaa kiinnittyäkseen. Taita vuodan liisteripinnat yhteen ja anna vettyä n. 5 - 10 min valmistajan ohjeiden noudattaen. Vuodat harjataan alustaansa tapettiharjalla tai muovisella tapettilastalla. Ylipursunut liisteri pyyhitään välittömästi kostealla rievulla pois tapetin pinnalta. Vuodat asennetaan normaalisti Puskusaumoin, mutta joskus myös saumat limitetään päällekkäin.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Kun työskentelet, huomioi työhygieniä. Jos liisteriä joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos liisteriä joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet vedellä ennen liisterin kuivumista.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään imevään materiaaliin. Kuivunut liima ja kuivuneet tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokkeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi