



Päiväys: 9.1.2017

Casco Glutolin Special

Paperi- ja muovipinnoitettujen paperitapettien kiinnitykseen.

Voidaan kiinnittää myös monikerrostapetteja, paperipohjaisia vinyylitapetteja sekä kohokuviotapetteja jne.

Sopii rakennuslevyalustoille, vanhoille tapettipinnoille sekä tasoitealustoille kuivissa tiloissa.

- **Veteen sekoitettava tuote**
- **PVCa-vahvistettu tapettiliisteri**
- **Nopea sekoittumaan**
- **Voimakkaampi tarttuvuus kuin tavallisella tärkkelysliisterillä**

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	PVCa-vahvistettu metyyliiselluloosa	Varastointi:	Säilyy viileässä ja kuivassa. Säilyvyys vähintään 1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Tuotepakkaus pidettävä tiiviisti suljettuna varastoinnin ajan.
Väri:	Valkoinen pulveri. Kirkas valmiiksi sekoitettuna.		
Ominaispaino:	n. 500 kg / m ³		
pH:	n. 8		
Liuote:	Vesi		
Olomuoto:	Hyytelömäinen		
Menekki:	n. 30 m ² / 200 g jauhetta ja 5 l vettä	Pakkauskoko:	125g
Työskentelylämpötila:	Alusta, ilma ja materiaali ei alle +18°C		
Työskentelyaika:	Asennusaika 5 – 30 min. Työskentelyaika on riippuvainen olosuhteista		
Sekoitus:	Sekoita 200 g pulveria 5 litraan huoneenlämpöistä vettä. Anna seoksen seistä 3-5 minuuttia ennen käyttöönottoa		
Työvälineet:	Tela, sivellin tai liisteröintikone		



KÄYTTÖOHJEET:

Liimattavat materiaalit:

Lue valmistajan ohjeet liimattavista materiaaleista ja liimasuosituksista. Varo tahraamista päällystepintoja liisterillä. Liisterin poistaminen voi olla hankalaa huokoisilta pinnoilta. Voimakas hankaaminen liisterinpoiston yhteydessä saattaa aiheuttaa väri ja kiiltomuutoksia valmiiseen pintaan. Liisteritahrat on poistettava tuoreena.

Alusta:

Alustan on oltava kuiva, puhdas, tasainen ja mielellään tasavärisen.

Poista vanhat seinäpäällysteet huolellisesti. Vanhoista palstautuvista tapeteista on pintakerros poistettava ennen tapetin kiinnitystä. Vanhat saumat hiotaan tai tasoitetaan tarvittaessa. Maalatut seinäpinnat hiotaan ja pestään Sadolin Maalipesulla tai soodalla. Pesun jälkeen tehdään kunnollinen huuhtelu. Levyseinissä saumakohtat saumataan erillisellä saumanauhalla jotka tasoitetaan kosteudenkestävällä tasoitteella ennen tapettien kiinnitystä. Varmista, että pinnat ovat riittävän kuivia ennen saumanauhan asennusta. Kuivuessaan alusta kutistuu ja voi aiheuttaa saumanauhan irtoamisen. Epätasaisilla seinäpinnoilla voidaan tasointi joutua tekemään kahteen kertaan. Hionnan jälkeen tasoitettu pinta täytyy esiliisteröidä liisterin ja veden seoksella 1:40. Esiliisteröinti tulee suorittaa myös, kun alusta on huokoinen tai erittäin imevä.

Asennus:

Sekoita liisteri hyvin ennen käyttöä. Levitä liisteriä tapetin taustaan maalaustelalla, harjalla tai käytä liisterikonetta tarpeellinen määrä. Raskaammat tapetit tarvitsevat enemmän liimaa kiinnittyäkseen. Taita vuodan liisteripinnat yhteen ja anna vettyä n. 5 - 10 min valmistajan ohjeiden noudattaen. Vuodat harjataan alustaansa tapettiharjalla tai muovisella tapettilastalla. Ylipursunut liisteri pyyhitään välittömästi kostealla rievulla pois tapetin pinnalta. Vuodat asennetaan normaalisti Puskusaumoin, mutta joskus myös saumat limitetään päällekkäin.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Kun työskentelet huomioi työhygieniä. Jos liisteriä joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos liisteriä joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet vedellä ennen liisterin kuivumista.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään imevään materiaaliin. Kuivunut liima ja kuivuneet tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokoukseen ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi