

Erstatter: 2014-12-02

Dato: 2015-05-13

Hot Melt Sticks 6306, 6307, 6308



Universallim med god vedheft til mange underlag. Limet har høy viskositet og er egnet til porøse underlag som tekstiler og skumplast. Er også egnet for liming av emballasje inkludert emballasje for dypfrysing med temperaturbestandighet ned til -30 °C.

Beregnet for bruk med Casco Hot Melt Gun.

- Høy skjær- og rivestryke
- Tåler temperaturer opp til ca. 70 °C
- Utmerket fylling av ujevnheter og lite sig
- Et godt valg ved liming av faste materialer
- Hurtigherdende
- Lang holdbarhet over tid

TEKNISK DATA

Basis:	Etylen Vinyl Acetat Co-Polymer
Løsningsmiddel:	Ingen
Konsistens:	Limstav
Tetthet:	Ca. 1150 kg/m ³
Tørrestoff:	100 %
Utseende:	Transparent
Temp bestandighet:	-30 °C - +75 °C
Flammepunkt:	

PÅFØRINGSDATA

Påføringstemperatur: +195 °C.
Verktøy: Limpistol Gun 6303 og 6304
Mykningstemperatur: +87 °C.
Åpentid: 15-30 sek
Herdetid: 10 sek
Lagringstid: Minst tre år ved innendørs lagring.

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget som skal limes må være rent, tørt og fritt for olje og fett. For ekstra godt resultat kan underlaget pusses lett med et finkornet sandpapir. Følg bruksanvisningen for limpistolen.

HÅNDBTERING OG RENGJØRING

Det er viktig å opprettholde renslighet når man jobber med lim. Jobb derfor nøye og systematisk for å unngå unødvendig søl. Ferske flekker fjernes umiddelbart med varmt vann og såpe.

Herdet lim kan kun fjernes mekanisk.

Ikke herdet lim på huden tørkes av med en fille og vaskes deretter med såpe og vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Skal ikke helles i avløpet.

MILJØMESSIGE HENSYN

For ytterligere helse- og sikkerhetsinformasjon konsulter nyeste sikkerhetsdatablad.

PRODUKTOVERSIKT

Produkt Nr.	Navn	Størrelse	Verktøy Glue Gun
6306	Hot Melt Sticks	8 mm 12 x 12 stk.	6303 / HotMelt Gun SL 10
6307	Hot Melt Sticks	11 x 200 mm 10 x 20 stk.	6304 / HotMelt Gun SL 40
6308	Hot Melt Sticks	11 x 300 mm 5 x 1 kg	6304 / HotMelt Gun SL 40

Våre opplysninger er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring, og kan som sådan betraktes som veiledning i forbindelse med valg av produkt og arbeidsmetode. Ettersom brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, påtar vi oss ikke noe ansvar for resultatene. Vårt ansvar dekker utelukkende personskade eller skade som faktisk har blitt bevist etter feil og mangler i ett av produktene produsert av oss.

Sertifisert iht.:



SIKA Norge AS
Postadresse:
Postboks 71
2026 SKJETTEN
Tlf.: +47 67 06 79 00
Web: www.casco.no