



Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2015-05-26

HotMelt Sticks 6306-6308

Ett universallim med bra vidhäftning mot många material. Limmet har hög viskositet vilket gör det lämpligt till porösa material såsom textil och skum. Kan även användas för limning av emballage, även de som ska djupfrysas, då limmet har en temperaturbeständighet på ner till -30°C.

Smältlimmet används till Casco HotMelt Gun SL 10 och Casco HotMelt Gun SL 40. Finns i storlekarna 100 mm, 200 mm samt 300 mm.

- Allroundlim
- Extra lämpligt för limning av detaljer
- Ett bra val för att limma fasta material
- Klarar temperaturer upp till ca 70°C.
- Snabbhärdande
- Lång hållbarhet

TEKNISK DATA

Typ: Etylen vinyl acetat copolymer
Lösningsmedel: Inget
Färg: Transparent
Konsistens: Stav
Densitet: Ca 1150 kg/m³
Torrhalt: 100%
Flampunkt: >+100°C.
Temperaturbeständighet: -30 °C. - +75°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +195°C.
Öppentid: 15-30 sekunder.
Fixeringstid: 10 sekunder.
Mjukningstemperatur: +87 °C.
Övermålningsbar: Efter cirka 30 minuter.
Verktyg: HotMelt Gun SL10, HotMelt Gun SL 40.
Lagringstid: Minst 36 månader vid lagring inomhus.

BRUKSANVISNING

Ytorna som ska limmas måste vara rena, torra och fria från olja och fett. Slipa gärna ytorna innan limning för ännu bättre vidhäftning. Följ instruktionerna för Casco Hotmelt Gun/Limpistol.

HANTERING OCH RENGÖRINGSFÖRESKRIFTER

God arbetshygien ska iakttas. Observera att pistolmunstycket och smältlimmet är hett.

Härdat lim tas bort mekaniskt. Icke härdat lim tas bort med varmt vatten och tvål. Vid spill på huden torka bort limmet omedelbart med en trasa eller papper och tvätta med tvål och vatten.

Limpistolen ska inte användas av barn utan vuxet sällskap.

Limmet ska inte hällas i avlopp.

HÄLSA OCH MILJÖ

Ytterligare hälsa och säkerhetsinformation finns i Säkerhetsdatabladet på www.casco.se



PRODUKTÖVERSIKT

Produkt Nr.	Namn	Storlek	Används till limpistol
6306	Hot Melt Sticks	8 x 100 mm	6303 HotMelt Gun SL 10
6307	Hot Melt Sticks	11,2 x 200 mm	6304 HotMelt Gun SL 40
6308	Hot Melt Sticks	11,2 x 300 mm	6304 Hot Melt Gun SL 40

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden.

Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.se