



3676

CASCO HUSFIX

PIELIETOJUMS

"Casco Husfix" ir uz cementa bāzes sagatavots pulveris, kurā esošās piedevas piešķir produktam spēju labi piesaistīties vairumam parasto būvmateriālu. Tā kā produkts satur zema blīvuma pildvielu, tar ir viegli slīpējams. "Casco Husfix" var izmantot kā remonta javu, veicot iekšējās un ārējās apdares darbus. Produktam ir raksturīgs zems rukums, tādējādi to var klāt uz virsmas arī biezā kārtā (100 mm).

"Casco Husfix" iespējams izmantot arī par ūdensizturīgu tepi uz grīdas un sienām mitrās telpās pirms vinila tapešu un grīdas seguma uzstādīšanas. Tāpat to var lietot keramikas flīžu likšanai vannas istabās un dušas telpās.

"Casco Husfix" sasaistās ar tīru virsmu, piemēram, ar betonu, vieglo betonu, apmetumu, ķieģeļiem, ģipša plātnēm, koku, kokšķiedru un kokskaidu plātnēm utt. Ja "Casco Husfix" lieto pirms krāsošanas, jāatceras, ka sakarā ar "Husfix" sārmaino reakciju nav piemērotas alkīda un eļļas krāsas. Ieteicams izmantot parastās dispersijas krāsas, piemēram, akrilkrāsas.

"Casco Husfix" nav piemērots līdzeklis parasto tapešu līmēšanai.

IZSTRĀDĀJUMA ĪPAŠĪBAS

Zema blīvuma pulveris.

Ekonomiskums lietošanā.

Piemērota konsistence.

Labas aizpildīšanas īpašības.

Zems rukums.

Mitrumizturīgs pēc 1–2 dienām.

Ļoti laba piesaistīšanās spēja.

Iespējams uzstādīt kokskrūves un naglas, līdzīgi kā koksnei.

TEHNISKIE DATI

SAISTVIELA

produkts uz cementa bāzes, satur speciālo cementu, zema blīvuma pildvielu un polimēru

STĀVOKLIS

pulveris, sajaukts ar ūdeni – pastveidīgs

KRĀSA

pelēcīgi balta

BLĪVUMS

iepakotam pulverim apm. 800 kg/m³

sajauktam ar ūdeni apm. 1000 kg/m³

sacietējušam, sausam apm. 800 kg/m³

nav

UZLIESMOŠANAS

TEMPERATŪRA

DARBA APSTĀKĻI

DARBA TEMPERATŪRA

ne zemāka par +5 °C. Produkta, ūdens un pamatvirsmas temperatūra ietekmē sacietēšanas laiku.

GALĪGA SACIETĒŠANA

bieza kārtā – 24 stundas, plāna kārtā – apm. 1 stunda

IZLIETOŠANAS LAIKS

apm. 8 stundas +20 °C temperatūrā

UZGLABĀŠANA

Neatvērtā iepakojumā sausā un vēsā vietā vismaz 1 gadu. Nav jāšargā no sala.



DARBARĪKI

tērauda špakteļlāpstiņa

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

SAMAIŠĪŠANAS ATTIECĪBA

4 daļas pulvera un 1 daļa auksta ūdens. Ļaut maisījumam pastāvēt 3–5 minūtes, lai pulveris samirktu.

REMONTS UN AIZPILDĪŠANA

Mehāniski jānoņem atdalījies apmetums, cementa gabaliņi un netīrumi. Virsma jānotīra ar suku. Saistspējas uzlabošanai pamatvirsmā jāsamitrina. Lietot tērauda špakteļlāpstiņu. Padziļinājumi jāpiepilda un jāizlīdzina. Kad virsma ir kļuvusi balta, to var slīpēt. Klājot plānā kārtā, virsmu var slīpēt pēc 1–1,5 stundām. Pamatvirsmas un gaisa temperatūra un mitrums, kā arī virsmas iesūkšanas spēja ietekmē darba maisījuma izlietošanas laiku un sacietēšanu. Darbam jāsauc tikai vienai darba dienai paredzēts daudzums. Vajadzības gadījumā produktu iespējams klāt arī biezā kārtā.

TAPEŠU LĪMĒŠANA

Zem papīra tapetēm var izmantot parasto pastveidīgo tepi jo "Casco Husfix" var izraisīt tapešu krāsas maiņu.

KRĀSOŠANA

Lai iegūtu gludu viendabīgu virsmu, jāizmanto parastā pastveidīgā tepe. Šis ieteikums ir sevišķi efektīvs, ja izmanto eļļas un alkīda krāsas, jo tās ietekmē "Casco Husfix" sārmainums.

KERAMIKAS FLĪŽU LIKŠANA

Pamatvirsmā jābūt stingrai un labi attīrītai. Jānoņem netīrumi un tauki. Virsma jāattīra no vecās krāsas, jānomazgā ar sodu vai vienmērīgi jānoslīpē. Ģipša un stiklšķiedras plātnes divas reizes jānogruntē ar mitrumizturīgu līdzekli, jo šos materiālus ietekmē mitrums. Pirms flīžu likšanas pamatvirsmā jāļauj nožūt. PVH materiāls jāattīra arī no netīrumiem un taukiem un pēc slīpēšanas jānogruntē ar mitrumizolācijas līdzekli. Šāda apstrāde PVH materiāliem uzlabo saistspēju. Pirms flīžu likšanas pamatvirsmā jāļauj nožūt. "Casco Husfix" jāsauc ar ūdeni (4 daļas pulvera un 1 daļa ūdens), līdz veidojas pastas konsistence, kārtīgi jāsamaisa. Maisījums jāuzklāj uz pamatvirsmas vai flīzes ar robaino špakteļlāpstiņu. Maisījuma daudzums ir atkarīgs no pamatvirsmas un keramikas flīzes tipa. Parasti 1,5 m² apdarei tiek patērēts 1 kg pulvera. Pēc maisījuma uzklāšanas flīzi var uzstādīt uzreiz vai 20–30 minūšu laikā. Pēc 24 stundām var veikt izšuvošanu.

DROŠĪBAS TEHNIKA

Satur >30% cementa. Putekļi var kairināt gļotādu un elpošanas ceļus. Sausais pulveris, putekļi un šķīdums var izraisīt ādas kairinājumu. Ilgstoša un atkārtota saskare ar šķīdumu var radīt apdegumu. Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties nomazgāt ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens. Cementā var būt neliels daudzums ūdenī šķīstošo hroma savienojumu, kas var izraisīt alerģisku reakciju cilvēkiem, kuriem ir paaugstināta jutība pret hromu. Ja nokļūst acīs, rada sāpes, asaras un apdegumus. Meklēt medicīnisko palīdzību. Norīšana rada mutes un kakla kairinājumu un sāpju sajūtas. Apdeguma risks. Meklēt medicīnisko palīdzību. Sargāt no bērniem. Tūlīt pēc lietošanas darbarīkus notīrīt ar ūdeni. **Papildinformāciju par izstrādājumu sk. drošības datu lapā.**

Mūsu informācijas sagatavošanas pamatā ir laboratorijā veikti izmēģinājumi un praktiskā pieredze, tāpēc to var vērtēt kā ieteikumus, izraugoties produkciju un darba metodi. Tā kā lietotāju darba apstākļi neatrodas mūsu kontroles sfērā, nevaram uzņemt atbildību par rezultātiem. Mūsu atbildība attiecas tikai uz mīļas bojājumiem un īpašuma bojāšanu, ko patiešām ir izraisījuši kādu mūsu ražoto izstrādājumu trūkumi un defekti. Papildinformāciju var sniegt produkta pārstāvis. Ražotājs patur tiesības izdarīt grozījumus norādītajos datos bez iepriekšēja paziņojuma.