

## TUOTETIETOESITE

# Casco® HusFix Rapid

VALKOINEN, NOPEASTI KOVETTUVA, SEMENTTIPOHJAINEN KORJAUSTASOITE

### TUOTEKUVAUS

Valkoinen, nopeasti kovettava, sementtipohjainen korjaustasoite. Soveltuu kolojen täyttöihin ja pieniin korjauksiin jne. Seinissä ja katoissa, niin sisällä kuin ulkona. Nopea kovettuminen. Luja tartunta yleisimmille alustamateriaaleille kuten betoni, kipsi, kevytbetoni, tiili, kipsi- ja kuitulevyt. Voidaan käyttää paksuina kerroksina ilman kutistumista.

### KÄYTTÖ

Soveltuu kolojen täyttöihin ja pieniin korjauksiin jne. Seinissä ja katoissa, niin sisällä kuin ulkona.

### LUONTEENOMAISTA / EDUT

- Säänkestävä, valkosementti-pohjainen käsilevitteinen tasoite
- Nopeasti kovettava
- Hienojakoinen
- Ei kutistu
- Lyhyt asennusaika
- Erittäin hyvät kiinnitysominaisuudet
- Minimoitu kutistuma

Huom. Tuotteen luonteesta johtuen, kovettunut massa on hankalasti hiottavissa. Mikäli halutaan viimeistellä pintaa / sileä pinta, suositellaan Casco® HusFix tuotteen käyttöä kovettuneen Casco® HusFix Rapid tuotteen päälle.

### TUOTETIETO

<b>Kemiallinen pohja</b>	Erikossementtien ja kevyiden täyteaineiden seos.
<b>Pakkaus</b>	1 kg PE-Säkki 3 kg PE-Säkki 10 kg Paperisäkki
<b>Olomuoto / Väri</b>	Valkoinen
<b>Käyttöikä</b>	10 kg säkki: 12 kk avaamattomassa pakkauksessa. PE-Säkki: 24 kk avaamattomassa pakkauksessa. Sulje huolellisesti käytön jälkeen.
<b>Varastointiolosuhteet</b>	Varastoi viileässä ja kuivassa paikassa. Pidempiaikainen varastointi voi pidentää kuivumisaikaa.
<b>Tiheys</b>	Noin. 900 kg/m <sup>3</sup> ; sekoitettuna, 1,300 kg/m <sup>3</sup>

# TIETOA TYÖSTÖSTÄ

<b>Menekki</b>	Noin. 1.0 kg/m <sup>2</sup> /mm. Käytettäessä kiinnityslaastina; 1.8 - 4 kg/m <sup>2</sup> , riippuen alustasta, laatan tyyppistä ja käytettävästä hammauslaastasta.
<b>Alustan lämpötila</b>	Työskentelylämpötila: +5°C - +30°C
<b>Astia-aika</b>	Avoin aika: Noin. 15 minuuttia +18°C lämpötilassa Astia-aika: Noin. 45 minuuttia +18°C lämpötilassa
<b>Kuivumisaika</b>	Kuivumisaika: Paksut kerrokset kuivuvat noin 24 tunnissa, ohuet kerrokset kuivuvat noin 1 tunnissa. Kuivumisaika on riippuvainen lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

## TYÖSTÖ OHJEET

### ALUSTAN LAATU / ESIKÄSITTELY

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, kuiva, pölytön ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Heikot ainekerrokset tulee poistaa mekaanisesti ennen tasoitusta. Imemättömiä alustoja ei tarvitse pohjustaa.

### SEKOITUS

Sekoita 3 osaa Casco® HusFix Rapid 1 osaa kylmää, puhdasta vettä. Sekoita Casco® HusFix Rapid homogeeniseksi, tasaiseksi ja paakuttomaksi pastaksi - mieluiten koneellisesti. Anna pastan "levätä" muutama minuutti ja sekoita ennen käyttöä.

### TYÖSTÖ

#### Sisätilat

Huokoisilla alustoilla kuten betoni, kipsi ja sementti, käytä Casco Pohjustetta. Katso sekoitus-suhde pakkauksesta.

#### Ulkotilat

Kostuta huokoiset alustat huolellisesti vedellä ennen Casco® HusFix Rapid asennusta. Levitä sekoitettu pasta suoraan kostealle alustalle.

## PERUSTIEDOT

Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perustuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mitausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista johtuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

## PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET

Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset määräykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön. Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta tuotetietoesitteestä.

## YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLISUUS

Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvallisuuksiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista, toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä asioista.

## OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Sika-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiotuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Sika varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioitava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydyttäessä.