

HusFix Rapid

Ett vitt snabbhärdande cementbaserat lagningspackel. Används för fyllning, lagning, reparation och liknande på golv, väggar i tak inom- och utomhus. Snabb härdningstid. God vidhäftning mot underlag såsom betong, puts, lättbetong, tegel, gips- och träfiberskivor m.fl. HusFix Rapid kan spacklas i tjocka skikt utan att ge krympsprickor.

- Ett väderbeständigt, vitcementbaserat handspackel.
- Snabbhärdande .
- Finkornig och krymper ej.
- Kort appliceringstid.
- God vidhäftningsförmåga.
- Minimal krympning.

TEKNISK DATA

Typ: Specialcement med lättfiller.
Färg: Vit.
Densitet: Ca 900 kg/m³, färdigblandad 1300 kg/m³.
pH: > 10.
Brandfara: Ingen.
Temperaturbeständig: Ja

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +30°C
Blandningsförhållande: 3 volymdelar pulver med 1 volymdel vatten.
Åtgång: 1,0 kg/m²/mm. Kakelsättning från 1,8 – 4 kg/m², beroende på underlag och plattmodell.
Appliceringstid: Ca 15 minuter vid +18°C.
Brukstid: Blandad ca 45 minuter vid +18°C.
Torktid: Härdar i tjocka skikt efter ca 24 timmar och i tunna skikt efter ca 1 timma. Härdningstiden påverkas av temperatur och luftfuktighet.
Lagringstid: 12 månader i sluten förpackning, öppnad förpackning återförslutes väl. Lagras svalt och torrt. Produkten går normalt att använda vid överlagring, härdningstiden förlängs dock.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering- och Rengöringsföreskrifter
Irriterande, Innehåller > 30 % cement.
Iakttag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och

vatten. Vid stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Verktyg rengörs med vatten innan massan torkat.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

BRUKSANVISNING

Förbehandling av underlaget
Underlaget ska vara fast, rent och svaga ytskikt avlägsnas. Ej sugande underlag behöver inte primas.

Inomhus

Sugen underlag, t ex betong, puts, cement m.fl. primas med Casco Primer 21. Se blandningsförhållande på förpackningen.

Utomhus

Sugande underlag förvattnas (borsta/pensla underlaget med vatten) innan applicering av HusFix Rapid. Applicera den färdigblandade massan direkt på det fuktiga underlaget.

Blandning

3 volymdelar HusFix Rapid blandas ned i ca 1 volymdel kallt, rent vatten. Blanda HusFix Rapid till en homogen och klumpfri massa helst med maskinvisp. Låt massan stå ett par minuter innan arbetet påbörjas.

Limning av golvgips och liknande skivmaterial

Blanda HusFix Rapid enligt anvisning och applicera massan med tandad spackel 6x6 mm. Montera skivorna omgående i uttandad massa. Eventuellt kan

skivorna behöva belastas eller skruvas mot underlaget under massans härdningstid (1 dygn) för att säkerställa god övervätning och kontakt mellan underlag och skiva. Avlägsna därefter skruvarna.

FÖRPACKNING

10 kg,

2,5 kg,

750 gram.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com
