



Päiväys: 4.1.2017

## Casco KombiRapid "Dust Reduced"

Vähäpölyinen, sementtipohjainen ja nopea rakennus- ja yleistasoite sekä paikkaamiseen, että tasoittamiseen useimmille alustoille sisätiloissa. Käyttökohteet mm. asuinhuoneistot, konttorit, koulut, sairaalat, päiväkodit jne. joihin asennetaan lattiapinnoitteita. Betonilattioiden, kipsilattioiden tasoittamiseen, korjaamiseen, oikaisemiseen sekä kaatojen tekemiseen. Soveltuu märkätiloihin ja lattialämmityskohteisiin.(voidaan peittää lattialämmityskaapelit)



- Lastalevitteinen nopeasti kovettuva sementtipohjainen lattiatasoite
- Kerrospaksuuksille 1 -20mm
- Käveltävissä 60min tasoituksesta (+20°C), päällystettävissä n. 2 h jälkeen
- Käyttöaika sekoituksen jälkeen n. 20 min
- Pieni kutistuma
- Korkea puristus- ja vetolujuus
- Pohjustusta suositellaan aina tasoitettavalle alustalle
- Täyttää Castor chair (pyörytuolin) kesto vaatimuksen kerrospaksuudessa >1mm
- M1- ja EC1 –luokiteltu
- Täyttää EN 13813 CT-C20-F7 luokituksen

### TEKNISET TIEDOT:

<b>Koostumus:</b>	Erikoisementtien seos (jauhe)	<b>Kerrospaksuuksille:</b>	1 – 20mm 20 – 50mm hiekan lisäyksellä
<b>Värisävy:</b>	Harmaa	<b>Kovettuminen:</b>	Kävelykelppoinen n. 60min. Voidaan hioa n. 30-60min kuluttua. Päällystettävissä n. 2h kuluttua. (+20°C ja 50%RH)
<b>Tiheys:</b>	1400 kg / m <sup>3</sup> Sekoitettuna veteen n. 1850kg / m <sup>3</sup>	<b>Työväline:</b>	Teräslasta
<b>pH:</b>	Emäksinen	<b>Varastointi:</b>	Varastoitava kuivassa ja viileässä varastossa. Säilyy 6kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
<b>Paloluokitus:</b>	Ei palava	<b>Pakkausko:</b>	4kg
<b>Menekki:</b>	1,6 kg / m <sup>2</sup> / mm		
<b>Työskentelylämpötila:</b>	n. +10 °C - +20 °C. Ei koskaan alle +5 °C. Mahdollisimman tasainen lämpötila tasoitustyön aikana.		
<b>Astia-aika:</b>	n. 15-20min / +20°C		
<b>Sekoittaminen:</b>	4 kg jauhetta sekoitetaan n. 1,0 l kylmää ja puhdasta vettä. Lämpimän veden käyttö nopeuttaa kuivumista ja heikentää tasoitteen ominaisuuksia. Käytä koneellista sekoitusta n. 600 kierrosta / min. Sekoita tuote paakuttomaksi tasaiseksi massaksi.		



## KÄYTTÖOHJEET

### Alusta:

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, kuiva, pölytön ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Voimakkaasti imevät alustat kuten betoni sekä lastulevyt tulee pohjustaa Casco Pohjusteella ohjeen mukaisesti. Anna pohjusteen kuivua ennen tasoittamista.

### Asennus:

Sekoita 4 kg jauhetta n. 1 l kylmään puhtaaseen veteen. Käytä koneellista sekoitusta 600 kierrosta/min. Sekoita massa tasaiseksi ja paakuttomaksi. Anna seoksen seistä n. 3 min. ja sekoita uudelleen. Levitys ja tasoitus tehdään teräslastaa apuna käyttäen. Lämpötila sekä ilman suhteellinen kosteus vaikuttavat kuivumisnopeuteen. Kuivunut pinta voidaan hioa n. 30 - 60 min kuluttua.

### Käyttöturvallisuus ja ympäristö:

Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Huolehdi riittävästä ilmastoinnista työkohteessa. Jos tasoitetta joutuu iholle, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos tasoitetta roiskuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet vedellä ennen tasoitteen kuivumista. Kuivunut tasoite voidaan poistaa mekaanisesti.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Kuiva jäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai [www.casco.fi](http://www.casco.fi)

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

### Sertifioitu :



### Oy Sika Finland Ab

Kauppa- ja rakennusliimat  
Koskelontie 23C / PL 49  
02921 Espoo  
Puh: (09) 511 431  
[www.casco.fi](http://www.casco.fi)