

Linoliekit

Linoliebaseret vindueskit der anvendes til reparation af kitfals både ude og inde. Kan desuden anvendes til udsparthing af søm- og skruehuller i træværk.

- God arbejdsvenlig konsistens
- God vedhæftning til glas og træ
- Skal overmales
- Både til ny-kitning og reparation
- Inde- og udendørs

TEKNISKE DATA

Produkttype: Linoliebaseret vindueskit
Basis: Linolie og kridt
System: Oxidering
Farve: Beige
Konsistens: Tixotrop
Vægtfylde: 2.100 kg/m³
Anvendelsestemperatur: +10 °C til +40 °C
Optimale forhold: +18 °C til +22 °C og ca. 65 % RF
Skindtid: 1-5 døgn afhængig af temperatur og luftfugtighed
Hærdetid: Ca. 1 uge
Krympning: 0 %
Temperaturbestandighed: -35 °C til +90 °C
Værktøj: Kitkniv

RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Kit på huden fjernes med vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret kit fjernes mekanisk.

EMBALLAGE

375 ml

FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og andre skillemidler. Ubehandlet træ skal grundes før kitning.

PÅFØRING

Casco Linoliekit påføres med kitkniv og trykkes i god kontakt med kitfalsen. Udføres kitningen indendørs skal der sørges for god ventilation, for at sikre at kittet danner hinde hurtigst muligt. Kitning bør ikke udføres i direkte solskin, og kittet skal beskyttes med regn, indtil der er dannet hinde.

OVERMALING

Linoliekit skal altid overmales. Der males 1 - 2 mm ind på glasset. Anvendes vandbaseret maling kan overmaling ske efter 2 - 4 uger. Ved brug af oliemaling kan kittet med forsigtighed overmales umiddelbart efter kitning.

HOLDBARHED OG OPBEVARING

12 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.



Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk