



Päiväys: 4.1.2017

Casco LiquiSole

Soveltuu erinomaisesti esim. kumisaappaiden, sadeasujen, teltojen, purjeiden jne. korjaamiseen.

Voidaan käyttää kumin, nahan, kankaiden, puun, metallin, maalattujen pintojen, laattojen, lasin, lasikuidun, keramiikan, nylonin, vinyylin ja muovien liimaamiseen. Ei rasvaisille muoveille.

- **Kosteuskovettava yksikomponenttinen polyuretaaniliima**
- **Erittäin joustava**
- **Liimasauma on kuivuttuaan väritön**
- **Kestää erinomaisesti vettä, rasvoja, öljyjä ja muita kotitalouskemikaaleja**

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Liutinhohenteinen polyuretaani
Väri:	Pastamainen kirkas neste
Ominaispaino:	n. 1000 kg / m ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 78 %
Liute:	Tolueeni
Työskentelylämpötila:	+16°C - +40 °C
Työskentelyaika:	Normaalisti anna liiman kuivua molemmilla pinnoilla n. 30 min ennen kuin painat liimattavat kappaleet yhteen 16 – 48 h riippuen ilman suhteellisesta kosteudesta
Kuivumisaika:	n. 1 mm/vrk (RH 50 %)
Kovettumisaika:	-30 – +80 °C
Lämmönkesto:	Paras varastointilämpötila tuotteelle on n. +5°C.
Varastointi:	Suosittelaa säilytettäväksi jääkaapissa. Tuote säilyy vähintään 3 vuotta avaamattomassa pakkauksessa
Pakkauskoko:	28,4 ml

KÄYTTÖOHJEET:

Liimattavien pintojen tulee olla kuivat, puhtaat ja pölyttömät. Karhenna liimattavat pinnat hiekkapaperilla ja puhdista pinnat tämän jälkeen asetonilla (ei alkoholi).

Reiät ja halkeamat:

Reikiä ja halkeamia voidaan paikata liimalla joko sisä- tai ulkopuolelta. Mikäli paikka tehdään sisäpuolelta, voidaan ulkopuoli eristää teipillä. Paikan tulee olla n. 1 cm isompi kuin reikä tai halkeama. Liiman annetaan kuivua 16 - 24 h kosteassa ilmassa. Aseta liimattava kappale vaakasuuntaan ettei liima valu pois.

Liimaus:

Levitä liimaa molemmille liimattaville pinnoille ja anna kuivua n. 10 – 30 min. Odotusaika on riippuvainen ilman suhteellisesta kosteudesta. Paina pinnat voimakkaasti yhteen ja anna kuivua 16 – 48 h.



Kengänpohjat ja korot:

Puhdista pinnat asetonilla. Liimalla voidaan päällystää kengänpohjat tai -korot. Huom. Korjattu kohta on liukas esim. jäästä vasten. Liukkauden estämiseksi on mahdollista ripottaa hiekkaa liiman pinnalle. Päällystettävä pinta tulee olla vaakasuunnassa. Anna kuivua 8 - 12 h. Liima kovettuu kosteassa ja lämpimässä ilmassa 24 - 48 h:n kuluessa riippuen päällysteen paksuudesta.

Puhdista tuubin suukappale huolellisesti ja "leikkaa" ylimääräinen liima pois siten että korkin alle ei jää ilmaa ennen kuin kierrät korkin kiinni. Säilytä viileässä, esim. jääkaapissa.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Liima on erittäin tulenarkaa. Huolehdi hyvästä ilmastoinnista työpisteessä. Aina työskennellessä liimojen kanssa on noudatettava varovaisuutta. Mikäli liimaa joutuu iholle, tulee se pestä välittömästi vedellä ja saippualla. Mikäli liimaa joutuu silmiin, on se välittömästi huuhdeltava runsaalla vedellä. Ärsytyksen jatkuessa on hakeuduttava lääkärin hoitoon.

Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen asetonilla. Kovettunut liima poistetaan mekaanisesti.

Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut liimajäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Lisätietoa Lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi