

Erstatter: 2017-01-12

Dato: 2017-03-23

Malerfuge



Akrylbaseret malerfuge til indendørs tætning af revner og sprækker før maling, ved f.eks fodlister, indfatninger o. lign. Hæfter mod beton, puds, træ, mursten gips, klinker, malede overflader og lignende. Fås som patron på 300 ml eller i tube på 200 ml.

- Gennemhærdet
- Let bearbejdelig
- Hurtig overmalingsklar
- God vedhæftning til de fleste byggematerialer
- Kan overmales med de fleste vandbaserede malinger
- Indeholder ikke opløsningsmidler, ftalater eller APEO

TEKNISKE DATA

Produkttype: Vand- og akrylbaseret fugemasse
Basis: Akryl dispersion
System: Vandbaseret
Farve: Hvid NCS 0502-Y
Konsistens: Letsprøjtelig, tixotrop pasta
Tørstof: 80 %
Vægtfylde: Ca. 1.540 kg/m³
Anvendelsestemperatur: +10 °C til +40 °C
Optimale forhold: +18 °C til +22 °C og ca. 65 % RF
Skindtid: 5-10 min. ved +23 °C og 50 % RF
Hærdetid: 1-7 døgn afhængig af fugedimension, temperatur og luftfugtighed
Fugebevægelse: 12,50 %
Temperaturbestandighed: -30 °C til +70 °C
Overmalbar: Ca. 5-10 min. eller når den er skindtør
Værktøj: Fugepistol

RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Fugemasse på huden fjernes med vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret fugemasse fjernes mekanisk eller med Casco SealRemove.

VEDHÆFTNING/PRIMNING

Stærkt sugende og porøse overflader primes med Casco Maler- Fuge fortyndet med vand i forholdet 1:2. Træ behandlet med træbeskyttelse skal tørre i minimum 2 uger inden spartling/tætning. Begrænset vedhæftning til glas, keramik og plast.

FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og andre skillemidler.

GLITNING

Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæftefladerne, og overfladen glittes. Anvend en spartel, fugtig svamp eller en pensel. Som glittevæske anvendes rent vand.

FORBRUG

Fugebredde	6	10	16	20	25
Fugedybde	6	6	8	9	9
Rækkeevne i m/patron	8,3	5	2,5	1,7	1,3
Rækkeevne i m/tube	5,5	3,4	1,7	1,2	0,9

EMBALLAGE

200 ml tube
300 ml patron

HOLDBARHED OG OPBEVARING

12 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk