

Erstatter: 2017-02-22

Dato: 2018-04-25

Marin & Teknik



SMP-baseret fugelim der anvendes til krævende limninger og tætninger i båden, bilen, campingvognen, huset m. m. Giver stærke og holdbare limninger og tætninger både over og under vand.

- Stærk og udfyldende limfuge
- Klarer hård belastning
- Tætner både over og under vand
- Kan behandles med maling, lak og olie*
- God vedhæftning til de fleste byggematerialer

TEKNISKE DATA

Produkttype: SMP-baseret elastisk fugelim
Basis: SMP-baseret polymer
System: Fughærdende
Konsistens: Letsprøjtelig, tixotrop pasta
Hårdhed: Ca. 45 Shore A
Tørstof: 100 %
Vægtfylde: Ca. 1.350 kg/m³
Anvendelsestemperatur: +5 °C til +40 °C
Optimale forhold: +18 °C til +22 °C og ca. 65 % RF
Skindtid: 45 min. ved +23 °C og 50 % RF
Hærdetid: Ca. 2-3 mm/døgn ved +23 °C og 50 % RF. Ca. 10 mm efter 7 dage
Fugebevægelse: 25 %
Temperaturbestandighed: -40 °C til +90 °C
***Overmalbar:** Ja. Tjek at fugen er gennemhærdet og lav altid et forsøg inden.
Værktøj: Fugepistol

RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Fugemasse på huden fjernes med vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret fugemasse fjernes mekanisk eller med Casco SealRemove.

VEDHÆFTNING/PRIMNING

Ved beton og træ hvor der er risiko for fugtpåvirkning af hæftefladerne anbefales primning med Primer 21. Aluminium og hård plast affedtes. Vedhæftningsforsøg anbefales på blød plast.

FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og andre skillemidler. Påfør limen i striber og pres emnerne sammen umiddelbart. Store og tunge emner

skal fikseres eller understøttes.

FUGER I GULVE

Fuger i gulve bør så vidt være kvadratiske og fugebredden min. 8 mm. Fyld fugerne med en lille overhøjde og sørg for god kontakt til hæftefladerne. Efter hærdning skæres det overskydende bort. Fugen kan males, lakeres eller olieres.

GLITNING

Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæftefladerne, og overfladen glittes. Anvend en glittepind af træ som skal være vandmættet og slebet glat med vandslibepapir korn 400- 600. Som glittevæske anvendes rent vand evt. tilsat et par dråber opvaskemiddel.

FORBRUG

Fugebredde	6	10	16	20	25
Fugedybde	6	6	8	9	9
Rækkeevne i m/patron	8,3	5	2,5	1,7	1,3

FARVER

Farve	NCS-nr.
Hvid	S 0502-Y
Grå	S 3502-Y
Lys eg	S 3020-Y20R
Eksotisk	S 6020-Y50R
Sort	S 8505-R80B

EMBALLAGE

300 ml patron

HOLDBARHED OG OPBEVARING

12 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk