

MultiSeal

SMP-baseret elastisk fugemasse der anvendes til al fugning indendørs såvel som udendørs omkring vinduer og døre samt fugning omkring almindeligt forekommende bygningslementer, hvor styrke, elasticitet samt lang holdbarhed er påkrævet.

- Silkemat overflade
- Hurtig gennemhærdning
- God vedhæftning til de fleste byggematerialer
- Kan overmales med de fleste vandbaserede malinger*
- Ældningsbestandighed – bevarer sin elasticitet – krakelere ikke
- Ingen afsmitning til omkringliggende materialer

TEKNISKE DATA

Produkttype: SMP-baseret elastisk fugemasse

Basis: SMP-baseret polymer

System: Fugthærdende

Konsistens: Letsprøjtelig, tixotrop pasta

Hårdhed: Ca. 30 Shore A

Tørstof: 100 %

Vægtfylde: Ca. 1.600 kg/m³

Anvendelsestemperatur: +5 °C til +40 °C

Optimale forhold: +18 °C til +22 °C og ca. 65 % RF

Skindtid: 45-90 min. ved +23 °C og 50 % RF

Hærdetid: 2-3 mm/døgn ved +23 °C og 50 % RF.

Ca. 10 mm efter 7 dage.

Fugebevægelse: 20 %

Temperaturbestandighed: -40 °C til +90 °C

***Overmalbar:** Ja. Tjek at fugen er gennemhærdet og lav altid et forsøg inden.

Værktøj: Fugepistol

RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Fugemasse på huden fjernes med vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret fugemasse fjernes mekanisk eller med Casco SealRemove.

VEDHÆFTNING/PRIMNING

Ved beton og træ hvor der er risiko for fugtpåvirkning af hæftefladerne anbefales primning med Primer 12 eller Primer 21. Glas, granit/marmor, metal og hård plast affedtes. Vedhæftningsforsøg anbefales på blød plast.

FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og andre skillemidler. Grundig rengøring med

stålbørste, slibning eller affedtning med opløsningsmiddel kan være nødvendig. Inden fugning monteres bagstop af opskummet, ikke vandsugende polyethylen.

GLITNING

Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæftefladerne, og overfladen glittes. Anvend en glittepind af træ som skal være vandmættet og slebet glat med vandslibepapir korn 400- 600. Som glittevæske anvendes rent vand evt. tilsat et par dråber opvaskemiddel.

FORBRUG

Fugebredde	6	10	16	20	25
Fugedybde	6	6	8	9	9
Rækkeevne i m/patron	8,3	5	2,5	1,7	1,3

FARVER

Farve	NCS-nr.
Hvid	S 0502-Y
Lysegrå	S 2000-N
Betongrå	S 4502-Y
Antracit	S 7000-N
Sort	S 8505-R80B
Grå	S 2502-G
Brun	S 7010-Y90R

Vi anbefaler at anvende produkter med samme BATCH nr. for at undgå nuanceforskelle på farven.

DRIFT & VEDLIGEHOLD

Se anvisning:
Driftsvejledning for facadefuger

**EMBALLAGE**

300 ml patron
600 ml pose

HOLDBARHED OG OPBEVARING

Patroner 12 mdr. Poser 18 mdr. i tæt lukket emballage ved +20 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk

