



# CASCO NORMAL

## KASUTUSALA

Tapeedikliister, mis on mõeldud tavaliste, ühekihiliste pabertoodete tapetseerimiseks.

## TOOTE OMADUSED

Hõlbus ja mugav kasutamine.  
Suurepärane liimimisvõime ja –tugevus.  
Silmapilkne hea nakkuvus, mis laseb siiski juba paigaleasetatud tapeedipaani hõlpsasti õigele kohale nihutada.  
Suurepärane lõppnakkuvus.  
Jätkub kauaks ja suurtele pindadele.  
Lahustub väga kiiresti.  
Kuivab plekke jätmata.  
Hävitab kergemad hallitusseened (oluline vinüültapeetide puhul).

## TEHNILISED ANDMED

Alusaine Metüütselluloos  
Tihedus 1340 kg/m<sup>3</sup>  
Värvus Valge. Läbipaistev pärast veega segamist.  
Konsistents Tiksotroopne

## KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutamistemperatuur Mitte alla +18 °C, suhteline õhuniiskus 30–70%.  
Pakend 200 g  
Säilivusaeg Kuivalt ladustamisel on säilivusaeg piiramatu.  
Toote säilitamine Avamata originaaltaaras. Toode on pakase- ja kuumuskindel.

## KASUTUSJUHEND

### Aluspinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas, kuiv, sile ja imamisvõimeline. Kõik vanad ja nõrgalt seotud pinnakihid veega korralikult maha pesta. Praod ja augud täita pahtliga. Värvitud aluspindu tuleb liivapaberiga lihvida, seejärel puhastada aluspind. Imavaid aluspindu mitte lihvida, tugevalt imavaid või liivaseid pindu tuleb vastavalt tabelis toodud kogustele eelnevalt liimida või kruntvahendiga siduda.

### Seguvahekord

Segage vastavalt tabelile. Kallake pulber pidevalt segades külma vette. Jätkake veidi aega segamist. Laske seista umbes 20 minutit ja seejärel segage uuesti. Liim on nüüd kasutamiseks valmis. Valmiskujul on segu kasutuskõlblik kuni 15 päeva, kui seda hoitakse puhtas, suletud nõus.

Kasutusala	Pakendi sisu külmas vees	Piisav ... m <sup>2</sup> jaoks	Rullid
Eelliimimine (kruntimine)	10 L	60–100	–
Kerged pabertapeedid	7,5 L	40–45	8–9



Normaalsed pabertapeedid	6,5 L	30–35	6–7
Rasked pabertapeedid	6 L	30	6
Tapetseerimismasin	Igas kontsentratsioonis		

### Paigaldamine

Katta valmisloigatud tapeedipaanid vastavalt nende kvaliteedile ja paberi imamisvõimele ühtlaselt liimiga, panna või rullida nad kokku (vältida teravaid murdekohti) ja 5–10 minutit seista lasta, seejärel võite tapetseerida. Samuti võite kasutada tapeetimismasinat. Õhumullide eemaldamiseks kasutage tapeediharja. Järgige tapeeditootja juhiseid.

### Puhastamine

Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt, et liimiplekke vältida. Samuti vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne liimi kuivamist. Kuivanud liimi saab eemaldada mehhaaniliselt.

## TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Kasutage olenevalt kasutatavatest kogustest ja töötingimustest sobivaid kaitsevahendeid. Toode ei ole mõeldud seespäraseks tarvitamiseks. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. **Lisateave tööohutuse kohta toote ohutuskardilt.**

*Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie poolt toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.*