

PRODUKTBLAD

Casco® Premium

Vägglim till de flesta typer av tjocka och tunga tapeter



PRODUKTBESKRIVNING

Vägglim till de flesta typer av tunga tapeter, t ex textiltapet, grövre glasfiberväv, kraftig nonwoven tapet, renoveringsväv, kraftig vinyltapet, sjögrästapet och fibertapet. Lång monterings tid och lättapplicerad. Endast torra utrymmen.

ANVÄNDNING

- Tunga och tjocka tapeter
- Grov glasfiberväv
- Kraftig nonwoven
- Renoveringsväv
- Kraftiga vinyltapeter
- Sjögrästapeter

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Mycket bra monteringsklubb
- Lång monterings tid.
- Lättapplicerad.
- Tapetmaskin, pensel eller roller.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Modifierat dispersion lim, baserad på polyvinylacetat dispersion och stärkelederivat.
Förpackning	15 liter 5 liter 1 liter
Färg	Vit/ Transparent efter torkning
Hållbarhet	12 månader i oöppnad förpackning.
Lagringsförhållanden	Lagras svalt och torrt. Ej under 0°C eller över +30°C.
Densitet	Ca. 1040 kg/m ³

APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	3–5 m ² /litre
Omgivande lufttemperatur	Ej under +18°C gäller både underlag och material.
Relativ luftfuktighet	30-70% RF i luften
Öppentid	Ca 1 – 30 min. Beroende på åtgång av lim, absorbering i underlaget såväl som temperatur och luftfuktighet.

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laborietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

väv rekommenderas bredspackling (se spackling) om det är sjögrästapeter rekommenderas nedrivning (se nedrivning).

Nedrivning av tapet

Vinyltapeter och tapeter med glasfiberbaksida kan med fördel rivas ner med en spjälkning av tapeten helt från underlaget, Spackla sedan skador och hål.

För övriga tapeter används Casco Remover, för att sedan skrapas ner. Applicera Casco Remover med roller eller svamp över hela ytan. Låt verka i ca 30 minuter. Skrapa ner den fuktiga tapeten med en stålspackel.

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Beroende på underlag följ nedanstående rekommendationer. följ också tapetmaterialfabrikantens anvisningar.

Vid montering av renoveringsväv så behöver underlagets normalt inte bredspacklas. Se instruktioner från materialtillverkaren.

För tapetsering på

- Betong, lättbetong m.m: Behöver bredspacklas före tapetsering. Se "Spackling".
- Starkt absorberande underlag behöver förlimmas före tapetsering (blanda 1 delar lim med 40 delar vatten), för att förhindra dålig vidhäftning och blåsbildning under tapeten. Förlimning bör ske 1 dygn före tapetsering.
- Gipsskivor, spånskivor och liknande behöver inte bredspacklas. Spackla endast skarvar, skador och hål.
- Målade ytor tvättas med 5%-ig ammoniaklösning/målartvätt och sköljes noga. Slipa sedan av ytan lätt. Torka bort slipdammet med en fuktig trasa. Spackla endast ojämnheter, skador och hål.

Tapet på tapet

Det är möjligt att tapetsera på gamla tapeter om det är mindre än 5 lager gammal tapet. Kontrollera att de gamla lagren sitter ordentligt och inte har släpp från underliggande lager. Om det underlaget är glasfiber-

Spackling

- Avlägsna allt löst från underlaget
- Se till att underlaget torrt och dammfritt.
- Laga skador, skarvar och hål. Slipa efter spacklet har torkat..
- Kontrollera om det finns stora ojämnheter som bör bredspacklas ut.
- Vid tapet på tapet se till att de gamla skarvarna slipas och spacklas.
- Stora skador och hål på betong lagas med fördel med ett pulvetbaserat spackel
- Ojämna ytor behöver ofta spacklas 2 gånger
- Hela skivmaterial behöver inte bredspacklas.
- Rengör underlaget med en borste eller trasa
- Spacklade ytor förlimmas före tapetsering (blanda 1 delar lim med 40 delar vatten), för att förhindra dålig vidhäftning och blåsbildning under tapeten. Förlimning bör ske 1 dygn före tapetsering.

Vid bredspackling håll spackelspade i ca 30° vinkel till underlaget. Applicera spacklet med lätt tryck och med en svepande rörelse.

Se lista på rekommenderade spackel

Tapetsering

Första våden

Kontrollera att alla tapetrullarna har samma tillverkningsnummer/färgbad. Kapa upp våder och lägg till för eventuellt mönsterpassning.

Starta från ett fönster och försök avsluta i det mörkaste hörnet i rummet. På det sättet faller ljuset så att skarvarna syns minst när ljuset faller mot väggen. Kontrollera vad som är upp eller ned på våden. Sätt alla våder i samma riktning.

För att se till att tapetvåderna sitter rakt på väggen använd ett vattenpass och rita ett blyertsstreck ca 1 cm utanför våden, så att våden hänger rakt och du ser strecket. Om du startar i ett hörn rita ett lodstreck efter hörnet så att du får ett överlapp i hörnet.

För de flesta tapettyper så limma direkt på väggen (Se tapet instruktioner) Om det ska limmas på tapeten så bör det svälla 5 - 30 minuter. Vid limning limma från golv till tak och någon centimeter bortom strecket. Börja nedifrån och arbeta dig uppåt.

Se till att gnida bort alla blåsor under tapeten med en tapetgnidde eller tapetborste.

Tvätta bort limrester på tapeten omedelbart. Byt till rent kallt vatten regelbundet.

Andra våden

Kontrollera om tapeten ska sättas kan i kant eller med

ett överlapp. Eftersom första våden nu hänger rakt så kan du ortsätta på samma sätt med andra våden. Se till att eventuellt mönster i tapeten passar in.

Lämpliga spackel

Mindre skador och hål: MultiFill (max 10 mm), CascoSpack Universal (max 4 mm) or CascoSpack S (max 2 mm)

Stora hål: OneFill Premium (upp till 50 mm)

Skivskarvar: GipsplateFiller, MultiFill eller CascoSpack Universal

Bredspackling: CascoSpack Universal eller WallFiller

För stora skador och hål på betong: HusFix eller HusFix Rapid

APPLICERINGSMETOD / VERKTYG

Roller, pensel eller tapetsmaskin.

RENGÖRING AV VERKTYG

Rengör verktyg innan limmat har torkat med vatten. Torkat lim löses med T röd.

Produktblad

Casco® Premium

Oktober 2020, Version 01.01

02051303000000036

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Casco-produkterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® Premium
Oktober 2020, Version 01.01
02051303000000036

CascoPremium-sv-SECASCO-(10-2020)-1-1.pdf