



Ersätter: 2014-10-08

Datum: 2015-11-05

Primer 3698



Förbättrar vidhäftningen på sugande underlag innan t ex handspackling, avjämning och vattentätning. Används på sugande underlag såsom betong, trä, lämpliga gipsskivor med fler.

- Lösningsmedelsfri
- Förbättrar vidhäftningen
- Vattentålig
- Pigmenterad, för att lättare se primad yta

TEKNISK DATA

Typ: Vinylacetat copolymer dispersion.
Färg: Mjölkgig vätska svagt turkos färg.
Torrhalt: 30 %.
Densitet: Ca 1000 kg/m³.
Brandfara: Ingen.
pH: 8,0.
Temperaturbeständighet: - 30°C - +70°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - + 25°C.
Åtgång: Koncentrerad: 5 m²/liter, Utspädd 1:3: 20 m²/liter, Utspädd 1:5 25m²/liter.
Blandning: Betong 1:5, Spackel 1:3, Golvgips 1:1, Träbaserade underlag 1:1.
Torktid: Ca 1 timma.
Verktyg: Borste eller roller.
Lagringstid: 12 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras svalt och frostfritt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Vid arbete med dispersion skall alltid god arbetshygien iakttas. Använd skyddshandskar. Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Redskap rengöras omedelbart med vatten. Torkad primer tvättas bort med acetone.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Avlägsna svaga ytskikt, föroreningar och eventuell cementhud genom mekanisk bearbetning. Dammsug ytan. Underlaget ska vara fast, rent och dammfritt före primning.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDEN

Betong

1 del Casco Primer 3698 blandas med 5 delar kallt, rent vatten. Borsta primerblandningen jämt på underlaget. Undvik pölbildning.

Anhydrit och gipsunderlag

1 del Casco Primer 3698 blandas med 1 del kallt, rent vatten. Borsta primerblandningen jämt på underlaget. Undvik pölbildning.

Spackel

1 del Casco Primer blandas med 3 delar kallt, rent vatten. Borsta primerblandningen jämt på underlaget. Undvik pölbildning.

Trägol, asfalt och spånplattor

1 del Casco Primer 3698 blandas med 1 del kallt, rent vatten. Borsta primerblandningen jämt på underlaget. Undvik pölbildning.

Obs! När Casco Primer 3698 ska fylla en fuktskyddande funktion (t ex på gips- och träbaserade underlag) ska den vara helt torr (24 timmar) innan nästa arbetsmoment påbörjas.

Spackeltillsats

Casco Primer 3698 ska tillsättas i blandningsvattnet.



Casco Primer 3698 passar till alla Casco golvspackel. Primer kan ersätta 1:5 - 1:20 av den rekommenderade vattenmängden. T ex till KombiRapid 3729 rekommenderas 3,8 liter vatten/15 kg där 0,6 liter vatten utbytes mot 0,6 liter primer. Således blandas 0,6 liter primer med 3,2 liter vatten före tillsättning av spackelpulver.

FÖRPACKNING

10 liter
5 liter
1 liter

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com