



Päiväys: 4.1.2017

Casco Reporapid Pikatasoite

Betonin kolojen ja halkeamien yms. pikatasoituksiin ennen päällysteen kiinnittämistä.
Soveltuu myös lastu- ja kuitulevyjen tasoituksiin.
Erinomainen tuote läpivientien täyttöihin ja paikkauksiin.

- Hyvin nopeasti kovettuva lattiatasoite
- Kerrospaksuuksille 1,0 - 10mm ja paikallisiin täyttöihin 0,5 - 50mm
- Päällystettävissä n. 30-45min kuluttua tasoituksesta
- Käyttöaika sekoituksen jälkeen n. 5 - 15min (+20°C)
- Pieni kutistuma
- Helppo työstää ja hioa
- Pohjustusta suositellaan aina tasoitettavalle alustalle

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus: Sementtipohjainen nopeasti kovettuva pulverituote
Värisävy: Harmaa
Tiheys: 1200 kg / m³
Sekoitettuna veteen n. 1400kg / m³
Menekki: 1,5 kg / m² / mm
Työskentelylämpötila: n. +10 °C - +20 °C. Ei koskaan alle +5 °C.
Mahdollisimman tasainen lämpötila tasoitustyön aikana.
Astia-aika: n. 5 -15min / +20°C
Sekoittaminen: Sekoita 2 tilavuusosaa Casco RepoRapid Pikatasoitetta 3681 ja yksi osa kylmää +5°C-+20°C ja puhdasta vettä. 1 kg pulveria ja 0,56 l vettä. Lämpimämmän veden käyttö nopeuttaa kuivumista ja heikentää tasoitteen ominaisuuksia. Käytä koneellista sekoitusta n. 600 kierrosta/min. Sekoita vain sen verran valmista massaa kuin ehdit käyttää 10 minuutin aikana.

Kerrospaksuuksille: 1,0 - 10mm.
Paikallisiin täyttöihin 0,5 - 50mm
Kovettuminen: Päällystettävissä n. 30 - 45min kuluttua. (+20°C ja 50%RH)
Työväline: Teräslasta
Varastointi: Varastoitava kuivassa ja viileässä varastossa. Säilyy 6kk avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Pakkauskoko: 1kg



KÄYTTÖOHJEET

Alusta:

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, kuiva, pölytön ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista. Voimakkaasti imevät alustat kuten betoni tulee pohjustaa Casco Pohjusteella ja veden seoksella 1:3–1:5. Hyvin voimakkaasti imevät tai kuivat alustat saattavat tarvita useampia pohjustuksia. Anna pohjusteen kuivua ennen tasoitusta niin, että pohjuste muodostaa kalvon.

Asennus:

Sekoita 2 tilavuusosaa Casco RepoRapid Pikatasoite ja 1 tilavuusosa puhdasta ja kylmää vettä tasaiseksi paakuttomaksi massaksi koneellisesti n. 600 kierrosta / min. Valmiiksi sekoitetulla massalla on 5-15 minuutin käyttöaika. Tasoitteen alkaessa kovettua VETTÄ EI SAA LISÄTÄ. Lämpötila sekä ilman suhteellinen kosteus vaikuttavat kuivumisnopeuteen. Lämpötila pitää olla tasainen koko kuivumisajan. Vältä vetoa. Tasoitepinta on päällystettävissä n. 30 minuutin kuluttua. Pyri aina yhteen tasoitekerrokseen. Valitse tasoite tarvittavan kerrospaksuuden mukaan. Yksi paksumpi tasoitekerros on aina vahvempi kuin useat päällekkäiset ohuet tasoitekerrokset. On tärkeää, että noudatetaan annettuja ohjeita tuotteiden käytöstä. Ohjeista poikkeaminen heikentää lopputulosta.

Käyttöturvallisuus ja ympäristö:

Kun työskentelet, huomio työhygieniä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdesta työkohteessa. Jos tasoitetta joutuu iholle, pese iho välittömästi saippualla ja vedellä. Jos tasoitetta roiskuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Tuote sisältää sementtiä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet vedellä ennen tasoitteen kuivumista. Kuivunut tasoite voidaan poistaa mekaanisesti.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Kuiva jäte voidaan yleensä toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Tyhjät ja kuivuneet tuotepakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi