

RoofSeal

1-komponent, højelastisk tagfugemasse. Anvendes til limning, tætning og fugning af tagpap, tagplader og tegl samt asfalt og bitumenholdige tagmaterialer, omkring skorsten, taghætter, tagvinduer, inddækninger o.lign.

- Højelastisk fuger der optager store bevægelser
- God vedhæftning mod de fleste materialer
- Hæfter også på fugtige flader
- Påvirkes ikke af temperaturer og luftfugtighed
- Kan påføres på lodrette flader op til +50 °C

TEKNISKE DATA

Produkttype: SMP-baseret, højelastisk vindueskit

Basis: SMP-baseret polymer

System: Fugthærdende

Konsistens: Letsprøjtelig, tixotrop pasta

Hårdhed: Ca. 30 Shore A

Vægtfylde: 1.600 kg/m³

Anvendelsestemperatur: -5 °C til +40 °C

Optimale forhold: +18 °C til +22 °C og ca. 65 % RF

Skindtid: Ca. 1-2 timer ved +23 °C og 50 % RF

Hærdetid: Ca. 2 mm/døgn ved +23 °C og 50 % RF.

Længere tid ved lavere RF end 30 %

Fugebevægelse: 20 %

Temperaturbestandighed: -40 °C til +80 °C

Værktøj: Fugepistol

RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Fugemasse på huden fjernes med vand og sæbe eller Casco Brutal Wipes. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret fugemasse fjernes mekanisk eller med Casco SealRemove.

VEDHÆFTNING/PRIMNING

RoofSeal har god vedhæftning til materialer som tagpap, tagplader, teglsten, metaller (rustfrit, galvaniseret og lakeret), kobber, aluminium, træ, gammel bitumen fugemasse o.lign. tagmaterialer.

FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene og fri for fedt, olie, støv, løse partikler og andre skillemidler. På visse underlag kan grundig rengøring med stålbørste eller slibning være nødvendig.

PÅFØRING

Fugepistol og fordel evt. med glat stålspartel.

GLITNING

Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæftefladerne, og overfladen glittes. Anvend en glittepind af træ som skal være vandmættet eller en glat spartel.

FARVER

Farve	NCS-nr.
Sort	S 8505-R80B
Tegl rød	S 4030-Y70R

BEGRÆNSNING

Ingen eller begrænset vedhæftning til PE, PP, teflon og andre fede plasttyper. Anbefales ikke hvor der er gangtrafik.

EMBALLAGE

300 ml patron

HOLDBARHED OG OPBEVARING

12 mdr. i tæt, lukket emballage ved stuetemperatur. Ikke under 5 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

**BEMÆRK**

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk