

Sanitary Silicone

1-komponent, antimugbehandlet højelastisk vådrumssilikone. Anvendes til bevægelsesfuger i vådrum fx mellem fliser ved gulv og væg, i hjørner samt ved vask badekar. Kan anvendes til fuger både inde- og udendørs.

- Højelastisk
- Let at påføre
- Hurtig hærdning
- Antimugbehandlet
- MTK-godkendt
- God vedhæftning til de fleste byggematerialer

TEKNISKE DATA

Produkttype: Vådrumssilikone
Basis: Alkoxysilikone tilsat fungicid
System: Fugthærdende
Konsistens: Letsprøjtelig, tixotrop pasta
Hårdhed: Ca. 20 Shore A
Tørstof: 96 %
Vægtfylde: 1.010 kg/m³
Anvendelsestemperatur: -5 °C til +40 °C
Optimale forhold: +18 °C til +22 °C og ca. 65 % RF
Skindtid: Ca. 10 min. ved +23 °C og 50 % RF
Hærdetid: 2-3 mm/døgn ved 23 °C og 50 % RF.
Ca. 10 mm efter 7 dage.
Fugebevægelse: 25 %
Temperaturbestandighed: -40 °C til +100 °C
Overmalbar: Nej
Værktøj: Fugepistol
Lagerholdbarhed: Patroner 18 mdr. Poser 18 mdr. i tæt lukket emballage ved +20 °C. Frostfrit.

RENGØRING

God renlighed bør altid overholdes. Undgå hud- og øjenkontakt. Fugemasse på huden fjernes med vand og sæbe eller Brutal Wipes. Værktøj rengøres med en tør klud. Indtørret fugemasse fjernes mekanisk eller med SealRemover.

VEDHÆFTNING/PRIMNING

Ved beton og træ hvor der er risiko for fugtpåvirkning af hæftefladerne anbefales primning med Primer 21. Aluminium og hård plast affedtes. Vedhæftningsforsøg anbefales på blød plast.

FORBEHANDLING

Hæftefladerne skal være rene, tørre og fri for fedt, olie, støv og andre skillemidler. Inden fugning monteres bagstop af opskummet, ikke vandsugende polyethylen.

GLITNING

Efter påføring trykkes fugemassen i god kontakt med hæftefladerne, og overfladen glittes. Anvend en glittepind af træ som skal være vandmættet og slebet glat med vandslibepapir korn 400- 600. Som glittevæske anvendes rent vand evt. tilsat et par dråber opvaskemiddel.

FORBRUG

Fugebredde	6	10	16	20	25
Fugedybde	6	6	8	9	9
Rækkeevne i m/patron	8,3	5	2,5	1,7	1,3

FARVER

Farve
Mørkegrå
Antracit
Manhattan
Transparent
Hvid
Grå
Sølvgrå
Sort
Jasmin
Sandsten
Sandgrå

Vi anbefaler at anvende produkter med samme BATCH nr. for at undgå nuanceforskelle på farven.

BEGRÆNSNING

Sanitary Silicone er ikke overmalbar. Begrænset vedhæftning på fede plasttyper. Risiko for gulning i lyse farver, specielt i mørke rum - i stedet anbefaler vi AquaSeal. Sanitary Silicone må ikke bruges til akvarier, her anbefaler vi Glass Silicone. Må heller ikke anvendes til marmor og natursten.

DRIFT & VEDLIGEHOLD

Rengøring af fuger i våde rum skal udføres som en del af den normale rengøringsrutine. Hold fugerne fri for shampoo og sæberester og sørg for god ventilation så fugerne holdes tørre og rene, på den måde udnyttes antimugbehandlingen maksimalt. Generelt forventes antimugbehandlingen at virke 1-2 år, men tidsintervallet er stærkt påvirket af mekaniske og ydre faktorer. Anvend så vidt muligt a PH-neutralt vaskemiddel, da sure vaskemidler vil forringe fugemassen. Produktet vil over tid blive nedbrudt af ydre påvirkninger og må derfor løbende vurderes.

EMBALLAGE

300 ml patron

HOLDBARHED OG OPBEVARING

Patroner 18 mdr. Poser 18 mdr. i tæt lukket emballage ved +20 °C. Frostfrit.

BORTSKAFFELSE

Produktrester, rengøringsvand og beholdere med produktrester bortskaffes iht. de enhver tid gældende regler og love.

SIKKERHED & MILJØ

Sørg altid for at anvende passende sikkerhedsudstyr som fx handsker, briller m.m.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Se senest opdaterede sikkerhedsdatablad for produktet på www.casco.dk.

BEMÆRK

Følg de relevante produktdatablade ved brug af supplerende produkter. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at producenten kontaktes for yderligere information.

Følg kravene i de gældende bygningsreglementer, retningslinjer og datablade.

Se venligst det landespecifikke datablad.

Denne produktinformation erstatter alle tidligere udgaver.

Informationerne er baseret på laboratorieforsøg og lang praktisk erfaring. Oplysningerne er orienterende og har til formål at hjælpe forbrugeren til at finde den bedst egnede arbejdsproces. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol kan vi ikke påtage os ansvaret for de opnåede resultater eller indestå for, at vores produkter til enhver til vil give en problemfri produktion. Det anbefales altid at foretage tests og kontinuerlig kontrol.

Certificeret iflg.:



Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
DK-3520 Farum
Kundeservice.: +45 702 77 703
casco@dk.sika.com
www.sika.dk
www.casco.dk