



Päiväys: 9.1.2017

Casco Tapettiliisteri

- **Veteen sekoitettava pulverituote**
- **Helppo levittää esim. telalla tai harjalla**

Tavallisten paperitapettien ja paperialustaisten vinyylitapettien kiinnityksiin. Käytetään kuivissa sisätiloissa tapettien kiinnitykseen.

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Tärkkelys
Väri:	Valkoinen pulveri. Kirkas valmiiksi sekoitettuna.
Ominaispaino:	n. 580 kg / m ³
Kuiva-ainepitoisuus:	n. 5% valmiiksi sekoitettuna
pH:	n. 10
Liute:	Vesi
Olomuoto:	Hyytelömäinen
Menekki:	n. 4m ² / l valmiiksi sekoitettuna
Työskentelylämpötila:	Alusta, ilma ja materiaali ei alle +18°C
Työskentelyaika:	Asennusaika 0 – 30 min, Työskentelyaika on riippuvainen olosuhteista.
Sekoitus:	Sekoita 1 kg pulveria 20 litraan huoneenlämpöistä vettä. Sekoita uudelleen n. 30 minuutin kuluttua
Työvälineet:	Tela, harja tai liisteröintikone
Varastointi:	Säilyy viileässä ja kuivassa. Säilyvyys vähintään 1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Tuotepakkaus pidettävä tiiviisti suljettuna varastoinnin ajan.
Pakkauskoko:	200g, 400g

KÄYTTÖOHJEET:

Liimattavat materiaalit:

Lue valmistajan ohjeet liimattavista materiaaleista ja liimasuosituksesta. Liisterin voi levittää suoraan tapettiin tai seinäpinnalle. Varo tahraamasta päällystepintoja liisterillä. Liisterin poistaminen voi olla hankalaa huokoisilta tapettipinnoilta. Voimakas hankaaminen liisterinpoiston yhteydessä saattaa aiheuttaa väri ja kiiltomuutoksia valmiiseen tapettipintaan. Liisteritahrat on poistettava tuoreena.

Alusta:

Alustan on oltava kuiva, puhdas, tasainen ja mielellään tasavärinen. Poista vanhat seinäpäällysteet huolellisesti. Vanhoista palstautuvista tapeteista on pintakerros poistettava ennen tapetin kiinnitystä. Vanhat saumat hiotaan tai tasoitetaan tarvittaessa. Maalatut seinäpinnat hiotaan ja pestään Maalipesulla tai soodalla. Pesun jälkeen tehdään kunnollinen huuhtelu. Levyseinissä saumakohtat saumataan erillisellä saumanauhalla jotka tasoitetaan kosteudenkestävällä tasoitteella ennen tapettien kiinnitystä. Varmista, että pinnat ovat riittävän kuivia ennen saumanauhan asennusta. Kuivuessaan alusta kutistuu ja voi aiheuttaa saumanauhan irtoamisen. Epätasaisilla seinäpinnoilla voidaan tasoitus joutua tekemään kahteen kertaan. Hionnan jälkeen tasoitettu pinta täytyy esiliisteröidä liiman ja veden seoksella 1:20. Esiliisteröinti tulee suorittaa myös, kun alusta on huokoinen tai erittäin imevä.



Asennus:

Sekoita 1 kg liisteriä 20 litraan huoneenlämpöistä vettä. Kaada pulveri tasaisesti veteen koko ajan voimakkaasti sekoittaen noin 1 minuutin ajan. Anna seoksen seistä ja sekoita 30 minuutin kuluttua uudelleen. Levitä liisteriä tapetin taustaan maalaustelalla, harjalla tai käytä liisterikonetta. Taita vuodan liisteripinnat yhteen ja anna vettyä n. 5 - 10 min valmistajan ohjeiden noudattaen. Vuodat harjataan alustaansa tapettiharjalla tai muovisella tapettilastalla. Ylipursunut liisteri pyyhitään välittömästi kostealla rievulla pois tapetin pinnalta. Vuodat asennetaan normaalisti Puskusaumoin, mutta joskus myös saumat limitetään päällekkäin. Limityssaumaan suosittelemme liimaksi Casco Premium Seinäliimaa.

Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Kun työskentelet, huomioi työhygienia. Jos liisteriä joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos liisteriä joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet vedellä ennen liisterin kuivumista. Kuivuneet liisteritahrat pestään saippuavedellä.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Käytöstä poistettava nestemäinen tuote toimitetaan ongelmajätelaitokseen. Märkä liima kerätään imevään materiaaliin. Kuivunut liima ja kuivuneet tuotepakkaukset ovat sellaisenaan kaatopaikkajätettä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi