

Ersätter: 2013-03-27

Datum: 2014-10-08

Universal FlexPistol 3940

Ett flexibelt skum som tätar och isolerar. Ger hög precision och reglerbar skummängd. Tätar och isolerar vid t ex rörgenomföringar, mellan byggnadselement, runt dörrar och fönster. Ger hög precision och reglerbar skummängd. Används till material som rör på sig, exempelvis träkonstruktioner.

- Klarar rörelser upp till 20 %.
- Permanent elastisk
- Bearbetningsbar efter ca 15 minuter
- Mycket bra ljud- och värmeisoleringsegenskaper
- Mycket god vidhäftning
- Pistolapplicering för hög träffsäkerhet

TEKNISK DATA

Typ: 1-komponents polyuretanskum.
Färg: Gul/vit.
Drivmedel: Propan/butan.
Densitet: 34 kg/m³.
Cellstruktur: Medium-fin.
Andel slutna celler: 60 – 70 %.
Vattenabsorption: 1,5 vol-%.
Transport och lagring: Aerosolförpackningen får ej utsättas för högre temperatur än +50°C.

APPLIKATIONSDATA

Arbetstemperatur: +5°C - +25°C
Temperaturbeständighet: -40°C - +90°C.
Klibbfri: Efter ca 10 minuter.
Åtgång: Ca 22 löpmeter vid 8 cm².
Bearbetningsbar vid 20 mm skumbädd: Efter ca 15 minuter.
Övermålningsbar: Det härdade skummet kan övermålas och tätas eller fogas med en elastisk fogmassa t ex Byggfog.
Verktyg: Appliceras med Casco Tätskumspistol 6175.
Lagringstid: 18 månader (ej öppnad förpackning).
Förvaras stående, i en sval och frostfri miljö.

HÄLSA OCH MILJÖ

Märkning
Mycket brandfarligt. Förvaras oåtkomligt för barn. Ångorna irriterar hals, lungor och ögon och kan orsaka allergi hos mottagliga personer. Produkten irriterar ögonen, orsakar obehag. Återkommande hudkontakt framkallar hudallergi. Drivmedlet är extremt brandfarligt. Sörj för god ventilation. Rökning

förbjuden. Använd skyddsglasögon och handskar.

Hantering och Rengöringsföreskrifter

Verktyg: Ohärdad produkt, lacknafta. Härdad produkt, mekaniskt.

Vid hudkontakt tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen, skölj noggrant, kontakta läkare om behov uppstår. Vid inandning av ångor, flytta personen från riskområdet för att undvika ytterligare exponering och kontakta läkare. Vid förtäring kontakta läkare omedelbart.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatabladet.

BRUKSANVISNING

Förarbete

Fogytorna ska vara fria från fett, damm, lösa partiklar, släppmedel och andra föroreningar. Spraya en tunn hinna med vatten på fogytorna innan fogskummet appliceras. Det ger en effektivare och snabbare härdning.

Applicering

Skaka behållaren väl ca 20 gånger, innan pistolhandtaget skruvas på. Skruva på pistolhandtaget med flaskan stående. Montera plaströr på pistolen. Applicera skummet.

Fyll fogen till ca 50 %, eftersom skummet fortsätter att expandera under härdningen. Spraya en tunn hinna på skummet, det ger en snabbare härdning. Stadga fönster- och dörrkarmar med stöttor, så att de ej deformeras när skummet expanderar. Skär bort överflödigt skum efter uthärdningen.



Låt pistolhandtaget sitta kvar på pistolen till den ska användas nästa gång, maximalt 4 veckor. När pistolen skruvas av flaskan ska den omedelbart rengöras med Casco Pistolrengöring 3937.

Rengöring av verktyg

Ta bort överflödigt skum. Verktyg rengörs med lacknafta eller aceton innan skummet härdat. Vid kontakt med huden, rengör med matolja eller tvål och vatten innan skummet härdat. Härdat skum avlägsnas mekaniskt.

Begränsningar

Dålig vidhäftning till polyeten och andra feta plaster. Skummet måste skyddas mot solljus. Maximalt 20 cm skumskikt.

FÖRPACKNING

700 ml.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktions- förhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 79 00
Web: www.casco.com