



## Floor Expert

Sida 01/03  
Datum 2018-09-10  
Ersätter 2017-11-06



# VD

**Primer av lösningsmedelsfri dispersion som minskar absorptionsförmågan, fuktskyddar underlaget under applikationsfasen samt förbättrar vidhäftningen. Endast för inomhusbruk.**

- Fri från lösningsmedel
- För golv och väggar
- God vidhäftning mot sugande underlag
- Dryg
- Enkel applicering
- Lämplig för underlag med golvvärme
- Svag lukt
- Binder överflödigt damm

### TEKNISKA DATA

**Typ:** Syntetisk hartsdispersion, fri från lösningsmedel  
**Färg:** Ljusblå  
**Densitet:** 1,04 kg/liter  
**Fastämnehalt:** ca 30 %  
**pH:** ca 8,0  
**Förbrukning:** ca 40–100 g/m<sup>2</sup> (ca 10–25 m<sup>2</sup>/kg) beroende på underlag och absorptionsförmåga  
**Torktid:** för ökad vidhäftning och minskad absorption ca 0,5 timme och som fuktskydd under applikationsfasen 24 timmar  
**Arbetstemperatur:** Inte under +5°C

Alla värden är ungefärliga och påverkas av klimatväxlingar.

### ANVÄNDNING

VD lämpar sig som:

- Primer för att minska absorption
- Primer för att förbättra avjämningsmassors vidhäftning på sugande underlag
- Primer för att fuktskydda underlaget under appliceringsfasen.
- Tillsats vid blandning av vidhäftningsmassa

### UNDERLAG

VD är lämplig för:

- Betong
- Lättbetong
- Cement och andra snabba rotbruk
- Kalciumsulfat-baserade rotbruk
- Gipsbruk (enligt EN 13279-1)
- Cementputs, kalkcementbruk (CS I - CS IV enligt EN 998-1)
- Gipskivor
- Underlag av trä

### KRAV PÅ UNDERLAG

- Tillräcklig hållfasthet, bärighet, dimensionsstabilitet och permanent torrhet.
- Fri från beläggningar som försämrar vidhäftningen, som damm, smuts, olja, fett, vaxrengöringsmedel och lösa partiklar.
- Skikt av vattenlösligt lim ska avlägsnas helt.
- Gammalt vattenbeständigt lim ska avlägsnas mekaniskt så noggrant som möjligt.
- Lokaler som inte är byggda över källare ska fuktätas i enlighet med standardföreskrifter.
- De krav som anges i relevanta, gällande standarder, riktlinjer och specifikationer ska uppfyllas.



## Floor Expert

### BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

(VD: Rent kallt vatten)

#### För att minska absorption och förbättra vidhäftningen:

- Betong (1:5)
- Lättbetong (1:3)
- Cement och andra snabba rotbruk (1:3)
- Kalciumsulfatbaserade rotbruk (1:1)
- Gipsbruk (1:1)
- Cementbruk, kalkcementputs (1:3)
- Gipsskivor (1:1)

#### För att fuktskydda underlag under appliceringsfasen:

- Underlag av trä (1:1)
- Kalciumsulfatbaserade rotbruk (1:1)
- Gipsbruk (1:1)

#### För förbättrad vidhäftning med en vidhäftningslamma:

- Betong
- Lättbetong
- Utomhus och Källare
- Cementbruk, kalkcementputs

Tillblandning av vidhäftningslamma (1 del VD, 3 delar vatten + 6 delar pulver). Blandningsförhållande enligt specifikation för en produkt som lämpar sig för tillblandning av vidhäftningsmassa.

### REKOMMENDERAD ARBETSMETOD

- VD ska omröras innan användning.
- Späd ut VD med kallt, rent vatten
- Applicera primern jämnt på det torra underlaget med ett lämpligt verktyg, t.ex. en borste. Se till att det inte bildas pölar.
- CASCO FLOOR EXPERT avjämningsmassor kan appliceras efter en torktid på ca 0,5–24 timmar. Se produktdatabladet för lämpliga avjämningsmassor.
- Om vidhäftningslamma används ska avjämningsmassan appliceras enligt metoden "vätt på vätt".
- Primningen får ej vara äldre än 3 dygn

### FÖRPACKNING

- 5,0 kg
- 10 kg

### FÖRVARING

- Förvara VD svalt, torrt och frostfritt.
- Förvaringstemperatur: Inte under +5°C
- Kan förvaras i 1 år (i slutna förpackning).
- Öppnade förpackningar ska omedelbart förseglas och användas så snart som möjligt.

### DEPONERING

- Töm behållare på alla rester och kassera resterna i enlighet med gällande bestämmelser.
- Följ alltid lokala bestämmelser gällande bortskaffning av produktrester, rengöringsvatten och behållare med produktrester.

### EMICODE

- EC 1 Plus: mycket låga emissioner

### SÄKERHET OCH MILJÖ

Se säkerhetsföreskrifterna för mer information

### INSTRUKTIONER

- Rengör verktygen omedelbart med vatten.
- Följ relevanta produktdatablad om kompletterande produkter ska användas. Vid tveksamheter bör ytterligare information inhämtas från tillverkaren.

### ANSVARFRISKRIVNING

Relevanta rekommendationer, riktlinjer och säkerhetspecifikationer ska följas, liksom vedertagna bygg- och konstruktionsbestämmelser. Vi garanterar att våra produkter är felfria när de lämnar fabriken. Även om våra rekommendationer baseras sig på tester och praktiska erfarenheter kan de endast ge en allmän vägledning. Produktens egenskaper kan inte garanteras eftersom vi inte kan påverka de lokala förhållandena, hur arbetet utförs eller bearbetningsmetoden. Detta produktdatablad ersätter alla tidigare versioner.



## Floor Expert

---

Vår information är baserad på laborietest och praktisk erfarenhet och kan därför ses som vägledning vid val av produkt och arbetssätt. Eftersom användarens arbetsförhållanden är utom vår kontroll tar vi inget ansvar för resultaten. Vårt ansvar täcker bara person- eller egendomsskada som har bevisats bero på felaktigheter eller defekter i någon av de produkter vi har tillverkat.

**Certifierat enligt:**



**Sika Sverige AB**

Postadress:  
Box 8061  
163 08 Spånga  
Telefon: 08-621 89 00  
Fax: 08-621 89 89  
Webb: [www.casco.se](http://www.casco.se)

