

Casco WallCraft



Casco WallCraft är ett vitt cementbaserat väggspackel för de flesta ytor, så väl kaklade ytor som innerväggar och tak. Lätt att applicera och slipa och ger en fin och slät, vit yta.

Tack vare den korta torktiden kan man både spackla och slipa samma dag.

Endast för inomhusbruk.

- Mycket finkorning
- Vit
- Lätt att slipa
- Ger en mycket fin slät yta
- Kräver inte primer på de flesta ytor.
- Dammreducerad

Teknisk Data

Bas: Cement

Densitet: 1,03 kg/L, pulverform

Åtgång: ca. 1,0 kg/m²/mm

Fyllnadskapacitet: 0-20 mm

Brukstid: ca. 30 minutes

Torktid: 1mm ca 1h, 10 mm ca 24h

Arbetsförhållanden: Ej under +5°C, fungerar bäst vid +15°C - +20°C

pH: >11,5

Alla värden är ungefärliga och beror av temperatur och fukt i rummet. Värdena ovan är vid +20°C och 50% RH.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Casco WallCraft fungerar utmärkt för såväl små lagningar som helspackling av väggar och tak.

- På keramiska plattor för ny slät yta. I våtrum skall tätskikt appliceras ovan spackel.
- Som underlag för kakel på en redan kaklad yta.
- För att släta ut ojämna ytor på vägg eller innertak.
- Större hål och sprickor
- Som underlag för tapetsering eller målning.

Casco WallCraft appliceras med roller eller spackel.

UNDERLAG

Casco WallCraft fungerar utmärkt för spackling utan primer på följande underlag:

- Betong
- Gipsskivor
- Keramiska plattor
- Glasbetong
- Våtrumsfärg
- Acrylat lack
- Latex- och acrylat färg
- Glasfiberväv
- Tapet
- Masonit

På följande underlag krävs primer:

- Gipsbaserat spackel (enligt EN 13279-1)
- Högabsorberande ytor
- Vid spackling av flera lager med Casco WallCraft, ska underliggande lager primas.

Använd Casco Primer.

FÖRBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget ska vara torrt, fast och rent. Svaga ytskikt avlägsnas mekaniskt. Vid spackling på gipsbaserat spackel (enligt EN 13279-1) ska underlaget primas med Casco Primer, se spädning på förpackningen. Casco Primer ska vara helt torr innan spackling påbörjas.

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE

- 4 kg Casco WallCraft / ca 1,8 liter kallt vatten
- 20 kg Casco WallCraft / ca 9,2 liter kallt vatten

REKOMMENDERAT ARBETSSÄTT

- Använd en ren hink
- Häll Casco WallCraft i kallt rent vatten, blanda till en homogen massa, använd en maskinvisp (600 rpm, 3 min).
- Blanda inte mer än du hinner göra av med på ca 30 minuter.
- Applicera med stålspackel eller roller. Vid rollning, släta med stålspackel innan spacklet börjat torka.
- Casco WallCraft kan appliceras i lager upp till 20 mm i ett steg.
- För slät yta, svampa ytan med fuktig svamp innan den torkat (den ska vara fingertorr).
- Om större hål ska fyllas, blanda med mindre vatten för en styvare konsistens
- Vid större lagningar än 20 mm, fyll i flera steg, låt spacklet torka mellan varje fyllning samt prima underliggande spackel före nästa spackling. Använd Casco Primer (späd 1:1)

FÖRPACKNINGAR

- 20,0 kg pappersäck
- 4,0 kg PE-påse (4x4kg/förp)

LAGRINGSFÖRHÅLLANDEN

- Lagra Casco WallCraft torrt och svalt.
- Lagringstid i 20 kilo pappersäck: 6 mån. Lagringstid i 4 kilo påse: 18 mån. Gäller oöppnad förpackning.
- Öppnad påse ska förslutas så snart som möjligt.

HÄLSA OCH MILJÖ

Hantering- och Rengöringsföreskrifter

laktag god arbetshygien. Hanteras varsamt för att undvika damning. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Vid stänk i ögonen spola genast med vatten och kontakta läkare. Förvaras oåtkomligt för barn. Verktyg rengörs med vatten innan massan torkat.

Ytterligare information finns i Säkerhetsdatablad.

Informationen är baserad på laboratorieutredningar och lång praktisk erfarenhet. Uppgifterna är orienterande och avser att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden. Eftersom förbrukarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ansvara för arbetsresultat, påverkade av lokala omständigheter. I varje enskilt fall rekommenderas provning och kontinuerlig kontroll

Certifierad enligt:



REGR. NO. 31982

Sika Sverige AB
163 08 Spånga, Sverige
Tel: +46 8 621 89 00
Web: www.casco.com