



A SIKA BRAND

PRODUKTBLAD

Casco® WallFiller

ETT VITT GIPSBASERAT VÄGGSPACKEL FÖR HELSPACKLING SAMT LAGNING AV MINDER HÅL.



PRODUKTBESKRIVNING

Ett vitt gipsbaserat väggspackel för helspackling samt lagning av minder hål. Kan användas på vägg och i tak. Krymper inte, är mycket lätt att applicera och ger en fin slät yta. Endast för inomhusbruk och i torra utrymmen. Ej för fyllning av större håligheter i träbaserat skivmaterial.

EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Dammreducerat
- Vitt
- Mycket fin kornstorlek, ger en mycket fin slät yta
- Lätt att applicera
- Inget krymp
- Snabbtorkande

ANVÄNDNING

- Spackling av stora ytor
- Lagning av minder håligheter
- För vägg och tak
- Endast inomhus och i torra utrymmen
- Vid spackling av större ytor är fyllnadskapaciteten 1-20 mm/lager
- För mindre lagningar kan man fylla upp till 100 mm/lager.

PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Gipsbaserat
Förpackning	10 kg, säck 3 kg, PE-påse
Utseende / Färg	Vitt pulver
Hållbarhet	12 månader för 10 kg och 24 månader för 3 kg. (oöppnad förpackning).
Lagringsförhållanden	Förvaras svalt och torrt. Skydda mot frost.
Densitet	Ca. 950 kg/m ³ ; blandad, 1,4 kg/m ³

APPLICERINGSINFORMATION

Blandningsförhållande	Blanda 10 kg pulver med 6 liter kallt vatten, eller 3 kg pulver med ca.1,8 liter vatten.
Förbrukning	Ca. 1.0 kg/m ² /mm

Skikttjocklek	Vid bredspackling 1-20 mm för varje lager. Vid lagningar och fyllande av mindre hål 100 mm för varje lager.
Brukstid	Ca. 1 timme
Torktid	Kan slipas efter 45-24 timmar beroende på skikttjocklek, underlagets absorptionsförmåga, temperatur och luftfuktighet Kan målas eller tapetseras efter ca 1 timme beroende på temperatur och luftfuktighet

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Beredning av underlag vid spackling av stora ytor

Underlaget måste vara torrt, fast och rent. Ta bort allt löst sittande material mekaniskt. Använd en stålspackel. Vid spackling av större ytor på absorberande underlag så som betong, gips, lättbetong, etc. ska underlaget primas med Casco Primer; se primerns förpackningen för utspädningsinstruktioner. Casco Primer måste vara helt torr innan du börjar spackla.

Vid lagning av mindre håligheter

Använd en liten stålspackel (sk Japan spackel) att applicera med. Slå ut direkt med en större spackel för att få fina kanter. Vid lagning av djupare/större håligheter, fyll i flera lager och fyll max 100 mm per lager. Underliggande spackel måste vara torrt innan nästa lager appliceras. Ytan kan sandas så snart spacklet har torkat. Det går även att slå ut ytan med fuktig svamp när ytan är "finger torr" (inte kladdar på fingrarna men fortsatt mjukt under översta lagret). OBS! Använd inte Casco WallFiller för att fylla större sprickor/håligheter i träbaserade skivor.

Verktyg

Små lagringar: Liten stålspackel
Större ytor: Bred stålspackel.

BLANDNING

Blanda 10 kilo Casco® WallFiller med ca 6 liter kallt, rent vatten (eller 3 kilo till 1,8 liter vatten). Blanda med maskinvisp tills du erhåller en klumpfri, slät massa.

RENGÖRING AV VERKTYG

Tillgodose god handhygien. Hantera produkten varsamt för att undvika damm. Vid hudkontakt, tvätta med tvål och ljummet vatten. Vid ögonkontakt, skölj rikligt med vatten och sök läkarvård. Lagerhålls utom räckhåll för barn. Rengör verktyg med vatten innan produkten torkat. Torkad produkt tas bort mekaniskt.

Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15
Box 8061
SE- 163 08 Spånga Sweden
TEL: +46 8 621 89 00
info@se.sika.com
www.casco.se



Produktblad

Casco® WallFiller
Februari 2020, Version 02.01
02184010200000022

UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan www.casco.se.