



Päiväys: 13.1.2017

Casco WallPlan



WallPlan vähäpölyinen sementtipohjainen märkätilatasoite kuivien, kosteiden ja märkien tilojen sisäseinien ja kattojen pohjatasoitukseen, erityisesti laatoituksen ja vedeneristyksen alle. Soveltuu harkko-, kevytbetoni-, tiili- ja betonipinnoille.

Ei lattioille eikä pehmeille kalkkisementtirappauksille.

- Hienojakoinen
- Kerrospaksuuksille 2-10 mm (Osittain tasoitus 30 mm)
- Vedenkestävä
- Helppolevitteinen
- Sisäkäyttöön
- Ruiskutettavissa tasoiteruiskulla
- Päällemaalattavissa sementinkestävillä maaleilla

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Sementti	Kerrospaksuuksille:	2 – 10mm Paikallisesti 30mm
Tartuntalujuus:	> 0,5 MPa (betonipinnalle)	Kuivuminen:	n. 1 - 2vrk riippuen olosuhteista ja kerrosvahvuudesta.
Värisävy:	Vaalean Harmaa	Työväline:	Teräslasta tai tasoiteruisku
Paloluokitus:	Ei syttyvää	Varastointi:	Varastoitava kuivassa ja viileässä varastossa. Säilyy vähintään 1 vuosi avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.
Menekki:	1,2 kg / m ² / mm	Pakkauskoko:	20kg
Työskentelylämpötila:	n. +10°C - +20°C. Mahdollisimman tasainen lämpötila tasoitustyön aikana.		
Astia-aika:	n. 4 h / 20 °C		
Sekoittaminen:	20 kg WallPlan jauhoa ja 4 – 5,6 l kylmää, +5°C - +20°C, puhdasta vettä. Käytä koneellista sekoitusta n. 600 kierr./min.		



KÄYTTÖOHJEET

Alusta:

Alustan tulee olla puhdas, kiinteä, kuiva, pölytön ja vapaa tartuntaa heikentävistä aineista katso SisäRyl 2013 alustalle asetettavat vaatimukset.

Imevillä alustoilla sisätiloissa kuten betoni ja sementtipohjaiset tasoitepinnat on alusta pohjustettava Casco Pohjusteen ja veden seoksella 1:3–1:5. Hyvin voimakkaasti imevät tai kuivat alustat saattavat tarvita useampia pohjustuskertoja. Anna pohjusteen kuivua niin, että pohjuste on hyvin imeytynyt alustaansa.

Käyttö:

Sekoita WallPlan puhtaassa astiassa kylmään ja puhtaaseen veteen sekoittimella (600 kierrosta/ min.) tasaiseksi massaksi. Anna tasoitteen seistä n. 10 min ja tee lyhyt uusintasekoitus. Levitä tasoite teräslastalla tai tasoiteruiskulla. Levitä tasoite suoraan nihkeän pohjustepinnan päälle. Casco WallPlan tasoitekerros tulee kovettumisen aikana suojata korkealta lämpötilalta, suoralta auringonvalolta ja vedolta. Pyri aina yhteen tasoitekerrokseen. Jos tehdään uusintataseoituksia annetaan edellisen tasoitekerroksen kuivua täysin. Yksi paksumpi tasoitekerros on aina vahvempi kuin useat päällekkäiset ohuet tasoitekerrokset. Ohjeista poikkeaminen heikentää lopputulosta.

Tasoitepinta voidaan maalata, tapetoida, vedeneristää ja laatoittaa.

Korkea kosteus (yli 75% RH) ja alhainen lämpötila (alle +20 °C) hidastavat kovettumis- ja kuivumisaikaa. Betonialustan kosteus max. 85% RH

Käyttöturvallisuus ja ympäristö:

Kun työskentelet, huomioi työhygieniä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta työkohteessa. Tuotteessa on yli 30 % sementtiä, joka on syövyttävää. Jos tasoitetta joutuu iholle pese iho välittömästi vedellä ja saippualla. Jos tasoitetta roiskuu silmiin, on ne huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Tuote sisältää sementtiä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet vedellä ennen tasoitteen kuivumista. Kuivunut tasoite voidaan poistaa mekaanisesti.

Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Kuiva jäte ja tyhjät tuotepakkaukset voidaan yleensä toimittaa yleiselle kaatopaikalle. Säilytettävä lasten ulottumattomissa

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote. Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokousta ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi