



Asendab: eelmine versioon

Kuupäev: august 2017

CASCO WETSTOP iFIX



2-komponentne, kiiresti kuivav, rullitav elastne hüdroisolatsiooniliim, mis on mõeldud hüdroisolatsioonkanga CASCO WETSTOP liimimiseks ja tihendamiseks. On mõeldud enne keraamiliste plaatide paigaldamist isolatsioonikihi loomiseks normaalse ja intensiivse koormusega niisketes ruumides. Sobib kasutamiseks seintel ja põrandal siseruumides.

- Sertifitseeritud vastavalt standardile ETAG 022
- Tolmuvaba
- Äärmiselt elastne
- Pragusid kattev
- Kiiresti kuivav – plaatimisvalmis u 1 tunni pärast
- Kiire veekindluse saavutamine kattuvates kohtades
- Lihtne kasutada rulli või harjaga
- Sobib kasutamiseks põrandakütte puhul

TEHNILISED ANDMED

Alus: eriline tsement (pulber) ja iseeneslikult ristsiduva akrülaadi dispersioon (dispersioon)

Värv: valge

Segamisvahekord:

7,8 kg komplekt

3,0 kg pulber + 4,8 kg dispersioon

Töösegu kasutusaeg: u 45 minutit +20 °C juures

Lahtiolekuaeg: u 15 minutit +20 °C juures

Plaatimisvalmis:

- u 1 tunni pärast imavatel pindadel

- u 12 tunni pärast mitteimavatel pindadel

Töötemperatuur: vähemalt +5 °C

Temperatuuritaluvus: -20 °C kuni +70 °C

Materjali kulu: 0,75 kg/m²

Pakend:

7,8 kg komplekt u 10 m² jaoks (ühine plastämber)

- 3,0 kg paberikott (pulber) + 4,8 kg dispersioon

2,35 kg komplekt u 3 m² jaoks (pappkarp)

- 0,9 kg kokkupandav karp (pulber)

- 1,45 kg plastämber (dispersioon)

Hoiustamine: 9 kuud jahedates, kuivades ja külmumise eest kaitstud tingimustes (suletud pakendis).

Säilivusaeg avatuna oleneb temperatuurist ja ehitusobjekti tingimuste muutumisest. Seepärast tuleb kontrollida peale kantud liimi niiskussomadusi sõrmega.

KASUTUSALAD

CASCO WETSTOP iFIX sobib hüdroisolatsioonkanga CASCO WETSTOP ja WETSTOPi tihendustarvikute liimimiseks ja tihendamiseks.

- privaatsetes märgades ruumides: vannitoad ja duširuumid
- suure kasutuskoormusega avalikes märgades ruumides: duširuumid spordihoonetes ja haiglates, raviruumid
- pesuruumides
- tualettides
- põrandaküttega põrandal
- siseruumides

ALUSPIND JA ETTEVALMISTUS

Normaalse imavusega aluspinnad, nagu

- betoon,
 - tsemendist tasanduskihid,
 - tsementkrohv,
 - lubitsemendikrohv,
 - kipsplaadid
- tuleb kruntida tootega CASCO PRIMER (1:3)

Kaltsiumsulfaadist aluspinnad, nagu

- kaltsiumsulfaadist tasanduskihid,
 - kipskrohv
- tuleb kruntida tootega CASCO PRIMER (1:1)

(kuivamisaeg vähemalt 24 tundi)

Mitteimavad aluspinnad, nagu

- keraamilised kattematerjalid, mis on stabiilsed, põhjalikult puhastatud ja vajaduse korral lihitud, ei vaja kruntimist

NÕUDED ALUSPINNALE

Aluspinnad peavad olema piisavalt stabiilsed, kandvad,



kõvad ning tolmust, mustusest, õlist, määrdest ja muudest kasutamist takistavatest ainetest puhtad. Eemaldage vanad paakunud kihid. Vana keraamilise katematerjaliga pinnad tuleb hoolikalt puhastada ja vajaduse korral karestada. Kipskrohvide (vastavalt standardile EN 13279-1) jääkniiskus peaks olema $\leq 75\%$ RH, tsemendi baasil tihenduskihtide (28 päeva vana) puhul $\leq 85\%$ RH, tsemendi baasil tihenduskihtide (küttega) puhul $\leq 75\%$ RH, kaltsiumsulfaadist tihenduskihtide puhul $\leq 75\%$ RH, põrandaküttega tihenduskihtide puhul $\leq 65\%$ RH. Küttega tasanduskihi temperatuur peab olema foolium-membraani paigaldamise ajal ja järgmise 24 tunni jooksul $\leq 20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Järgige riigipõhiseid suuniseid. Ebatasased aluspinnad tuleb vajaduse korral tasandada sobiva CASCO tasandusseguga.

SOOVITATUD TÖÖMEETOD

CASCO WETSTOP iFIXi pulber tuleb lisada dispersioonile, seejärel aeglaselt segada, kuni saavutatakse ühtlane tükkideta konsistents. Segamisaeg u 3 minutit. Ärge lisage vett. Kui vaja läheb väiksemaid koguseid, segage massi järgi 1,6 osa dispersiooni ja 1 osa pulbrit segamisämbris.

Tihendustarvikute paigaldamine: paisumisvuugid ning põranda ja seinte ühendusvuugid tuleb katta tihendusteibiga WETSTOP KL või iseliimuva teibiga WETSTOP BUTYL. Sisenurgad tuleb tihendada tootega WETSTOP PC, välisnurgad tootega WETSTOP PC-E.

Järgmised tihendustarvikud tuleb paigaldada enne CASCO WETSTOPi paigaldamist: WETSTOP KL/PC/PC-E/BUTYL/MG/MG-L. Tihendusteibi WETSTOP BUTYL ja põranda trapimansettide WETSTOP MG/MG-L kogu pealispind tuleb katta tootega CASCO WETSTOP iFIX. Paigaldage tihendustarvikud WETSTOP KL/PC/PC-E värskelt paigaldatud tootele CASCO WETSTOP iFIX, kasutades rulli või harja. Toru läbiviigumansetid WETSTOP MP tuleb paigaldada värskelt paigaldatud tootele CASCO WETSTOP iFIX pärast foolium-membraani CASCO WETSTOP paigaldamist.

Hüdroisolatsioonkanga liimimine: kandke toode CASCO WETSTOP iFIX rulliga ühtlaselt peale ja paigaldage hüdroisolatsioonkangas CASCO WETSTOP värskelt paigaldatud tihendusliimile. Kasutage CASCO WETSTOP iFIXi kohas, mille saab u 15-minutise kasutusaja jooksul katta tootega CASCO WETSTOP. CASCO WETSTOP tuleb paigaldada kortsuvabalt tootele CASCO WETSTOP iFIX, kasutades plastist tapeedilabidat ja siludes ettevaatlikult, et toote alla ei jääks õhumulle. Veenduge, et tihendustarvikute ja CASCO WETSTOPi vaheline ülekate oleks vähemalt 5 cm. Membraani toimivuse tagamiseks tuleb seda hoolikalt jälgida.

Lisateavet foolium-membraani CASCO WETSTOP kohta vaadake toote andmelehel.

Lisateavet tihendustarvikute kohta vaadake WETSTOPi tihendustarvikute toote andmelehtedelt. Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist veega.

TÄHTIS!

Järgige pulbri/dispersiooni segamisvahekorda. Ärge segage korraga rohkem toodet, kui suudate 45 minuti jooksul ära kasutada. Kuivanud materjali ei saa uuesti segada.

Pühkige mustus katepinnalt kohe ära ja eemaldage kuivanud jääkkiht sobiva puhastusvahendiga. Puhastage tööriistad veega kohe pärast kasutamist.

KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Tühjendage pakend ja kõrvaldage see kasutuselt vastavalt eeskirjadele. Tootejääkide, pesemisvee ja kleepuvate tootejääkidega anumate kõrvaldamisel järgige kohalikke riiklikke eeskirju.

TERVIS JA KESKKOND

Sisaldab Portlandi tsementi. Vältige sattumist silma ja nahale. Silma sattumisel loputage kohe rohke veega ja pöörduge arsti poole.

HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.

Täiendavat tervise- ja ohutusala teavet vaadake ohutuskaardilt.

KESKKONNAALASED HEAKSKIIDUD

EMICODE EC1 PLUS R

Emissiooniklass M1

Garanteerime, et meie tooted väljuvad tehastest täiuslikus seisukorras. Kuigi meie kasutussoovitused põhinevad testidel ja praktilisel kogemusel, sisaldavad need ainult üldisi suuniseid ilma igasuguse garantii toote omaduste osas, kuna meil puudub kontroll kasutuskohas esinevate tingimuste, tehtavate tööde või töötlusmeetodite üle. See toote andmeleht on kõigi varasemate väljaannete suhtes prioriteetne.

Sika Estonia OÜ
Valge tn 13
11415 Tallinn, Eesti
Tel: +372 605 4000
www.casco.ee