



Päiväys: 5.1.2017

Casco Ikkunakitti

Elastinen öljyperustainen erikoiskitti, jonka kestoikä on huomattavasti pellavaöljykittiä pidempi, mutta on kuitenkin yhtä helppokäyttöinen.

- Pitkäikäinen
- Helposti muovattava kittipasta
- Jäykkä ja kylmä kitti lämmitetään muovailtavaksi käsissä (käytä suojakäsineitä) tai muulla sopivalla tavalla.

TEKNISET TIEDOT:

Koostumus:	Kuivuviin öljyihin ja elastomeereihin perustuva kitti
Väri:	Luonnon beige (NCS, S 2010-Y20R)
Ominaispaino:	n. 2000 kg / m ³
Työskentelylämpötila:	Paras työstettävyyys +10°C - +30°C (+5 - +40°C) (käytettäessä kitin tulee olla huoneenlämpöinen) Kuivuessaan ei koskaan alle +5 °C
Nahoittuminen:	n. 1-2 vrk
Kuivumisaika:	Pintakuiva n. 1-5 vrk kuluttua riippuen lämpötilasta
Lämmönkesto:	-35 °C - +70 °C
Varastointi:	Säilytettävä viileässä. Ennen käyttöä tulee kitti säilyttää huoneenlämmössä. Säilyy vähintään 1 vuoden avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Ei saa jäätyä.
Pakkausko:	300 ml

KÄYTTÖOHJEET:

Alusta.

Pintojen tulee olla puhtaat ja kuivat. Käsittelemättömät ja imevät puupinnat, kuten myös painekyllästetty tai muutoin käsitelty sahatavara tulee pohjustaa esim. Valtti pohjusteella. Metallipinnat tulee olla rasvattomat ennen levitystä (huomioi metallin lämpölaajeneminen). Suojaa pinnat sateelta ja auringonpaisteelta koko työn ajan.

1. Leikkaa auki patruunan kärki. Kierrä muovikärki paikoilleen ja leikkaa se poikki n. 2 cm kärjestä. Käytä patruunapuristinta.
2. Levitä kitti patruunapuristimella ja tasoita kittiveitsellä. Siilitä kittisauma kostutetulla sormella.
3. Maalattavissa n. 1 viikon kuluttua. Maalaa n. 2 mm ikkunan päälle varmistaaksesi hyvän suojan. Maalattu ikkunakitti on erittäin pitkäikäinen.
4. Puhdista työvälineet lakkabensiinillä.



Käyttö- ja ympäristöturvallisuus:

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos nielty, ota yhteys lääkäriin. Työskenneltäessä saumausmassojen kanssa on huolehdittava hyvästä työhygieniasta. Vältettävä iho- ja silmäkosketusta. Jos saumausmassaa joutuu iholle, pese iho saippualla ja vedellä. Jos saumausmassaa joutuu silmiin, on silmät huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä. Mikäli ärsytys silmissä jatkuu, hakeudu pikaisesti lääkärin hoitoon.

Puhdista työvälineet lakkabensiinillä. Kuivunut saumausmassa poistetaan mekaanisesti.

Jätteet kerätään ja hävitetään jätehuoltoviranomaisten hyväksymän jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Nestemäinen jäte tulee toimittaa ongelmajätteiden keräilypisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan ongelmajätteenä käsiteltäväksi. Kovettunut jäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan yleensä hävittää viemällä ne yleiselle kaatopaikalle.

Tuotteesta on saatavilla käyttöturvallisuustiedote.

Lisätietoa lähimmältä jälleenmyyjältä tai www.casco.fi

Tietomme perustuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteen eivät ole valvottavissamme, niin emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat. Jokaisessa yksittäisessä tapauksessa suosittelemme ennakkokokeilua ja jatkuvaa valvontaa.

Sertifioitu :



Oy Sika Finland Ab
Kauppa- ja rakennusliimat
Koskelontie 23C / PL 49
02921 Espoo
Puh: (09) 511 431
www.casco.fi
