



Floor Expert

Sivu 01/02  
Päiväys 28.10.2015

Korvaa UUSI

# CascoLin

**Lattialiima linoleumille.**  
Soveltuu neulehuovalle ja vinyylille, jonka taustalla on polyesterihuopa. Linoleumille, jossa on polyuretaanipinta ja askeläänieristystä, suosittelemme CascoLin Extraa.

- Nopea kiinnitys
- Hyvä tartunta
- Hyvä kastuminen
- Käytetään imeville alustoille
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
- Ei sisällä APEO-yhdisteitä

## TEKNISEET TIEDOT

**Koostumus:** Akryylikopolymeeri-/EVA-dispersio  
**Väri:** Vaaleankeltainen  
**Liuos:** Vesi  
**Olomuoto:** Tiksootrooppinen  
**Ominaispaino:** Noin 1 410 kg/m<sup>3</sup>  
**Kuiva-ainepitoisuus:** Noin 74 %  
**Viskositeetti:** Noin 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C  
**Leimahduspiste:** Ei ole  
**pH:** Noin 7,2

## KÄYTTÖTIEDOT

**Työskentelylämpötila:** +18...+23 °C ja 20–70 %:n RH.  
**Sekoitus:** Sekoita ennen käyttöä.  
**Työvälineet:** Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen Casco Liimalasta 6121, 6108 tai 6118  
**Riittoisuus:** 1 litra / 3–3,5 m<sup>2</sup>  
**Työskentelyaika:** imevä alusta, noin 0–20 minuuttia; imemätön alusta, 0–30 minuuttia; riippuen pintamateriaalin imukykyisyydestä, lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.  
**Kestävyys:** Hyvä lämmön- ja valonkesto  
**Varastointi:** Vähintään 12 kk tiiviisti suljetussa pakkauksessa yli +10 °C:n lämpötilassa. Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.

Materiaali	Imevä alusta	Imemätön alusta
Tekstiili	3–3,5 m <sup>2</sup> /l	3–3,5 m <sup>2</sup> /l
Linoleumi	3–3,5 m <sup>2</sup> /l	3–3,5 m <sup>2</sup> /l

## YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

### Käsittely- ja puhdistusohjeet

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.

Jos liimaa joutuu iholle, pese iho vedellä ja saippualla.

Pese työvälineet vedellä ennen kuin liima ehtii kuivua. Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.

Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista luokitus, koostumus ja ominaisuudet.

## ESIKÄSITTELY

Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslattia on puhdas, tasainen ja pölytön.

## KÄYTTÖ

Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.



## Floor Expert

Huomautus; linoleumi tulee aina asentaa imevälle pinnalle ja märkään liimaan. Asennettaessa DLW-linoleumia suosittelemme CascoLin Extra -liimaa.

### LATTIAT

#### IMEVÄT ALUSTAT

1. Levitä liima hammaslastalla (6121). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annetussa avoajassa.
2. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyriä.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

#### IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

Imemättömälle alustalle käytetään lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen; noudata asennusohjeita imeville alustoille.

Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

#### PUHDISTUS

Tuore liima voidaan puhdistaa pois vedellä. Käytä Casco Liimapesua tai alkoholia puolikuivien tai kuivien liimajäämien poistamiseen.

#### PAKKAUS

10 litraa

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta. Vastuamme kattaa ainoastaan henkilö- tai omaisuusvahingot, joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista valmistamissamme tuotteissa.

#### Sertifioitu:



#### Oy Sika Finland

##### AbOsoite:

Koskelontie 23 C / PL 49  
02921 ESPOO  
Puhelin: (09) 511 431  
Faksi 09 511 433 00  
Internet: www.casco.fi

