

## PRODUKTBLAD

# CascoLin Extra

SNABBINDANDE GOLVLIM FÖR LINOLEUM.

### PRODUKTBESKRIVNING

Snabbbindande golvlim speciellt utvecklad för linoleum. Lämplig även för nålfilt, PVCmattor med filtbacksida. Linoleum med eller utan akustikbacksida och linoleum med polyuretan ytbeläggning.

### ANVÄNDNING

- Linoleum
- Linoleum PU ytbeläggning
- Nålfilt
- PVC med filt eller akustikbacksida
- Linoleum med akustikbacksida

### EGENSKAPER / FÖRDELAR

- Snabbbindning
- Bra klibb som ger snabb vidhäftning
- Minskar svällning av golvmaterialet
- Innehåller inte APEO
- Lämplig för absorberande underlag
- Lämplig vid golvvärme
- Lämplig för kontorshjul

### PRODUKTINFORMATION

Kemisk bas	Copolymer av akryl dispersion
Förpackning	10 liter hink
Färg	Ljus gul
Hållbarhet	Minst 12 månader i oöppnad förpackning vid lagring mellan +10 °C - +30 °C
Lagringsförhållanden	Ska inte utsättas för temperaturer under +5 °C eller över +30 °C.
Densitet	Ca. 1400 kg/m <sup>3</sup>
Konsistens	Tixotropisk
Torrhalt (volym)	Ca. 80 %
Viskositet	Ca. 55 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C

### APPLICERINGSINFORMATION

Förbrukning	1 liter / 3-3,5 m <sup>2</sup>
Omgivande lufttemperatur	<b>Arbetsklimat:</b> +18 °C till +23 °C och 20–70 % RH. Klimatet ska vara stabilt i minst 96 timmar (4 dagar) för bästa resultat. Luftfuktighet 25 % - 70 % RF. Temperatur och luftfuktighet gäller lim, underlag och ytmaterial.
Monteringstid	Absorberande underlag , ca. 0–20 min.

Material	Åtgång
Linoleum	3-3,5 m <sup>2</sup> /l
Textil	3-3,5 m <sup>2</sup> /l

Casco Tandad limspade 6121, 6118.

## APPLICERINGSINSTRUKTIONER

**OBS!** För bästa resultat skall alltid linoleum installeras i vått lim på ett absorberande underlag.

### PÅ ABSORBERANDE UNDERLAG

1. Sprid ut CascoLin Extra med en tandad spackel (6121, 6118). Använd inte mer lim än nödvändigt för att få en bra övervättning under angiven monterings-tid.
2. Montera materialet direkt eller efter en mycket kort luftningstid och gnid noga för att trycka ut all luft så att lim och beläggning får god kontakt. Använd golvvält för bästa resultat.
3. Kontrollera att hela beläggningen har full kontakt med limmet.

### PÅ ICKE ABSORBERANDE UNDERLAG

Skapa ett absorberande underlag genom att lägga på Casco Floor Expert avjämningsmassa i ett 2-5 mm tjockt lager. Monteringens görs sedan medan limmet är vått för säkraste resultat. Följ monteringsanvisningarna för absorberande underlag. Följ instruktionerna från materialtillverkaren vad gäller temperatur och RF.

### FÖRBEREDELSE AV UNDERLAGET

Följ gällande AMAHus. Se till att ytan är ren, jämn och dammfri innan produkten påförs. Kraven som anges i relevanta, giltiga, standarder, riktlinjer och specifikationer ska följas. Maximal fuktighet i betong: 85 % RF. Mätt enligt RBK, se [www.RBK.nu](http://www.RBK.nu). Fuktkvot i spånskiva 8–12 %. Vid limning på nyproducerad betong rekommenderar vi avjämnning på minst 10 mm.

### RENGÖRING AV VERKTYG

När lim används är det viktigt att iaktta renlighet. Var därför alltid försiktig och systematisk så att onödigt spill undviks.

Använd skyddshandskar och skyddsglasögon. Skölj omedelbart om limmet har hamnat i ögonen. Kontakta läkare. Tvätta med tvål och vatten om limmet kommit i kontakt med huden. Rengör verktygen med vatten innan limmet har torkat. Torkat lim löses upp med Casco Limtvätt eller Casco Brutal wipes.

För ytterligare information se Säkerhetsdatablad.

## UNDERLAG FÖR PRODUKTDATA

Alla tekniska data som anges i detta produktdatablad är baserade på laboratorietester. Faktiska mätdata kan variera beroende på omständigheter utanför vår kontroll.

## LOKALA BEGRÄNSNINGAR

Observera att på grund av lokala föreskrifter kan produktens prestanda variera från land till land. Vänligen konsultera det lokala produktdatabladet för exakt beskrivning av tillämpningsområden.

## MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

För information och råd om säker hantering, lagring och avfallshantering av kemiska produkter, ska användarna konsultera det senaste säkerhetsdatabladet (SDS) innehållande fysiska, ekologiska, toxikologiska och annan säkerhetsrelaterad information.

## LAGSTIFTNING

Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av Cascoprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller på hemsidan [www.casco.se](http://www.casco.se).

#### Sika Sverige AB

Domnarvsgatan 15  
Box 8061  
SE- 163 08 Spånga Sweden  
TEL: +46 8 621 89 00  
[info@se.sika.com](mailto:info@se.sika.com)  
[www.casco.se](http://www.casco.se)



#### Produktblad

CascoLin Extra  
Maj 2020, Version 01.01  
020512030110000004