



Floor Expert

Sivu 01/02
Päiväys 04.11.2015

Korvaa UUSI



CascoProff

Lattialiima, soveltuu useimmille taustapinnoitetuille tai -pinnoittamattomille PVC-materiaaleille, linoleumille ja joillekin tekstiililattiapäällysteille. Polyolefiinipäällysteet, joiden tausta on esikäsitelty.

- Nopeasti kiinnittyvä lattialiima
- Hyvä tartunta
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
- Ei sisällä APEO-yhdisteitä tai haihtuvia liuottimia

TEKNISEET TIEDOT

Koostumus: Akryylikopolymeeridispersio
Väri: Harmaanvalkoinen
Liutin: Vesi
Olomuoto: Tikсотrooppinen
Ominaispaino: Noin 1 340 kg/m³
Kuiva-ainepitoisuus: Noin 72 %
Viskositeetti: Noin 60 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C
Leimahduspiste: Ei ole
pH: Noin 7,3

KÄYTTÖTIEDOT

Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 20–70 %:n RH.
Sekoitus: Sekoita ennen käyttöä.
Työvälineet: Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen Casco Liimalasta 6108, 6118 tai 6121
Riittoisuus: 1 litra / 3–6 m²
Työskentelyaika: Märkäliimaus, noin 0–30 minuuttia; tartunta, 30–60 minuuttia, (lämpöaktivointi mahdollistaa jopa 90 minuuttia) riippuen pintamateriaalin imukykyisyydestä, lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.
Kestävyys: Hyvä lämmön- ja valonkesto
Varastointi: Vähintään 12 kk tiiviisti suljetussa pakkauksessa yli +10 °C:n lämpötilassa. Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.

Materiaali	Imevä alusta	Imemätön alusta
Homogeeninen PVC	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
Vinyyli	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
Polyolefiini	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
Tekstiili	3–3,5 m ² /l	3–3,5 m ² /l
Linoleumi	3–3,5 m ² /l	3–3,5 m ² /l

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

Käsittely- ja puhdistusohjeet

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.

Jos liimaa joutuu iholle, pese iho vedellä ja saippualla.

Pese työvälineet vedellä ennen kuin liima ehtii kuivua. Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.

Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista luokitus, koostumus ja ominaisuudet.

ESIKÄSITTELY

Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslattia on puhdas, tasainen ja pölytön.



Floor Expert

KÄYTTÖ

Käytettäessä materiaaleja, joiden tausta on hiottu, on tärkeää huomioida, että materiaali tulee aina asentaa tuoreeseen liimaan ja tämäntyyppinen materiaali tulee asentaa

30 minuutin kuluessa. Linoleumin asennukseen suosittelemme CascoLin- tai CascoLin Extra -lattialiimaa. Linoleumi tulee aina asentaa imevälle pinnalle ja märkään liimaan. Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.

LATTIAT

IMEVÄT ALUSTAT

1. Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118 tai 6121). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annettussa avoajassa.
2. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

Parhaan tuloksen saamiseksi imemättömälle alustalle suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen; noudata asennusohjeita imeville alustoille.

Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee noudattaa seuraavia ohjeita. On tärkeää antaa veden haihtua liimasta niin paljon kuin mahdollista.

1. Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118 tai 6121).
2. Asenna materiaali märkään liimaan ja varmista hyvä kastuminen. Nosta materiaali tämän jälkeen ylös ja anna liimapinnan kuivua noin 5–15 minuuttia. Laske materiaali takaisin alas tai levitä liima ja odota 15–25 minuuttia. Sen jälkeen asenna materiaali puolikuivaan liimaan.
3. Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, että kaikki ilma poistuu päällysteen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.

Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan. Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

PUHDISTUS

Tuore liima voidaan puhdistaa pois vedellä. Käytä Casco Liimapesua tai alkoholia puolikuivien tai kuivien liimajäämien poistamiseen.

PAKKAUS

10 litraa

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta. Vastuume kattaa ainoastaan henkilö- tai omaisuusvahingot, joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista valmistamissamme tuotteissa.

Sertifioitu:



Oy Sika Finland

AbOsoite:
Koskelontie 23 C / PL 49
02921 ESPOO
Puhelin: (09) 511 431
Faksi 09 511 433 00
Internet: www.casco.fi

