



Floor Expert

Sivu 01/02
Päiväys 28.10.2015

Korvaa UUSI



CascoProff GP

Monikäyttöinen lattia- ja seinäliima, joka soveltuu useimmille PVC- ja LVT-päällysteille, linoleumille, useimmille tekstiililattia-päällysteille ja seinä-pinnoitteille, joiden PVC-kerros on vähintään 0,6 mm.

- Voidaan käyttää lattia- ja seinäkiinnityksiin
- Lämpöaktivoituva
- Minimaalinen roiskuminen ja helppo levittää tasainen kerros telalla
- Soveltuu käytettäväksi lattialämmityksen kanssa
- Helppo pestä (esim. työkalut ja tahrat)

TEKNISEET TIEDOT

Koostumus: Akryylikopolymeeridispersio
Väri: Valkoinen
Liuoitin: Vesi
Olomuoto: Tiksootrooppinen
Ominaispaino: Noin 1 230 kg/m³
Kuiva-ainepitoisuus: Noin 60 %
Viskositeetti: Noin 50 000 mPa.s, Brookfield RVT, sp 6, 10 rpm, 25 °C
Leimahuspiste: Ei ole
pH: Noin 7,3

KÄYTTÖTIEDOT

Työskentelylämpötila: +18...23 °C ja 20–70 %:n RH.
Sekoitus: Sekoita ennen käyttöä.
Työvälineet: Hammaslasta, esim. kovametalliteräinen Casco Liimalasta 6108, 6118 tai 6121
Riittoisuus: 1 litra / 3–6 m²
Työskentelyaika: Märkäliimaus, noin 0–30 minuuttia; tartunta, 30–60 minuuttia, (lämpöaktivointi mahdollistaa jopa 90 minuuttia) riippuen pintamateriaalin imukykyisyydestä, lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.
Kestävyys: Hyvä lämmön- ja valonkesto
Varastointi: Vähintään 12 kk tiiviisti suljetussa pakkauksessa yli +10 °C:n lämpötilassa. Ei tule altistaa lämpötilalle, joka on alle 0 °C tai yli 30 °C.

Materiaali	Imevä alusta	Imemätön alusta
Homogeeninen PVC	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
Vinyyli	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
Polyolefiini	4–5 m ² /l	5–6 m ² /l
Tekstiili	3–3,5 m ² /l	3–3,5 m ² /l
Linoleumi	3–3,5 m ² /l	3–3,5 m ² /l

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT

Käsittely- ja puhdistusohjeet

Työskenneltäessä liimatuotteiden kanssa on huolehdittava puhtaudesta. Työskentele aina huolellisesti ja systemaattisesti turhien roiskeiden välttämiseksi.

Jos liimaa joutuu iholle, pese iho vedellä ja saippualla.

Pese työvälineet vedellä ennen kuin liima ehtii kuivua. Kuivunut liima liuotetaan etanoliin.

Lisätietoa löytyy käyttöturvallisuustiedotteen osioista luokitus, koostumus ja ominaisuudet.

ESIKÄSITTELY

Ennen päällysteen asentamista varmista, että aluslattia on puhdas, tasainen ja pölytön.



Floor Expert

KÄYTTÖ

Käytettäessä materiaaleja, joiden tausta on hiottu, on tärkeää huomioida, että materiaali tulee aina asentaa tuoreeseen liimaan ja tämäntyyppinen materiaali tulee asentaa 45 minuutin kuluessa. Asennettaessa linoleumia suosittelemme CascoLin-, tai CascoLin Extra -liimaa. Betonialustalla enimmäiskosteus 85 % RH, lastulevyalustalla 8–12 %.

LATTIAT

IMEVÄT ALUSTAT

1. Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118 tai 6121). Älä levitä enempää liimaa kuin hyvän kastumisen aikaansaamiseksi on tarpeen annettussa avoajassa.
2. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen ja painele materiaalia kauttaaltaan, jotta kaikki ilma poistuu sen alta. Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

IMEMÄTTÖMÄT ALUSTAT

Parhaan tuloksen saamiseksi imemättömälle alustalle suositellaan käytettäväksi lattiatasoitetta, joka kutistuu vain vähän ja kiinnittyy hyvin alustaan. Suositeltava paksuus on 2–3 mm. Tämän jälkeen liimaus suoritetaan märkäliimauksena, mikä varmistaa hyvän lopputuloksen; noudata asennusohjeita imeville alustoille.

Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulee noudattaa seuraavia ohjeita. On tärkeää antaa veden haihtua liimasta niin paljon kuin mahdollista.

1. Levitä liima hammaslastalla (6108, 6118 tai 6121).
2. Asenna materiaali märkään liimaan ja varmista hyvä kastuminen. Nosta materiaali tämän jälkeen ylös ja anna liimapinnan kuivua noin 10–20 minuuttia. Laske materiaali takaisin alas tai levitä liima ja odota 20–30 minuuttia. Sen jälkeen asenna materiaali puolikuivaan liimaan.
3. Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, että kaikki ilma poistuu päällysteen alta.

Parhaan tuloksen saat käyttämällä mattojyrää.

Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.

Noudata materiaalin valmistajan suosituksia lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta.

SEINÄT

IMEVÄT ALUSTAT

Imevät alustat, kuten betoni, kitti, lastulevy ja kipsikartonkilevyt.

Voimakkaasti imevä alusta tulee esiliimata seoksella, jossa on yhtä paljon CascoProff GP:tä ja vettä.

1. Levitä liima tasaisesti seinälle telalla. Suosittelemme kovametalliteräistä Casco 6118 -lastaa telan käyttämisen jälkeen sen varmistamiseksi, että liima on tasaisesti levittynyt seinälle. Älä levitä liimaa suuremmalle alueelle, kuin johon ehdit kiinnittää päällysteen 15–30 minuutissa riippuen alustan lämpötilasta ja ilman kosteudesta. Asenna materiaali välittömästi tai hyvin lyhyen avoinajan jälkeen.
2. Paina päällyste kauttaaltaan kiinni liimaan siten, että kaikki ilma poistuu päällysteen alta. Lämpötilan ei tule olla tarpeettoman korkea päällystettä asennettaessa, etenkin työskenneltäessä kulmissa.
3. Tarkista, että päällyste on kauttaaltaan kastunut liimaan.
4. Kiinnitä materiaali valmistajan ohjeiden mukaisesti. Imevällä alustalla seinien tulisi aina antaa kuivua kahden päivän ajan ennen alueen käyttöönottoa.

PUHDISTUS

Tuore liima voidaan puhdistaa pois vedellä. Käytä Casco Liimapesua tai alkoholia puolikuivien tai kuivien liimajäämien poistamiseen.

PAKKAUS

10 litraa

15 litraa

Tietomme pohjautuvat laboratoriotutkimuksiin ja pitkään käytännön kokemukseen. Ohjeet ovat suuntaa-antavia ja ne on tarkoitettu auttamaan käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät. Koska käyttäjän työskentelyolosuhteet eivät ole valvottavissamme, emme voi ottaa vastuuta työn lopputuloksesta. Vastuume kattaa ainoastaan henkilö- tai omaisuusvahingot, joiden on todistettu aiheutuneen vioista ja puutteista valmistamissamme tuotteissa.

Sertifioitu:



Oy Sika Finland

AbOsoite:

Koskelontie 23 C / PL 49

02921 ESPOO

Puhelin: (09) 511 431

Faksi 09 511 433 00

Internet: www.casco.fi

